



إرشادات استخدام المنتج

EXTERIOR EGGSHELL® طبقة الدهان الخارجية اللامعة

جميع أنواع الدهان من فارو أند بول صديقة للبيئة ولا تتعارض مع آخر التشريعات البيئية المتعلقة بمحتويات المركبات العضوية المتطايرة فيل دهان.

العبوات المتوافرة: صفائح سعة 750 مل و2,5 لتر، بجميع ألوان فارو أند بول. متوافرة مباشرة من فارو أند بول وفي معارضنا ولدى مجموعة من الوكلاء المختارين دولياً.

الاستعمال: يتميز هذا الدهان اللامع ذو الأساس المائي والرائحة الخفيفة بالمرونة والتحمل، كما أنه يتمتع بخصائص الحماية من الماء في الوقت الذي يسمح للخشب بالتنفس. للاستعمال الخارجي على الأخشاب اللينة والأخشاب الصلبة، بما في ذلك الأبواب وإطارات النوافذ والعوازل وألواح القوارب. كما أنه مناسب للاستعمال على الأحجار أو الطوب أو الأسطح المعدنية.

التحضير: ينبغي أن تكون جميع الأسطح في حالة جيدة ونظيفة وجافة، وخالية من الأوساخ والمواد الدهنية أو أي تلوث. قد تتساقط الطبقة اللامعة أو تتقشر إذا ما تم طلاؤها على طبقات دهان ضعيفة.

املاً أي شقوق أو ثقوب أو فتحات موجودة في التوصيلات بالحشوات الخارجية المناسبة.

في البيئات التي تساعد على نمو الفطريات الخشبية المتعفنة، عالج الأخشاب بالمواد الحافظة المناسبة قبل البدء بعملية الطلاء. يتطلب ملء الأسطح المزيد من عمليات الصيانة. أجر عملية المحايدة عند استخدام المتعريات الكاوية.

الأسطح الخشبية الخارجية المكشوفة - عند الحاجة استخدم الدهان الأولي المانع للبقع من فارو أند بول لطلاء طبقة دهان أولية على الأخشاب الراتنجية والمعقودة. ادهن طبقة كاملة من الدهان الأولي الخارجي والطبقة التحتية من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الدهان اللامع الخارجي من فارو أند بول.

الأسطح الخشبية الخارجية المطلية مسبقاً - اصقل مناطق الدهان المتقشرة وذات البثور للحصول على مظهر جيد. ادهن طبقة كاملة من الدهان الأولي الخارجي والطبقة التحتية من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الدهان اللامع الخارجي من فارو أند بول. عند طلاء لون غامق فوق لون باهت، لا بد من إزالة الطبقة السابقة قدر الإمكان للحصول على لمسة نهائية طويلة الأمد.

الأسطح المعدنية الحديدية - ينبغي إزالة الدهون جيداً عن الأسطح المعدنية المطلية مسبقاً أو المطلية حديثاً. أزل الدهان تماماً من مناطق الطلاء الضعيفة، وأزل الصدأ الموجود على المعادن المكشوفة. ادهن طبقتين من الدهان الأولي للمعادن من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من الدهان اللامع الخارجي من فارو أند بول.

الأسطح المطلية بالزنك - عالجها بالدهان الأولي للمحاليل الكيميائية أو بمحلول مثبت الألوان، مع الوضع في الاعتبار اتباع تعليمات الجهة المصنعة وإرشادات الصحة والسلامة. نظفها باستخدام مادة منظفة بعد أن تجف. أكمل بطلاء طبقتين من الدهان اللامع الخارجي من فارو أند بول أو الملّح الكامل من فارو أند بول.

لا تدهن في درجات حرارة أقل 10 درجات مئوية أو أكثر من 30 درجة مئوية.

تجنب استخدام الدهان تحت أشعة الشمس مباشرة.

يتطلب ملء الأسطح المزيد من عمليات الصيانة.

أجر عملية المحايدة عند استخدام المتعريات الكاوية.

عملية الطلاء: يرجى التأكد من دقة الألوان قبل الاستعمال؛ لا تتحمل أي مسؤولية تجاه التكاليف الإضافية للديكورات الناتجة عن استخدام الألوان الخاطئة عند الدهان. عند استخدام أكثر من صفيحة واحدة من نفس اللون، تأكد من تطابق رقم المنتج أو امزجه قبل الاستخدام. حرك جيداً قبل الاستخدام.

بعد إكمال إعدادات السطح المذكورة أعلاه، قم بطلاء طبقتين من الدهان.

عملية التنظيف: نظف الفرش والاسطوانات بالماء الدافئ والصابون.

التنظيف: قابل للتنظيف والمسح.

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظراً إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي تقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR



إرشادات استخدام المنتج

EXTERIOR EGGSHELL® طبقة الدهان الخارجية اللامعة

التركيب: تعتمد تركيبة المنتج على الراتنج الإكريليكي 100%، كما يحتوي على مبيد حيوي واسع الطيف لحماية الأسطح من هجوم الطحالب والفطريات.

التخزين: يتكون هذا المنتج أساساً من الماء، لذا لا بد من حمايته من التجمد أو الإفراط في درجات الحرارة. استخدم المنتج خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء. لا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي تلف في المحتويات أو التعبئة بعد هذا التاريخ.

التخلص من باقي المنتج: رغم أن المنتج يتكون أساساً من الماء، إلا أنه لا ينبغي التخلص منه في المجاري المائية. لا بد أن يتم التخلص من المواد وفقاً لقانون حماية البيئة 1990 والتشريعات ذات الصلة المذكورة فيه. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب البيئة الموجود في المجلس البلدي بمنطقتك.

الصحة والسلامة: تأكد من توافر تهوية جيدة أثناء الطلاء والتجفيف. تجنب لمس المنتج للجلد والعينين. في حال ملامسة المنتج للعينين، اغسلهما بكمية وفيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية. في حال ملامسة المنتج للجلد، اغسل المنطقة بكمية وفيرة من الماء والصابون أو بمطهر خاص بالجلد. أبعد عن تناول الأطفال. يمكن تزويد المستخدمين المهنيين بأوراق بيانات السلامة عند الطلب.

البيئة: المحتوى الفعلي للمركبات العضوية المتطايرة جرام/ليتر 2,0 جرام/ليتر

محتوى المركبات العضوية المتطايرة وزن/وزن: 0,2%

التصنيف: الحد الأدنى

2010 حد أقصى مسموح به جرام/ليتر 130 جرام/ليتر

الفئة d

التغطية	وقت التجفيف	مدة إعادة طلاء طبقة	مستوى اللامعان
حتى 32 متر مربع لكل 2,5 ليتر.	1-2 ساعة لجفاف السطح. قد تستغرق الألوان الغامقة وقتاً أطول لتجف. صلبة في ليلة واحدة.	4 ساعات اعتماداً على الظروف تأكد من صلاحية السطح على نحو تام قبل إغلاق الأبواب والنوافذ المطلوبة مؤخرًا.	20%

نفاذية بخار الماء: تم قياس 80,3 غرام/م ² /24 ساعة على طبقتين اثنتين.	يقوم هذا بقياس المعدل الذي يتبخر فيه الماء من على السطح عبر رقاقة الطلاء بعد قياسه خلال 24 ساعة.
---	--

الإصدار 2 يناير 2010

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظراً إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا تتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR