



إرشادات استخدام المنتج

EXTERIOR MASONRY حجارة البناء الخارجية

جميع أنواع الدهان من فارو أند بول صديقة للبيئة ولا تتعارض مع آخر التشريعات البيئية المتعلقة بمحتويات المركبات العضوية المتطاير

العبوات المتوافرة: في صفائح سعة 5 لترات فقط. في بعض الألوان المختارة من فارو أند بول، يرجى الرجوع إلى بطاقة ألوان فارو أند بول أو إلى الموقع الإلكتروني للحصول على كامل القائمة. متوافرة مباشرة من فارو أند بول وفي معارضنا ولدى مجموعة من الوكلاء المختارين دولياً.

الاستخدام: لحماية جميع الأسطح الخارجية المصنوعة من حجارة البناء، والاسمنت، والحجارة، والقرميد، والقوالب، والصبة الخشنة، والرقائق. تحمي هذه اللسة النهائية المتينة وغير الملساء من الأحوال الجوية القاسية والتلوث البيئي، كما أنها تقاوم تجمع الأتربة.

يتركب هذا المنتج من الركائز الخارجية فقط.

التحضير: تأكد من أن جميع الأسطح في حالة جيدة ونظيفة وجافة، وخالية من الأوساخ والمواد الدهنية أو أي تلوث. **قد تتساقط الطبقة اللامعة أو تتقشر إذا ما تم طلاؤها على طبقات دهان ضعيفة.**

الطلاء الحديث: ينبغي ترك جميع الأسطح المطلية حديثاً **لتجف تماماً**، ويفضل تركها عرضة للأحوال الجوية لمدة ستة أشهر قبل طلائها نهائياً بأي نظام طلاء. توصي فارو أند بول بالحصول على المشورة المهنية قبل البدء بعملية الطلاء.

عند وجود مناطق غير مستقرة أو ذات غبار بعد انتهاء مدة التجفيف، ينصح بطلائها بالدهان الأولي المثبت من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من دهان حجارة البناء الخارجية من فارو أند بول.

الأسطح الحديثة الجافة المطلية بالاسمنت - يوجد دهان خارجي لحجارة البناء من فارو أند بول جاهز للاستعمال، إلا أنه يمكن إضافة مقدار 10% من الماء للمساعدة على طلاء الأسطح السليمة المكشوفة.

الطلاء القديم: قد لا تتقبل الأسطح ذات الحالة السيئة طبقات الدهان بنجاح؛ يمكنك طلب المشورة المهنية إن كنت تشك في جودة حالة السطح.

الأسطح المتضررة هيكلياً على نحو جاد - مثل التصدعات أو الاسمنت المتكك، يجب إصلاحها قبل طلائها. ادهن بالدهان الأولي أولاً أي مناطق متدهورة على نحو خطير أو تحتاج إلى إصلاح ثم اطلها بطبقتين من الدهان الأولي المثبت من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من دهان حجارة البناء الخارجية من فارو أند بول.

الأسطح ذات الحالة السيئة - ينبغي طلاء الأسطح القلوية والمسامية والمغطاة بالغيبار باستخدام الدهان المثبت من فارو أند بول؛ لا بد من طلاء طبقة أو طبقتين باستخدام الفرشاة، مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى ذلك. اتركها حتى تجف تماماً. أكمل بطلاء طبقتين من دهان حجارة البناء الخارجية من فارو أند بول.

الأسطح الملوثة بالفطريات أو الطحالب - ينبغي تطهير هذه الأسطح بالعلاج المناسب أو باستخدام محلول التبييض المخفف، ثم تترك لتجف تماماً. أعد صقل الأسطح غير السليمة ونظفها بالفرشاة قبل طلائها بالدهان المثبت من فارو أند بول. أكمل بطلاء طبقتين من دهان حجارة البناء الخارجية من فارو أند بول.

الطلاء الكلسي: حجارة البناء الخارجية غير مناسبة. يسمح الطلاء الكلسي بانتقال بخار الماء، يوصي فارو أند بول بالحصول على المشورة الهيكلية من مهني مختص قبل اختيار نظام الطلاء.

أمور ينبغي وضعها في الاعتبار: لا تدهن في درجات حرارة أقل 10 درجات مئوية أو أكثر من 30 درجة مئوية.

لا تدهن عند احتمال هطول الأمطار.
يفضل طلاء الأسطح في الصباح الباكر لتترك حتى تجف قبل التركيز المسائي.

عملية الطلاء: يرجى التأكد من دقة الألوان قبل الاستعمال؛ لا نتحمل أي مسؤولية تجاه التكاليف الإضافية للديكورات الناتجة عن الألوان الخاطئة عند الدهان. عند استخدام أكثر من صفحة واحدة من نفس اللون، تأكد من تطابق رقم المنتج أو امزجه قبل الاستخدام. حرك جيداً قبل الاستخدام.

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظراً إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.



إرشادات استخدام المنتج

EXTERIOR MASONRY حجارة البناء الخارجية

عند اكتمال الإعدادات المناسبة للسطح، ادهن طبقتين من دهان حجارة البناء الخارجية من فارو أند بول باستخدام الفرشاة أو الاسطوانة، مع الوضع في الاعتبار عدم طلاء الزوايا والمناطق الغائرة بكثافة.

نظف الفرش والاسطوانات بالماء الدافئ والصابون.

عملية التنظيف:

قابل للتنظيف والمسح.

التنظيف:

تعتمد تركيبة المنتج على راتينج الإكريليك الستايرين، كما يحتوي على مبيد حيوي واسع الطيف لحماية الأسطح من هجوم الطحالب والفطريات.

التركيب:

يتكون هذا المنتج أساسا من الماء، لذا تتبقي حمايته من التجمد والإفراط في درجات الحرارة. استخدمه خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ الشراء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه أي تلف في المحتوى أو التعبئة بعد هذا التاريخ.

التخزين:

رغم أن المنتج يتكون أساسا من الماء، إلا أنه لا ينبغي التخلص منه في المجاري المائية. لا بد أن يتم التخلص من المواد وفقا لقانون حماية البيئة 1990 والتشريعات ذات الصلة المذكورة فيه. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب البيئة الموجود في المجلس البلدي بمنطقة.

التخلص من باقي المنتج:

تأكد من توافر تهوية جيدة أثناء الطلاء والتجفيف. تجنب لمس المنتج للجلد والعينين. في حال ملامسة المنتج للعينين، اغسلهما بكمية وفيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية. في حال ملامسة المنتج للجلد، اغسل المنطقة بكمية وفيرة من الماء والصابون أو بمطهر خاص بالجلد. أبعد عن تناول الأطفال. يمكن تزويد المستخدمين المهنيين بأوراق بيانات السلامة عند الطلب.

الصحة والسلامة:

المحتوى الفعلي للمركبات العضوية المتطايرة جرام/ليتر 2 جرام/ليتر

البيئة:

محتوى المركبات العضوية المتطايرة وزن/وزن: 0,14%

التصنيف: الحد الأدنى

2010 حد أقصى مسموح به جرام/ليتر 40 جرام/ليتر

الفئة c

مستوى اللمعان	مدة إعادة طلاء طبقة	وقت التجفيف	التغطية
2%	إعادة طبقة من الدهان من 5 ساعات.	جفف بالتريبت في 1 ساعة، ويجف في 3 ساعات اعتمادا على درجة الحرارة والرطوبة.	حتى 40 متر مربع لكل 5 لترات.

يقوم هذا بقياس المعدل الذي يتبخر فيه الماء من على السطح عبر رقاقة الطلاء، يتم قياسه على مدى 24 ساعة.	نفاذية بخار الماء: تم قياس 289,9 غرام/متر مربع/24 ساعة تقاس على طبقتين اثنتين.
--	--

الإصدار 6 يناير 2010

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS_AR

اكس +44(0)1202873793

www.farrow-ball.com

هاتف +44(0)1202876141