



## إرشادات استخدام المنتج

### FLOOR PAINT دهان الأرضيات

جميع أنواع الدهان من فارو أند بول صديقة للبيئة ولا تتعارض مع آخر التشريعات البيئية المتعلقة بمحتويات المركبات العضوية المتطايرة فيل دهان.

**العبوات المتوافرة:** صفائح سعة 750 مل و2,5 لتر، بجميع ألوان فارو أند بول. متوافرة مباشرة من فارو أند بول وفي معارضنا ولدى مجموعة من الوكلاء المختارين دولياً.

**الاستخدام:** لمسة نهائية من الدهان اللامع ذي اللمعة المتوسطة للاستعمال على الأرضيات الداخلية، الخشبية منها والاسمنتية. هذا المنتج غير مناسب للاستعمال الخارجي.

**التحضير:** ينبغي أن تكون جميع الأسطح في حالة جيدة ونظيفة وجافة، وخالية من الأوساخ والمواد الدهنية أو أي تلوث. قد تتساقط الطبقة اللامعة أو تتقشر إذا ما تم طلاؤها على طبقات دهان ضعيفة. أزل الحواف الحادة وأي نتوءات بارزة.

**الأخشاب الداخلية:** الأرضيات الخشبية الداخلية المكشوفة - املا أي ثقب أو تشققات مفتوحة بمعجون أخشاب خاص غير مرين. تأكد من نظافة الأرضيات تماماً باستخدام منظف الأرضيات المناسب. أزل الزوائد لتنعيم السطح؛ نظفه بالمكنسة الكهربائية وامسحه بقطعة قماش مبللة. اترك الخشب ليجف (محتوى الرطوبة أقل من 10%). ادهن طبقة كاملة من الدهان الأولي المانع للبقع من فارو أند بول لإنهاء العملية.

**الأرضيات الخشبية الداخلية المطلية -** لا بد من تقشير أو إزالة المناطق ذات البثور أو الدهان القديم؛ ارجع إلى التعليمات بشأن الأخشاب المكشوفة. للحصول على تشطيب أفضل وخدمة أطول، لا بد من إزالة أكبر قدر ممكن من طبقة الدهان السابقة.

**الأرضيات الداخلية الملمعة بالورنيش -** تأكد من إزالة كامل ورنيش التلميع، واتبع التعليمات الخاصة بالأخشاب المكشوفة.

**الأرضيات الداخلية المشمعة أو المصقولة -** قد لا تقبل دهان الأرضيات؛ يرجى الاتصال بخدمات عملاء فارو أند بول للحصول على مزيد من المعلومات.

**الأرضيات الداخلية الحرارية، الاسمنتية منها والخشبية -** ينبغي فصل الحرارة قبل الطلاء لمدة 48 ساعة للسماح للمنطقة السطحية بأن تبرد. جهز الأرضية كما هو موضح أعلاه. بعد طلاء الأرضية، اتركها لمدة 48 ساعة أخرى قبل وصل الحرارة من جديد.

**الاسمنت الداخلي:** ينبغي ترك الاسمنت الجديد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل طلائه.

**الأسطح القديمة -** ينبغي تجهيز الأسطح القديمة أو التي في حالة سيئة وتسويتها مع منحها الوقت الكافي لتثبيت وتقوى. ادهنها بعد ذلك بطبقة من الدهان الأولي المثبت من فارو أند بول.

**الأرضيات الاسمنتية المطلية -** نظف المكان، وأزل أي مخلفات سطحية، وتخلص من جميع القشور والبثور؛ ذلك المكان للحصول على 'مظهر' جيد. ادهن طبقة من الدهان الأولي المثبت من فارو أند بول على المناطق المكشوفة من الاسمنت.

**أمور ينبغي وضعها في الاعتبار:** ينبغي أن تظل درجة الحرارة في الغرفة التي يتم طلاؤها فوق 10 درجات مئوية أثناء استخدام طلاء الأرضيات إلى أن يجف. ينبغي أن تظل رطوبة الغرفة التي يتم طلاؤها منخفضة أثناء استخدام طلاء الأرضيات إلى أن يجف.

في حال كان السطح رطباً نتيجة الاستخدام، أي في الحمامات وأماكن التنظيف، اتركه حتى يجف لمدة 48 ساعة قبل الطلاء. عند طلاء الأسطح الخشبية، تأكد أن يكون محتوى الرطوبة أقل من 10%.

لا تقبل الأرضيات المصفحة طلاء الأرضيات من فارو أند بول. يرجى الاتصال بخدمات عملاء فارو أند بول للحصول على المزيد من الإرشادات.

لا تستخدم المنتج على الاسمنت الصلب أو الجرانوليث (حجارة الرصف المصنوعة من الجرانيت المتكسر والاسمنت) ما لم تتم معالجة الأسطح بالأحماض أو تم صقلها. تحتاج المناطق التي امتصت زيوتاً أو دهوناً إلى تنظيفها بالكبروسين.

للحصول على مظهر جيد لمدة طويلة، يمكن استخدام المكان استخداماً خفيفاً فقط بعد مرور 24 ساعة. لا يُستخدم المكان استخداماً ثقيلاً إلا بعد مرور 14 يوماً.

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظراً إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا تتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي تقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS\_AR



## إرشادات استخدام المنتج

### FLOOR PAINT دهان الأرضيات

يمكن لصق اللبادات أسفل أرجل الأثاث لتجنب خدش الأسطح.

#### عملية الطلاء:

لا تدهن في درجات حرارة أقل 10 درجات مئوية أو أكثر من 30 درجة مئوية. يرجى التأكد من دقة الألوان قبل الاستعمال؛ لا نتحمل أي مسؤولية تجاه التكاليف الإضافية للديكورات الناتجة عن استخدام الألوان الخاطئة عند الدهان. عند استخدام أكثر من صفيحة واحدة من نفس اللون، تأكد من تطابق رقم المنتج أو امزجه قبل الاستخدام. حرك جيدا قبل الاستخدام.

ادهن طبقتين باستخدام الفرشاة أو الاسطوانة. يرجى ملاحظة ما يلي: قد يكون من الضروري طلاء طبقة ثالثة اعتمادا على لون الطبقة العلوية وعلى اللون الأصلي للسطح. الرش الخالي من الهواء - يمكن تحقيق نتائج جيدة من خلال إعداد رؤوس بزوايا قدرها 15 جزء من الألف من 65 درجة أو 18 جزء من الألف من 65 درجة، باستخدام قوة ضغط بين 2300 و2700 رطل لكل بوصة مربعة - انظر ورقة الرش المنفصلة لمزيد من التفاصيل.

#### عملية التنظيف:

نظف الفرش والاسطوانات بالماء الدافئ والصابون.

#### التنظيف:

قابل تماما للغسل.

#### التركيب:

يعتمد المنتج على مزيج فريد من الأكريليك وراتينجات البولي يوريثين.

#### التخزين:

يتكون هذا المنتج أساسا من الماء، لذا لا بد من حمايته من التجمد والإفراط في درجات الحرارة. استخدم المنتج خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه أي تلف في المحتوى أو التعبئة بعد هذا التاريخ.

#### التخلص من باقي المنتج:

رغم أن المنتج يتكون أساسا من الماء، إلا أنه لا ينبغي التخلص منه في المجاري المائية. لا بد أن يتم التخلص من المواد وفقا لقانون حماية البيئة 1990 والتشريعات ذات الصلة المذكورة فيه. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب البيئة الموجود في المجلس البلدي بمنطقتك.

#### الصحة والسلامة:

تأكد من توافر تهوية جيدة أثناء الطلاء والتجفيف. تجنب لمس المنتج للجلد والعينين. في حال ملامسة المنتج للعينين، اغسلهما بكمية وفيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية. في حال ملامسة المنتج للجلد، اغسل المنطقة بكمية وفيرة من الماء والصابون أو بمطهر خاص بالجلد. أبعد عن تناول الأطفال. يمكن تزويد المستخدمين المهنيين بأوراق بيانات السلامة عند الطلب.

#### البيئة:

المحتوى الفعلي للمركبات العضوية المتطايرة جرام/ليتر 53,2 جرام/ليتر

محتوى المركبات العضوية المتطايرة وزن/وزن: 4,38%

#### التصنيف:

منخفض

2010 حد أقصى مسموح به جرام/ليتر 140 جرام/ليتر

#### الفئة

i

التغطية	وقت التجفيف	مدة إعادة طلاء طبقة	مستوى اللمعان
حتى 60 متر مربع لكل 5 ليتر	1-2 ساعة لجفاف السطح. صلبة في ليلة واحدة. قد تستغرق الألوان الغامقة وقتا أطول لتجف. اسمح بمرور 24 ساعة قبل الاستخدام العادي، و14 يوما قبل استخدام حركة المرور الثقيلة.	إعادة الدهان على الأقل 4 ساعات اعتمادا على الظروف.	40%

الإصدار 4 يناير 2010

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاستشارة بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي تقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا الأمر في حقوقك القانونية.

PAS\_AR