



نصائح استخدام المنتج

MODERN EMULSION

ثي دحل ابل ح ت س م ل ا

جميع أنواع الدهان من فارو أند بول صديقة للبيئة ولا تتعارض مع آخر التشريعات البيئية المتعلقة بمحتويات المركبات العضوية المتطاير

إلعبوات المتوافرة: في صفائح سعة 2,5 ليتر و 5 لترات، بجميع ألوان فارو أند بول. متوافرة مباشرة من فارو أند بول وفي معارضنا ولدى مجموعة من الوكلاء المختارين دوليا

الاستخدام/ للجران التي تتطلب تنظيفا استثنائيا، يعتبر المستحلب الحديث من فارو أند بول البديل الأساسي عالي الأداء لمستحلب العقارات @ من فارو أند بول.

مع وجود زيادة بسيطة في نسبة اللعان، تعتبر هذه اللسة النهائية مثالية للمطابخ، والحمامات، والمداخل، وغرف الأطفال، والأماكن الأخرى كثيرة الاستخدام. للاستخدام على الجص الداخلي، والجران والأسقف المبطن.

التحضير: تأكد من أن جميع الأسطح في حالة جيدة ونظيفة وجافة، وخالية من الأوساخ والمواد الدهنية أو أي تلوث. قد يتساقط المسحلب أو ينتشر إذا ما تم طلاؤه على طبقات دهان ضعيفة.

لجميع الأسطح - استخدم دهان الحائط والسقف والطبقة التحتية من فارو أند بول لتعزيز الالتصاق وإضفاء عمق كامل للون. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى ورقة إرشادات المنتج دهان الحائط والسقف والطبقة التحتية من فارو أند بول.

عملية الطلاء: لا تدهن في درجات حرارة أقل 10 درجات مئوية أو أكثر من 30 درجة مئوية.

يرجى التأكد من دقة الألوان قبل الاستعمال، حيث إننا لا نتحمل أي مسؤولية تجاه تكاليف الديكورات الناتجة عن اللون غير الصحيح الذي يتم طلاؤه. عند استخدام أكثر من صفيحة واحدة من نفس اللون، تأكد من تطابق رقم المنتج أو امزجه قبل الاستخدام.

حرك جيدا قبل الاستخدام.

بعد إكمال إعدادات السطح المذكورة أعلاه، قم بطلاء طبقتين باستخدام الفرشاة أو الاسطوانة. في حال استخدام الاسطوانة، ادهن دائما بالفرشاة في اتجاه واحد.

نصائح تطبيقية مفيدة - لا بد من أخذ الحيطة عند استخدام الألوان ذات الظلال العميقة. إن عدم الاهتمام على نحو كاف بالحواف المبللة للدهان أثناء عملية الطلاء قد يؤدي إلى حدوث مشكلة ديكور شائعة تعرف بـ "الوميض المتقطع" (تأثير ذو هالة حيث تتلاقى حافتان من الدهان).

الرش الخالي من الهواء - يمكن تحقيق نتائج جيدة من خلال إعداد رؤوس بزوايا قدرها 18 جزء من الألف من 65 درجة، باستخدام قوة ضغط بين 2000 و 2700 رطل لكل بوصة مربعة - انظر ورقة الرش المنفصلة لمزيد من التفاصيل.

اسمح للدهان أن يصبح صلبا في ظروف مواتية لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام الطبيعي للمكان، وسيستغرق الدهان أسبوعين آخرين حتى يكتسب أقصى صلابة.

عملية التنظيف: نظف الفرش والاسطوانات بالماء الدافئ والصابون.

التنظيف: قابل للغسل والمسح ومقاوم للبقع.

التركيب: يعتمد في تركيبته على راتينج الأكريليك 100%.

التخزين: يتكون هذا المنتج أساسا من الماء، لذا لا بد من حمايته من التجمد والإفراط في درجات الحرارة. استخدم المنتج خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه أي تلف في المحتوى أو التعبئة بعد هذا التاريخ.

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاسترشاد بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا في حقوقك القانونية.

PAS_AR

نصائح استخدام المنتج

MODERN EMULSION

ثي دحل ا بل ح ت س م ل ا



التخلص من بواقي المنتج من بواقي المنئج: رغم أن المنتج يتكون أساسا من الماء، إلا أنه لا ينبغي التخلص منه في المجاري المائية. لا بد أن يتم التخلص من المواد وفقا لقانون حماية البيئة 1990 والتشريعات ذات الصلة المذكورة فيه. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب البيئة الموجود في المجلس البلدي بمنطقتك.

الصحة والسلامة: تأكد من توافر تهوية جيدة أثناء الطلاء والتجفيف. تجنب لمس المنتج للجلد والعينين. في حال ملامسة المنتج للعينين، اغسلهما بكمية وفيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية. في حال ملامسة المنتج للجلد، اغسل المنطقة بكمية وفيرة من الماء والصابون أو بمطهر خاص بالجلد. أبعد عن تناول الأطفال.

يمكن تزويد المستخدمين المهنيين بأوراق بيانات السلامة عند الطلب.

المحتوى الفعلي للمركبات العضوية المتطايرة جرام لكل ليتر	7,0 جرام لكل ليتر
محتوى المركبات العضوية المتطايرة وزن/وزن:	%0,53
التصنيف:	منخفض
2010 حد أقصى مسموح به بالجرامات لكل ليتر	30 جرام لكل ليتر
الفئة	a

التغطية	وقت التجفيف	مدة إعادة طلاء طبقة	مستوى اللعان
حتى 60 متر مربع لكل 5 لترات.	1-2 ساعة لجفاف السطح. صلبة في ليلة واحدة.	إعادة طلاء طبقة على الأقل 4 ساعات، مع التأكد من جفاف السطح تماما.	%7

الإصدار 7

يناير 2010

إخلاء مسؤولية: المعلومات المذكورة في أوراق المواصفات والمشورة الفنية هذه - الشفهية منها أو الخطية أو عن طريق التجربة - مخصصة للاسترشاد بها، وقد تم إعدادها لهذا الغرض دون تقديم أي ضمانات نظرا إلى أن مهارات التطبيق وحالة الموقع خارجة عن إرادتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق قسم خدمات العملاء. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه فعالية المنتجات والتي تنشأ عن الاستخدام، خلاف قيمة البضائع التي نقوم بتسليمها. لا يؤثر هذا في حقوقك القانونية.

PAS_AR