

产品信息

CASEIN DISTEMPER



所有 Farrow & Ball 油漆都有利于生态保护，并符合最新的有关油漆中 VOC（挥发性有机化合物）含量的环保要求。

规格及供货： 2.5 和 5 升金属罐装，Farrow & Ball 既定配色及任何其它特定配色。由 Farrow & Ball 厂家、我们的陈列室及欧洲各国选定库存商直接供货。

用途： 适用于室内灰泥墙壁和天花板。本品有杰出的覆盖力和良好的透气性。这是一种传统油漆，虽然容易涂刷，但需要一定的专业理解，才能取得最佳效果。

表面准备： 无需底漆。表面必须坚实、清洁、干燥，没有灰尘、油腻或其它污垢。**如涂刷在薄弱的油漆层之上，会引起薄片或剥落。**

有关古旧建筑或特定时期建筑的详细信息，请参阅“特定时期建筑的装潢”的数据表。

未涂刷的表面 — 涂刷于无盐分的本色灰泥上。新的石灰泥表面必须完全碳化及养护 4-5 周之后才能涂刷。

以前涂刷过的表面 — 按照说明稀释后可将本品直接涂刷到以前用 Farrow & Ball Casein Distemper 油漆过的表面。不适合已经涂了其它抛光剂的面；需要除去抛光剂之后才能涂刷本品。

灰泥墙壁若有盐分问题，油漆将会出现斑点或气泡。使用 Farrow & Ball Casein Distemper 将使墙壁透气，并使问题得到监控。避免在出现冷凝的部位使用本品。

结构受到损坏的表面 — 如出现裂缝或松脱的灰泥 — 必须先用石灰泥/填料修补或填充。Farrow & Ball 不建议在石灰基底上使用现代填料，因为它们会聚集水分并且太硬，导致油漆时出现裂缝或不均匀的孔隙度。

考虑因素： 使用传统颜料并以传统方式生产的 Distemper 油漆在颜色上会有些微差异。油漆颜色也会因涂刷表面而发生变化。涂刷表面的孔隙度和水分含量将会影响颜色，并可能导致色调变化。

施工方法： **不可在温度低于 10°C 或高于 30°C 时油漆。**

请在使用前检查颜色精确度，本公司对使用不精确的颜色造成的装潢成本概不负责。如使用一罐以上同样颜色的油漆，应确保漆的批号相同，或将其混合搅拌，然后使用。

罐装 Farrow & Ball Casein Distemper 至少需要加 10% 的水。

免责声明： 由于我们无法控制涂刷技能和现场条件，规格表和技术咨询中以诚信提供的书面、口头或试验信息仅供指南参考而不作任何保证。详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

PAS_CH