

## 产品信息

### INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT

### 室内木器底漆和内层漆



所有 Farrow & Ball 油漆都有利生态保护，并符合最新的有关油漆中 VOC (挥发性有机化合物) 含量的环保要求。

**规格及供货：** 750 毫升、2.5 和 5 升金属罐装，四种 Farrow & Ball 配色 (15, 26, 49 及白色)。工厂、Farrow & Ball 陈列室及国际选定库存商直接供货。

**用途：** 持久的底漆及内层漆，仅用于涂刷室内表面。刷涂或喷涂于未经油漆的木器或镀锌表面。具有良好的黏着力，容易用砂纸打磨，获得光滑表面，并提高面漆的色泽。

在完全干燥的灰泥表面涂刷 Farrow & Ball Dead Flat 平整漆时，我们也建议使用这一底漆和内层漆。

**表面准备：** 所有表面必须坚实、清洁、干燥，没有灰尘、油腻或其它污垢。**如涂刷在脆弱的油漆层之上，会引起薄片或剥落。**

使用室内木器填料填补任何裂缝、空隙或连接缺口。

表面填补需要较多的维护。使用腐蚀性清除剂之后应进行中和。

**新的木器表面** – 必要时可使用 Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer 节疤树脂阻塞底漆来处理有节的或含有树脂的木材。涂刷第一道稀释的 Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat 室内木器底漆 (20%水稀释)，然后再涂刷一道未稀释的底漆。再涂刷两道 Farrow & Ball Estate<sup>®</sup> Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat 或 Farrow & Ball Full Gloss 漆。

**先前漆过的木器表面** - 对被涂表面翘起或起泡的旧漆进行打磨清理，使其具有良好的“销栓”作用，并涂刷一道 Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat 室内木器底漆。再涂刷两道 Farrow & Ball Estate<sup>®</sup> Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat 或 Farrow & Ball Full Gloss 漆。

**镀锌表面** – 用 Etch Primer 磷化底漆或 Mordant Solution 腐蚀液进行处理，注意遵照制造商的说明和健康及安全建议。干燥后用洗涤剂清洁。再涂刷两道 Farrow & Ball Estate<sup>®</sup> Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat 或 Farrow & Ball Full Gloss 漆。

**其它铁合金表面** – 涂刷两道 Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat 金属底漆及内层漆，再涂刷两道 Farrow & Ball Estate<sup>®</sup> Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat 或 Farrow & Ball Full Gloss 漆。

**施工方法：** 不可在温度低于 10°C 或高于 30°C 时油漆。

**请在使用前检查颜色精确度，本公司对使用了不精确的颜色造成的装潢成本概不负责。如使用**

**免责声明：** 由于我们无法控制涂刷技能和现场条件，以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供，仅供指南而不作任何保证。详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

PAS\_CH

## 产品信息

### INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT

### 室内木器底漆和内层漆



**施工方法，续...** 一罐以上同样颜色的油漆，应确保漆的批号相同，或将其混合搅拌，然后使用。  
使用前应搅拌均匀。

先涂刷一道漆，然后用细砂纸轻轻打磨，形成光滑表面，再涂刷面漆。

(无气喷涂 – 使用 18 英毫 65 度角喷嘴及 2400 – 2700 psi 气压，可取得良好效果。)

**清洁：** 用温热肥皂液水清洁刷子和滚筒。

**可洗性：** 不适用。

**剂型：** 使用传统醇酸树脂的水基油漆。

**贮存：** 本品为水基涂料，切忌与霜冻和极端气温接触。请在购买后 6 个月内使用。本公司对于产品或包装在这一日期后出现的退化状况概不负责。

**处置：** 本品为水基涂料，但不应在水道中处置。必须遵照 1990 年《环境保护法》及相关条例处置废物。请联系您当地的环保机构，了解有关详细信息。

**健康与安全：** 本品涂刷和干燥时应保持良好通风。应避免与皮肤及眼睛接触。如接触眼睛，应立即用大量清水冲洗并征求医嘱。接触皮肤后，应立即用足量肥皂和水或专用洁肤剂清洗。存放于儿童接触不到之处。**备有安全数据单，供专业用户索取。**

**环保：** 挥发性有机化合物 (VOC) 实际含量 g/l 20 g/l

VOC 含量 w/w: 1.41%

等级: 低

2010 年每升最多允许克数 30 g/l

类别 g

耗漆量	干燥时间	重涂时间	光泽度	稀释剂
每 5 升可涂覆 60 平方米， 取决于被涂表面条件。	1 小时后表干，取决于 条件。	至少 4 小时，取决于条件。  确保被涂表面坚硬之后， 才能关闭新涂刷的门窗。	不适用	水，如有必要。

第 4 期 – 2012 年 1 月

**免责声明：** 由于我们无法控制涂刷技能和现场条件，以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供，仅供指南而不作任何保证。详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

PAS\_CH