

产品信息

MODERN EMULSION

现代乳剂



所有 Farrow & Ball 油漆都有利生态保护，并符合最新的有关油漆中 VOC (挥发性有机化合物) 含量的环保要求。

规格及供货： 2.5 和 5 升金属罐装，Farrow & Ball 既定配色及任何其它特定配色。工厂、Farrow & Ball 陈列室及国际选定库存商直接供货。

用途： 在需要对墙壁进行重大清洁时，Farrow & Ball Modern Emulsion 现代乳剂是取代 Farrow & Ball Estate[®] Emulsion 的最佳性能产品。

该涂料的光泽度稍高，最适合用于厨房、卫生间、门道、儿童房间和使用率较高的地方。涂刷于室内灰泥、衬砌墙壁和天花板表面。

表面准备： 确保表面坚实、清洁、干燥，没有灰尘、油腻或其它污垢。**如涂刷在脆弱的油漆层之上，会引起薄片或剥落。**

所有表面 – 涂刷一层 Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat 墙壁及天花板底漆，形成必要的黏着力和整体颜色深度。有关详细信息请参阅 Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat Product Advice Sheet 墙壁及天花板底漆产品信息。

施工方法： **不可在温度低于 10°C 或高于 30°C 时油漆。**

请在使用前检查颜色精确度，本公司对使用了不精确的颜色造成的装潢成本概不负责。如使用一罐以上同样颜色的油漆，应确保漆的批量号相同，或将其混合搅拌，然后使用。

使用前应搅拌均匀。

被涂表面经过适当准备之后，用刷子或滚筒涂刷两道漆，并用刷子以同一方向作最后刷涂，

涂刷实用提示 – 在使用深暗颜色时应较为谨慎。涂刷本品时丧失湿边可能会导致装饰中常见的“发亮”问题（涂料两端相遇时的光圈效应）。

无气喷涂 – 使用 18 英毫 65 度角喷嘴及 2400 – 2700 psi 气压，可取得良好效果。有关详细信息，请参见另外的喷涂表。

在有利的条件下任其硬化 24 小时，才能正常使用，而完全硬化则还需要两周。

清洁： 用温热肥皂液水清洁刷子和滚筒。

免责条款： 由于我们无法控制涂刷技能和现场条件，以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供，仅供指南而不作任何保证。详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

PAS_CH

产品信息

MODERN EMULSION

现代乳剂



可洗性： 可清洗，可擦拭，抗污点。

剂型： 100%丙烯酸树脂型。

贮存： 本品为水基涂料，切忌与霜冻和极端气温接触。请在购买后 6 个月内使用。本公司对于产品或包装在这一日期后出现的退化状况概不负责。

处置： 本品为水基涂料，但不应在水道中处置。必须遵照 1990 年《环境保护法》中相关的规定处置废弃物。

健康与安全： 确保本品涂刷和干燥时保持良好通风。避免与皮肤何眼睛接触。如接触眼睛，应立即用大量清水冲洗并征求医嘱。接触皮肤后，应立即用足量肥皂和水或专用洁肤剂清洗。存放于儿童接触不到之处。

备有安全数据单，供专业用户索取。

环保： **挥发性有机化合物 (VOC) 实际含量 g/l** 7.0 g/l
VOC 含量 w/w: 0.53%
等级: 低
2010 年每升最多允许克数 30 g/l
类别 a

耗漆量	干燥时间	重涂时间	光泽度
每 5 升可涂覆 60 平方米。	1-2 小时后表干。 隔夜硬干。	至少 4 小时后重涂，确保表面完全干燥。	7%

第 7 期 2012 年 2 月

免责条款： 由于我们无法控制涂刷技能和现场条件，以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供，仅供指南而不作任何保证。详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

PAS_CH