

## 产品信息

### WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT 木地板底漆和内层漆



所有 Farrow & Ball 油漆都有利生态保护，并符合最新的有关油漆中 VOC (挥发性有机化合物) 含量的环保要求。

**规格及供货：** 750 毫升和 2.5 升金属罐装，四种配色 (15, 26, 49 及白色)。Farrow & Ball 工厂、我们的陈列室及国际选定库存商直接供货。

**用途：** 持久的底漆及内层漆，仅用于涂刷室内木地板。具有良好的黏着力，容易用砂纸打磨，获得光滑表面，并提高面漆的色泽。

**表面准备：** 在本产品使用及干燥时，室内的温度必须高于 10°C。

在本产品使用及干燥时，室内湿度必须较低。如果木质潮湿，应让它自然干燥至少 48 小时以后再油漆。水分应保持在 10% 以下。

**裸露的室内木地板** - 使用专门的非柔性木材填料填补任何裂缝和接口。使用适当的地板清洁剂确保地板完全清洁。用砂纸打磨，获得光滑表面，吸尘并用湿布抹干净。让地板自然干燥 (水分应保持在 10% 以下)。

使用 Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat 节疤树脂阻塞底漆来处理有节的或含有树脂的木材。

**先前漆过的室内地板** - 需要除去被涂表面翘起或起泡的旧漆。为取得最好的表面效果和最长的油漆寿命，应尽可能除去先前的油漆层。使用适当的地板清洁剂确保地板完全清洁。用砂纸打磨，获得光滑表面，吸尘并用湿布抹干净。让地板自然干燥 (水分应保持在 10% 以下)。

**先前漆过清漆的地板** - 确保除去所有清漆，并遵照有关处理裸露木材的说明。

**先前打蜡或抛光过的地板** - 可能不吸收地板漆；详细说明请与本公司客户服务部联系。

**室内加热的木材** - 在使用本产品之前，必须提前 48 小时停止加热，让木材表面冷却。根据上述说明准备地板。应在表面油漆 48 小时之后，再打开加热开关。

**免责条款：** 由于我们无法控制涂刷技能和现场条件，以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供，仅供指南而不作任何保证。详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

PAS\_CH

## 产品信息



### WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT 木地板底漆和内层漆

**施工方法：** 不可在温度低于 10°C 或高于 30°C 时油漆。

使用前应搅拌均匀。用刷子或滚筒涂足一道。

**有节疤的部位** - 用底漆进行处理。可能需要两道漆。

**含树脂的软木和油质硬木** - 涂足一道漆。

**清洁：** 用温热肥皂液水清洁刷子和滚筒。

**可洗性：** 不适用。

**剂型：** 100%丙烯酸树脂型。

**贮存：** 本品为水基涂料，切忌与霜冻和极端气温接触。请在购买后 6 个月内使用。本公司对于产品或包装在这一日期后出现的退化状况概不负责。

**处置：** 本品为水基涂料，但不应在水道中处置。必须遵照 1990 年《环境保护法》及相关条例处置废物。请联系您当地的环保机构，了解有关详细信息。

**健康与安全：** 确保本品涂刷和干燥时保持良好通风。避免与皮肤何眼睛接触。如接触眼睛，应立即用大量清水冲洗并征求医嘱。接触皮肤后，应立即用足量肥皂和水或专用洁肤剂清洗。存放于儿童接触不到之处。**备有安全数据单，供专业用户索取。**

**环保：**

<b>挥发性有机化合物 (VOC) 实际含量 g/l</b>	2.7g/l
<b>VOC 含量 w/w:</b>	0.20%
<b>等级:</b>	低
<b>2010 年每升最多允许克数</b>	30 g/l
<b>类别</b>	g

耗漆量	干燥时间	重涂时间	光泽度	稀释剂
每 2.5 升可涂覆 32 平方米。	1-2 小时后表干。	至少 4 小时，取决于条件。	不适用	

第 2 期 - 2012 年 1 月

**免责声明：** 由于我们无法控制涂刷技能和现场条件，以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供，仅供指南而不作任何保证。详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

PAS\_CH