

INFORMACE O VÝROBKU

ZÁKLADNÍ A PODKLADOVÁ BARVA PRO EXTERIÉRY EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Všechny barvy Farrow & Ball jsou ekologicky šetrné a splňují nejnovější právní předpisy na ochranu životního prostředí, co se týká obsahu prchavých organických sloučenin v barvách.

Velikosti balení: Balení o velikosti 750ml a 2,5 litrů v následujících deseti odstínech barev (1, 10, 15, 18, 22, 26, 32, 37, 49 a bílá). K dispozici přímo od společnosti Farrow & Ball, z našich obchodů a u vybraných mezinárodních prodejců.

Použití: Odolný, flexibilní základní nátěr pro nenatřené venkovní dřevěné povrchy s výbornou přilnavostí, která zamezuje šupinkování a odlupování.

Příprava povrchu Nenatírejte při teplotách nižších než 10 °C nebo při teplotách vyšších než 30 °C.

Všechny povrchy musí být před natíráním v dobrém stavu, čisté, suché a zbavené špíny, mastnoty a jiných nečistot. **Při nátěru na původně nekvalitně natřený povrch může dojít k šupinkování nátěru anebo k jeho odlupování.**

Všechny povrchové nerovnosti, díry a otevřené spáry vyplňte tmelem vhodným pro venkovní dřevo. V prostředí, kde existuje vysoká pravděpodobnost hniloby dřeva, ošetřete dřevo před nanesením základního nátěru vhodným konzervačním přípravkem na dřevo.

Nové dřevěné povrchy – na pryskyřičná a sukovitá dřeva použijte nátěr Farrow & Ball Stain Block Primer (základní nátěr na překrývání skvrn). Naneste jednu nenaředenou vrstvu nátěru Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat (základní a podkladová venkovní barva na dřevo).

Povrchy se starým nátěrem – pro optimální účinnost nátěru nejprve odstraňte původní starý nátěr až na holý povrch a zkontrolujte, zda dřevo nehnije. Naneste jednu nenaředenou vrstvu nátěru Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat (základní a podkladová venkovní barva na dřevo).

Pozinkované povrchy – ošetřete je základním nátěrem Etch Primer nebo leptacím roztokem, přičemž dodržujte pokyny výrobce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Po zaschnutí povrchy očistěte čisticím prostředkem. Naneste jednu nenaředenou vrstvu nátěru Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat (základní a podkladová venkovní barva na dřevo).

Ostatní kovové povrchy – použijte nátěr Farrow & Ball Metal Primer (základní nátěrová barva na kov).

Mytí štětců: Štětce a válečky umyjte v teplé mýdlové vodě.

Omyvatelnost: Není relevantní

Složení: Tento nátěr na bázi 100% akrylové pryskyřice obsahuje široké spektrum biocidů, které chrání povrchy před napadením řasami a plísní.

Skladování: Tento výrobek je založený na bázi vody a musí být chráněn před mrazem a vysokými teplotami. Spotřebujte do 6 měsíců od zakoupení. Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za znehodnocení obsahu balení po uplynutí tohoto data.

Upozornění: Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS_CZ

INFORMACE O VÝROBKU

ZÁKLADNÍ A PODKLADOVÁ BARVA PRO EXTERIÉRY EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Likvidace odpadu: Přestože je tento nátěr založený na bázi vody, nevylévejte jej do kanalizace. Odpadní materiály musí být zlikvidovány v souladu se Zákonem na ochranu životního prostředí z roku 1990 a s ním souvisejících nařízeních. Pro další informace kontaktujte váš místní Odbor životního prostředí.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví: Po dobu nanášení nátěru a zasychání zajistěte dostatečné větrání. Vyvarujte se zásahu očí a pokožky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku výrobku s pokožkou pokožku okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, a případně také vhodným prostředkem na čištění pokožky. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny (Safety Data Sheets) jsou k dispozici profesionálním uživatelům

Životní prostředí:	Skutečný obsah VOC (prchavých organických sloučenin) g/l	6 g/l
	Obsah VOC (prchavých organických sloučenin) w/w:	0,42 %
	Klasifikace:	nízká
	2010 max. povolená hranice gramů na litr	30 g/l
	KATEGORIE	h

Spotřeba:	Doba schnutí:	Lesklost:	Rozpouštědla:
2,5 litrů barvy pokryje až 32 metrů čtverečních, podle typu natíraného povrchu.	Na dotek suchá za 1 hodinu podle okolních podmínek. Před zavěšením nově natřených oken nebo dveří zkontrolujte, zda je povrch zcela tvrdý.	Není relevantní	V případě nutnosti nařed'te vodou.

Propustnost vodní páry: 203,3 g/m ² /24 hod při měření na dvou vrstvách.	Množství vodních výparů z povrchového podkladu přes nátěrový film naměřené za 24 hodin.
---	---

Vydání 3 – Leden 2012

Upozornění: Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS_CZ