

INFORMACE O VÝROBKU

NÁTĚR NA VENKOVNÍ ZDIVO EXTERIOR MASONRY



Všechny barvy Farrow & Ball jsou ekologicky šetrné a splňují nejnovější právní předpisy na ochranu životního prostředí, co se týká obsahu prchavých organických sloučenin v barvách.

Velikosti balení: Pouze v plechovkách o objemu 5 litrů. Ve vybraných odstínech Farrow & Ball, viz vzorník barev Farrow & Ball nebo naše webové stránky. K dispozici přímo od společnosti Farrow & Ball, z našich obchodů a u vybraných mezinárodních prodejců.

Použití:: Nátěr je určen k ochraně všech venkovních povrchů, jako jsou zdi, cementové povrchy, dlaždice, cihly, stavební bloky, hrubá omítka a dřevotříska.

Vytváří hladký, matný, vysoce odolný povrch bez ředidel, který zdivo chrání před extrémním počasím, průsakem vody, napadením bakteriemi, a který je odolný proti zašpinění. Má také vynikající schopnost zaplňovat praskliny a odolat strukturálním pohybům zdiva.

Tento nátěr je určen pouze pro vnější povrchy.

Příprava povrchu Všechny povrchy musí být před natíráním v dobrém stavu, čisté, suché a zbavené špíny, mastnoty a jiných nečistot. **Při nátěru na původně nekvalitně natřený povrch může dojít k šupinkování nátěru anebo k jeho odlupování.**

Nová omítka Všechny nově omítnuté povrchy se musí nejprve nechat **zcela vyschnout** a doporučuje se nechat je přibližně 6 měsíců neošetřené před nanesením nátěru. Společnost Farrow & Ball doporučuje před natřením požádat o radu odborníka.

Na povrchy, které zůstaly po vyschnutí práškovité nebo nespojitě, naneste vrstvu Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer (základní zpevňovací nátěr).

Povrchy s novou cementovou omítkou – nátěr na zdivo není zapotřebí nijak ředit, pouze při nanášení na zcela neporušené povrchy do něj lze přidat 10 % vody.

Stará omítka Nekvalitní povrchy nemusí úspěšně přijmout další vrstvy nátěru; v případě nejistoty se poraďte s odborníkem.

Závažně poškozené povrchy – praskliny nebo uvolněný cement se musí před natíráním opravit. Natřete všechny opravené nebo vážně narušené plochy dvěma vrstvami nátěru Farrow & Ball Stabilising Primer (základní zpevňovací nátěr).

Poškozené povrchy - na alkalické, prachové nebo porézní povrchy je nutno nejprve nanést nátěr Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer (základní zpevňovací nátěr); jednu nebo dvě vrstvy štětcem vhodným pro tento povrch. Nechte zcela zaschnout.

Povrchy napadené řasami nebo plísní - je nutno očistit vhodným prostředkem nebo naředěným roztokem louhu a nechat zcela zaschnout. Poškozené povrchy důkladně oškrábejte a očistěte kartáčem a potom na ně naneste nátěr Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer (základní zpevňovací nátěr).

Upozornění: Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS_CZ

INFORMACE O VÝROBKU

NÁTĚR NA VENKOVNÍ ZDIVO EXTERIOR MASONRY



Vápenná omítka: **Venkovní zdi nejsou vhodné.** Vápenné omítky slouží k propouštění vodních par, a proto společnost Farrow & Ball doporučuje poradit se s odborníkem ohledně výběru vhodného nátěrového systému.

Pokyny: **Nenatírejte při teplotách nižších než 10 °C nebo při teplotách vyšších než 30 °C.**

Nenatírejte, pokud je pravděpodobné, že bude pršet.

Nejlepší je nanést nátěr brzy ráno, aby mohl dostatečně proschnout před večerní rosou.

Nátěr: **Před použitím se ujistěte, že máte požadovaný odstín, jelikož my neneseme zodpovědnost za náklady vzniklé použitím nesprávného odstínu. Pokud budete muset použít více než jednu plechovku stejné barvy, ujistěte se, že čísla jejich výrobní série jsou stejná. Pokud ne, před natíráním barvu z různých plechovek smíchejte**

Před použitím barvu řádně promíchejte.

Po dokončení přípravy povrchu naneste štětcem nebo válečkem dvě vrstvy nátěru na venkovní zeď, přičemž dávejte pozor, abyste nenanесли příliš silnou vrstvu nátěru v promáčkách a vyduťkách místech.

Pokyny: Před použitím důkladně promíchejte. Jakmile je příprava povrchu dokončena, naneste štětcem dvě vrstvy nátěru Exterior Masonry Paint (nátěr na venkovní zdivo).

Nenatírejte, pokud venkovní teplota klesne pod 10 °C nebo když je pravděpodobné, že bude pršet.

Nejlepší je nanést nátěr brzy ráno, aby mohl dostatečně proschnout před večerní rosou.

Mytí štětců: Štětce a válečky umyjte v teplé mýdlové vodě.

Omyvatelnost: Dokonale omyvatelný a otíratelný nátěr.

Složení: Tento nátěr na bázi styrenové akrylové pryskyřice obsahuje široké spektrum biocidů, které chrání povrchy před napadením řasami a plísní.

Skladování: Tento výrobek je založený na bázi vody a musí být chráněn před mrazem a vysokými teplotami. Spotřebujte do 6 měsíců od zakoupení. Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za znehodnocení obsahu balení po uplynutí tohoto data.

Likvidace odpadu: Přestože je tento nátěr založený na bázi vody, nevylévejte jej do kanalizace. Odpadní materiály musí být zlikvidovány v souladu se Zákonem na ochranu životního prostředí z roku 1990 a s ním souvisejících nařízeních. Pro další informace kontaktujte váš místní Odbor životního prostředí.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví: Po dobu nanášení nátěru a zasychání zajistěte dostatečné větrání. Vyvarujte se zásahu očí a pokožky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku výrobku s pokožkou pokožku okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, a případně také vhodným prostředkem na čištění pokožky. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění: Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS_CZ

INFORMACE O VÝROBKU

NÁTĚR NA VENKOVNÍ ZDIVO EXTERIOR MASONRY



Bezpečnostní pokyny (Safety Data Sheets) jsou k dispozici profesionálním uživatelům na požádání

Životní prostředí:	Skutečný obsah VOC (prchavých organických sloučenin) g/l	2 g/l
	Obsah VOC (prchavých organických sloučenin) w/w:	0,14 %
	Klasifikace:	minimální
	2010 max. povolená hranice gramů na litr	40 g/l
	KATEGORIE	c

Spotřeba:	Doba schnutí:	Lesklost:	Rozpouštědla:
Pět litrů barvy pokryje až 40 metrů čtverečních, podle typu natíraného povrchu.	Na dotek suchá za 1 hodinu, zaschlá a ztuhlá za 3 hodiny. Druhou vrstvu lze nanést za 5 hodin od prvního nátěru.	2 %	V případě nutnosti nařed'te vodou.

Propustnost vodní páry: 289,9 g/m ² /24 hod při měření na dvou vrstvách.	Množství vodních výparů z povrchového podkladu přes nátěrový film naměřené za 24 hodin.
---	---

Vydání 7 – Leden 2012

Upozornění: Veškeré informace, které jsou uvedeny v tomto příbalovém letáku a technické tipy, ať už poskytnuté ústně, písemně nebo v protokolu o provedených zkouškách, slouží pouze jako vodítko a jsou poskytnuty v dobrém úmyslu, ale bez jakýchkoliv záruk, protože naše společnost nemůže nijak ovlivnit zručnost ani podmínky, v jakých byl výrobek aplikován. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznické podpory. Nemůžeme přijmout zodpovědnost za účinnost výrobků, které byly použity k jiným účelům a jiným způsobem, než pro jaké byly původně určeny a námi doporučeny. To nijak neovlivňuje vaše statutární práva.

PAS_CZ