

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

EXTERIOR MASONRY



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

Disponibilidad: Sólo en latas de 5 litros. En colores seleccionados de Farrow & Ball. Remítase a la ficha de colores o la página web de Farrow & Ball para ver la lista completa. Disponible directamente de Farrow & Ball, en los salones de exposición y venta de Farrow & Ball y a través de distribuidores internacionales seleccionados.

Uso: Para proteger todas las superficies de exteriores construidas con mampostería, piedra de cemento, ladrillo, bloques, revestimiento grueso y viruta.

Este final mate, durable protege contra las condiciones atmosféricas extremas, contaminación bacteriana y resiste la suciedad coge.

Este producto se formula para los substratos exteriores solamente.

Preparación de la superficie: Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros elementos contaminantes. **Puede producirse descascarillado si se pinta sobre capas de pintura en mal estado.**

Aplicaciones nuevas: Todas las superficies con aplicación nueva deben dejarse **secar completamente**, siendo aconsejable esperar hasta 6 meses antes de aplicar un nuevo sistema de sellado de pintura. Farrow & Ball recomienda solicitar asesoramiento profesional antes de pintar.

Todas las zonas que permanezcan polvorientas o inestables después del periodo de secado deberán ser imprimadas con el Stabilising Primer de Farrow & Ball.

Superficies de nueva aplicación de cemento seco – la Pintura para Mampostería se suministra lista para su uso, pero puede añadirse un 10% de agua con el fin de facilitar la aplicación en superficies desnudas en buen estado.

Aplicaciones subsiguientes: Las superficies desparejas tal vez no acepten más capas de pintura. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional.

Superficies con serios daños estructurales – como por ejemplo cemento agrietado o suelto, deben repararse antes de aplicar la pintura. Prepare las zonas reparadas o muy degradadas con 2 manos de Stabilising Primer de Farrow & Ball.

Superficies en mal estado – las superficies alcalinas, polvorientas o porosas deben prepararse con el Stabilising Primer de Farrow & Ball; deben aplicarse una o dos manos con brocha, haciéndolo penetrar bien en la superficie. Déjese secar completamente.

Superficies contaminadas con hongos o algas – deben descontaminarse mediante un tratamiento adecuado o con una solución de lejía diluida y Raspe las superficies desparejas y limpie con una brocha antes de aplicar Imprimación estabilizante Farrow & Ball.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

EXTERIOR MASONRY



Superficie enlucida con cal: **La mampostería exterior no es apropiada.** Las superficies enlucidas con cal tienen por objeto permitir la transmisión del vapor de agua. Farrow & Ball recomienda obtener asesoramiento estructural profesional antes de seleccionar un sistema de protección.

Consideraciones: No aplique con temperaturas inferiores a 10° C o si parece que vaya a llover.

Aplicado mejor temprano en el día para permitir el secarse antes de la condensación de la tarde.

Pintura: **No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.**

Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas.

Remover a fondo antes de usar.

Una vez completada adecuadamente la preparación de la superficie, aplique dos capas de Pintura de exteriores para mampostería con brocha o rodillo con cuidado de no aplicarla muy espesa en huecos y secciones con ángulos.

Limpieza: Limpie las brochas y rodillos con agua templada jabonosa.

Lavabilidad: Absolutamente lavable y limpiable.

Fórmula: Basado en resina acrílica de estireno con un amplio espectro biocida para proteger las superficies contra los ataques de algas y hongos.

Almacenamiento: Este es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas. Debe utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.

Eliminación: Si bien es un producto a base de agua, no debe verterse en cursos de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.

Seguridad e higiene: Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

EXTERIOR MASONRY



Medioambiente:	Contenido real de COV g/l	2 g/l
	Contenido de COV w/w:	0,14%
	Clasificación:	Bajo
	límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010	40 g/l
	CATEGORÍA:	c

Superficie de cobertura:	Tiempo de secado:	Nivel de brillo:	Disolventes:
Hasta 40 metros cuadrados por 5 litros, según la superficie.	Seco al tacto en una hora, endurecimiento en tres horas y vuelva a aplicar una capa a partir de las cinco horas.	2%	Agua solamente si es necesario.

Permeabilidad al vapor de agua: 289,9 gramos/m ² /24 horas medido en 2 manos.	Medición de la velocidad a la que se evapora el agua del sustrato a través de la película de pintura, medido durante un periodo de 24 horas.
---	--

Número 7- Enero de 2012

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.