

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

SOFT DISTEMPER



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

Disponibilidad: En latas de 5 litros en colores seleccionados de Farrow & Ball – remítase a la ficha de colores o a la página web de Farrow & Ball para ver la lista completa. Disponible directo desde fábrica y a través de distribuidores a nivel nacional.

Uso: Un temple simple y tradicional ligado con resinas naturales para crear un acabado plano terroso. Permite respirar a los techos y se puede utilizar sobre enlucido fino para resaltar el detalle.

Preparación de la superficie: No precisa pintura base. Asegúrese de que todas las superficies sean duras y estén limpias, secas y libres de polvo, grasa u otro tipo de contaminación.

Superficies nuevas – aplíquese directamente sobre yeso sin sales. En superficies recientemente encaladas dejar que la cal se endurezca y carbone durante 4 ó 5 semanas antes de aplicar.

Superficies previamente pintadas – elimínese lavándolo completamente el temple existente, prestando especial atención a los recovecos de las molduras delicadas, y déjese secar.

Superficies previamente pintadas (acabados modernos) – no es adecuado para superficies pintadas con acabados modernos como por ejemplo brillo o semimate, pues hay que eliminarlos antes de pintar.

Los techos de yeso con problemas de sal manchan y producen ampollas en la pintura al usar Soft Distemper se deja respirar al techo al tiempo que permite la supervisión del problema.

Las superficies dañadas estructuralmente, como por ejemplo de yeso agrietado o suelto, deben repararse o rellenarse con yeso/masilla. Farrow & Ball no recomienda usar masillas modernas sobre sustratos a base de cal, puesto que atrapan la humedad y son demasiado duras, produciendo grietas y porosidad irregular al pintar.

Consideraciones: Debido a la naturaleza tradicional de este acabado, el Soft Distemper de Farrow & Ball no acepta capas posteriores de pinturas modernas.

El temple fabricado de la manera tradicional empleando pigmentos tradicional presenta inevitablemente algunas pequeñas variaciones de color. El color también cambia en función de la superficie sobre la que se aplica. La porosidad y el contenido de humedad de la superficie afectan al color y pueden producir cambios de tonalidad.

Dilución: Según se suministra, el Soft Distemper requiere la adición de por lo menos un 10% de agua. Para techos con porosidad variable puede ser necesario disolverlo más con el fin de conseguir un buen flujo y minimizar las variaciones de color y tonalidad. Al diluir más del 10%, la fuerza del ligante comienza a disminuir.

Remueva siempre los temples antes de añadir el agua.

Pintura: **No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.**

Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

SOFT DISTEMPER



de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas.

Aplíquese con una brocha (o pulverizador en el caso de enlucidos frágiles o superficies irregulares). Una mano es normalmente suficiente para conseguir un buen acabado. Al diluir más del 10% de agua, puede ser necesario aplicar dos manos.

Este producto es inestable si se aplica demasiado espeso, debiendo diluirse según sea necesario por la porosidad de la superficie sobre la que se aplica, remítase a la sección sobre dilución más arriba. **Debido a la naturaleza tradicional de este temple, debe evitarse tocarlo.**

- Limpieza:** Limpie las brochas y rodillos con agua templada jabonosa.
- Exención de responsabilidad:** El temple fabricado de forma tradicional y con pigmentos tradicionales tendrá inevitablemente pequeñas variaciones en el color. El color cambiará también según la superficie sobre la que se lo aplique, ya que distintos niveles de porosidad conseguirán distintas saturaciones y tonos. Haga una prueba con un área pequeña antes de comenzar.
- Color**
- Consistencia de diluyente suave**
- Lavabilidad:** Este producto no puede lavarse ni limpiarse.
- Fórmula:** Dispersión de pigmentos en un ligante de colas de celulosa y resinas naturales en agua.
- Almacenamiento:** Este producto no es inflamable. Debe protegerse de heladas y almacenarse en un lugar fresco y seco entre 5 - 20°C. Se separará si se deja en reposo. Se debe remover para recuperar consistencia. Utilícese en un plazo de 6 meses desde su compra. Transcurrida esta fecha, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.
- Eliminación:** Si bien es un producto a base de agua, no debe ser eliminado en el curso de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de protección del medioambiente de 1990, así como con la normativa pertinente posterior. Para obtener más información póngase en contacto con su representante local de las autoridades medioambientales.
- Seguridad e higiene:** Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con una crema para la limpieza de la piel adecuada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Hay fichas sobre seguridad a disposición de los usuarios profesionales a petición.

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| Medioambiente: | Contenido real de COV g/l | 0,5 g/l |
| | Contenido de COV w/w: | 0,03% |
| | Clasificación: | Mínimo |
| | Límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010 | 30 g/l |
| | CATEGORÍA | a |

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

SOFT DISTEMPER



| Superficie de cobertura: | Tiempo de secado: | Nivel de brillo: | Disolventes: |
|--|--|------------------|--|
| Hasta 65 metros cuadrados cada 5 litros dependiendo del espesor de la aplicación y de la porosidad de la superficie. Una capa suele ser suficiente para conseguir un buen acabado. | 1-2 horas para secado de la superficie. Toda la noche para endurecerse. | 1.5% | Agua. Al temple que se proporciona se le debe agregar hasta un 10% de agua. Este porcentaje puede aumentarse para mejorar la fluidez y la uniformidad, pero al superar el 10% la fuerza del aglutinante comenzará a reducirse. Si se aplica sobre superficies de yeso natural, se recomienda utilizar al menos 10% de dilución. Siempre remueva los temples antes de diluir. |

Número 6 - Enero de 2012

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.