

TUOTETIEDOTE

EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT



Kaikki Farrow & Ball -maalit ovat ympäristöystävällisiä ja noudattavat viimeisintä ympäristölainsäädäntöä maalien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta.

Saatavuus: 750 ml:n ja 2,5 litran astioissa kymmenenä värinä (1, 10, 15, 18, 22, 26, 32, 37, 49 ja White). Saatavana suoraan Farrow & Ballilta, myyntiliikkeistämme ja valikoiduilta kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä.

Käyttö: Kestävä, joustava pohjamaali maalaamattomille ulkotilojen puupinnoille, joka antaa erinomaisen tartuntakyvyn ja estää kesimisen ja kuoriutumisen. Käytetään pehmeille ja koville puulajeille, mukaan lukien oviin, ikkunankehysiin, laudoituksiin ja otsalautoihin. Sopii myös kivi- ja tiilipinnoille.

Valmistelu: Kaikkien pintojen täytyy olla ehjiä, puhtaita ja kuivia eikä niissä saa olla likaa, rasvaa eikä muita epäpuhtauksia. **Kesimistä tai kuoriutumista saattaa ilmetä, jos maalataan heikkojen maalikerroksien päälle.**

Täytä kaikki halkeamat, kolot ja avosaumut ulkokäyttöön tarkoitettulla puutasoiteella. Puuta lahottavien sienten kasvua suosivissa ympäristöissä puu tulee käsitellä sopivalla kyllästeellä ennen pohjamaalausta. Pintatäytteet tarvitsevat enemmän kunnossapitoa. Neutraloi pinta emäksisten maalinpoistoaineiden käytön jälkeen.

Huonokuntoiset pinnat - näille ei ehkä voi levittää enempää maalikerroksia; jos olet epävarma, pyydä ammattilaiselta neuvoa.

Uusi puu – hio pinta sileäksi. Käytä tarvittaessa Farrow & Ball Stain Block Primer -pohjustetta oksaisen tai pihkaisen puun valmisteluun ja levitä sitten kerros Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat -pohjamaalia. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Exterior Eggshell- tai Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Oksankohdat - käytä paikoittain Farrow & Ball Stain Block Primer -pohjustetta ja levitä sitten kerros Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat -pohjamaalia. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Exterior Eggshell- tai Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Pihkainen havupuu ja öljyinen jalopuu - levitä täysi kerros Farrow & Ball Stain Block Primer -pohjustetta ja sitten kerros Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat -pohjamaalia. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Exterior Eggshell- tai Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Aiemmin maalatut pinnat – parhaan tuloksen saat poistamalla vanhan maalin, jotta puu paljastuu, ja varmistamalla, ettei puussa ole lahoa. Huonokuntoinen puu pitää poistaa, vaihtaa uuteen ja paikata. Mustumat pitää puhdistaa sopivalla aineella tai laimennetulla kloorivalkaisuaineseoksella ja antaa kuivua kokonaan. Levitä yksi kerros Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat -maalia. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Exterior Eggshell- tai Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Galvanoidut pinnat – käsittele Etch Primer- tai Mordant Solution -aineilla noudattaen huolellisesti valmistajan ohjeita ja työsuojeluneuvoja. Puhdista kuivunut pinta sitten pesuaineella. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Exterior Eggshell- tai Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Muut rautapitoiset metallipinnat – uusista ja aiemmin maalatuista metallipinnoista pitää poistaa kaikki rasva perusteellisesti. Poista irtoava maali ja ruoste paljaaseen metalliin asti. Levitä kaksi kerrosta Farrow & Ball Metal Primer -maalia. Jatka kahdella kerroksella Farrow & Ball Exterior Eggshell- tai Farrow & Ball Full Gloss -maalia.

Vastuuvapautus: näissä määrityksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot – niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin – on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska levitystaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.

PAS_FI

TUOTETIEDOTE

EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT



Maalaus: Älä maalaa alle 10 °C:n tai yli 30 °C:n lämpötiloissa.

Tarkista väritäsmäys ennen käyttöä, sillä me emme vastaa maalauskuluista, jotka aiheutuvat väärän värin käyttämisestä. Kun käytetään useampi astia samaa väriä, pitää varmistaa, että eränumerot ovat samat tai astioiden sisältö pitää sekoittaa keskenään ennen käyttöä. Sekoita perusteellisesti ennen käyttöä.

Levitä yksi kerros ja hio kevyesti hienolla hiomapaperilla, jotta pintakerros voidaan maalata sileälle pohjalle.

Puhdistus: Puhdista siveltimet ja telat lämpimällä saippuavedellä.

Siivous: -

Koostumus: Perustuu 100 %:seen akryylihartsiin ja sisältää laajakirjoista biosidiä pintojen suojaamiseksi levä- ja sienivaurioilta.

Säilytys: Tämä tuote on vesipohjainen ja se täytyy suojata jäätymiseltä ja ääriämpötiloilta. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Emme ota vastuuta sisällön tai pakkauksen kunnan heikkenemisestä tämän päivämäärän jälkeen.

Hävitys: Vaikka tuote on vesipohjainen, sitä ei saa päästää vesistöihin. Jäteaineet täytyy hävittää jätelainsäädännön ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Lisätietoja antaa paikallisen kunnan ympäristövirasto.

Työsuojelu: Varmista hyvä ilmanvaihto levityksen ja kuivumisen aikana. Aineen joutumista iholle ja silmiin on vältettävä. Silmiin joutunut aine on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Iholle joutunut aine on pestävä välittömästi runsaalla saippualla ja vedellä tai erityisellä ihon puhdistusaineella. Pidettävä lasten ulottumattomissa.

Käyttöturvatiedotteita on saatavana pyynnöstä ammattikäyttäjille.

Ympäristö: Varsinainen VOC-sisältö g/l 5,5 g/l

VOC-sisältö (paino%) 0,42 %

Luokitus: Vähäinen

2010 suurin sallittu raja grammoina litrassa 30 g/l

LUOKKA h

Peitto	Kuivumisaika	Päällemaalaus aika	Kiiltotaso
Jopa 32 m ² 2,5 litralla.	1–2 tuntia pölykuiva.	Vähintään 4 tuntia olosuhteista riippuen. Varmista, että pinta on täysin kova, ennen kuin suljet vasta maalattuja ikkunoita ja ovia.	-

Vesihöyrynläpäisevyys: 203,3 grammaa/m ² /24 tunnissa kahdella kerroksella mitattuna	Tämä mittaa nopeutta, jolla vesi haihtuu pohjamateriaalista maalikalvon läpi 24 tunnin jakson aikana mitattuna.
---	---

Nro 3 Tammikuu 2012

Vastuuvapautus: näissä määrityksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot – niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin – on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska levitystaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.

PAS_FI