

TUOTETIEDOTE

ESTATE[®] EMULSION



Kaikki Farrow & Ball -maalit ovat ympäristöystävällisiä ja noudattavat viimeisintä ympäristölainsäädäntöä maalien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta.

Saatavuus: 100 ml:n näytepurkeissa, 2,5 litran ja 5 litran astioissa kaikkina Farrow & Ballin väreinä. Saatavana suoraan Farrow & Ballilta, myyntiliikkeistämme ja valikoiduilta kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä.

Käyttö: Korkealaatuinen himmeä emulsio, joka on suunniteltu käytettäväksi koko talon sisäkattoihin ja -seiniin. Runsaasti kulutusta kekeviin tiloihin, kuten keittiöön ja kylpyhuoneeseen, kannattaa harkita Farrow & Ball Modern Emulsion.

Pinnan valmistelu: Varmista, että pinnat ovat ehjiä, puhtaita ja kuivia eikä niissä ole likaa, rasvaa eikä muita epäpuhtauksia. **Kesimistä tai kuoriutumista saattaa ilmetä, jos maalataan heikkojen maalikerroksien päälle.**

Kaikki pinnat - levitä Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat -maalia tarttumisen ja värin täyden syvyyden edistämiseksi. Lisätietoja löydät Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat -maalin tuotetiedotteesta.

Maalaus: Älä maalaa alle 10 °C:n tai yli 30 °C:n lämpötiloissa.

Tarkista väritäsmäys ennen käyttöä, sillä me emme vastaa maalauskuiluista, jotka aiheutuvat väärän värin käyttämisestä. Kun käytetään useampi astia samaa väriä, pitää varmistaa, että eränumerot ovat samat tai astioiden sisältö pitää sekoittaa keskenään ennen käyttöä.

Sekoita perusteellisesti ennen käyttöä.

Kun edellä kuvailtu pinnan valmistelu on suoritettu, levitä kaksi kerrosta siveltimellä tai telalla. Jos käytät telaa, viimeistele siveltimellä yhteen suuntaan.

Hyödyllisiä maalausvinkkejä - tämä perinteinen koostumus on huokoisempi kuin monet nykyaikaiset emulsiot. Vaikka maalin runsaudesta on hyötyä rakenteille ja sillä saavutetaan pehmeämpi ja värikylläisempi viimeistely, liiallisia maalikerroksia ja paikkauksia tulee välttää. Edeltävien maalausneuvojen noudattaminen varmistaa sen, että sivellinjäljet, joita näkyy joskus tietynlaisessa valaistuksessa, jäävät minimiin. Koska tämä tuote antaa täyshimmeän pinnan, syvänsävyisiä värejä käytettäessä pitää olla huolellinen. Jos maalin märkä reuna häviää levityksen aikana, siitä voi seurata yleinen maalausongelma, jossa kahden maalialueen rajapinta näkyy.

Ilmaton ruiskutus - hyviä tuloksia saadaan 0,45 mm:n (18 thou) suutinkoolla, 65°:n kärkikulmalla ja 140–190 kg/cm²:n (2000–2700 psi) paineella. Katso tarkempia tietoja erillisistä ruiskumaalausohjeista.

Puhdistus: Puhdista siveltimet ja telat lämpimällä saippuavedellä.

Siivous: Pyyhi varovasti pehmeällä, kostealla pyyhkeellä tai sienellä. Huomaa, että hyvin himmeästä pinnasta johtuen eräisiin väreihin jää jälkiä tai hankaumia, kun niitä pestään. Jos runsas käyttö vaatii runsasta siivousta, harkitse Farrow & Ball Modern Emulsionin käyttöä.

Koostumus: Perustuu kopolymeeriemulsioon.

Vastuuvapautus: näissä määrityksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot - niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin - on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska maalaustaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisäätöihin oikeuksiin.

PAS_FI

TUOTETIEDOTE

ESTATE[®] EMULSION



Säilytys Tämä tuote on vesipohjainen, ja se täytyy suojata pakkaselta ja ääriämpötiloilta. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Emme ota vastuuta sisällön tai pakkauksen kunnon heikkenemisestä tämän päivämäärän jälkeen.

Hävitys: Vaikka tuote on vesipohjainen, sitä ei saa päästää viemäriin eikä vesistöihin. Jäteaineet täytyy hävittää jätelainsäädännön ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Lisätietoja antaa paikallinen ympäristövirasto.

Turvallisuus: Varmista hyvä ilmanvaihto maalin levityksen ja kuivumisen aikana. Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Varottava maalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet iholta huuhteltava välittömästi runsaalla määrällä saippuaa ja vettä tai erityisellä ihon puhdistusaineella. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Käyttöturvatieotteita on pyynnöstä saatavana ammattikäyttäjille.

Ympäristö:	Varsinainen VOC-sisältö g/l	0,4 g/l
	VOC-sisältö w/w (painoprosentti):	0,03 %
	Luokitus:	Minimaalinen
	2010 maks. sallittu raja grammoina litrassa	30 g/l
	LUOKKA	a

Peitto:	Kuivumisaika:	Päällemaalaus aika	Kiiltotaso:
Jopa 70 neliometriä 5 litralla maalattavasta pinnasta riippuen.	Pölykuiva 1-2 tunnissa. Kovettuu vuorokaudessa.	Maalaa päälle vähintään 2 tunnin kuluttua varmistaen, että pinta on täysin kuiva.	2 %

Höyrynläpäisevyys: 727,1 grammaa/m ² /24 tunnissa kahdella kerroksella mitattuna	Tämä mittaa nopeutta, jolla vesi haihtuu pohjamateriaalista maalikalvon läpi 24 tunnin jakson aikana mitattuna.
--	---

Nro 2 – Tammikuu 2012

Vastuuvapautus: näissä määrityksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot - niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin - on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska maalaustaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisäätöihin oikeuksiin.

PAS_FI