

TUOTETIEDOTE

FLOOR PAINT



Kaikki Farrow & Ball -maalit ovat ympäristöystävällisiä ja noudattavat viimeisintä ympäristölainsäädäntöä maalien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta.

Saatavuus: 750 ml:n, 2,5 litran ja 5 litran astioissa kaikkina Farrow & Ballin väreinä. Saatavana suoraan Farrow & Ballilta, myyntiliikkeistämme ja valikoiduilta kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä.

Käyttö: Puolikiiltävä maali sisätilojen puu- ja betonilattioille. Tämä tuote ei sovi ulkokäyttöön.

Valmistelu: Kaikkien pintojen täytyy olla ehjiä, puhtaita ja kuivia eikä niissä saa olla likaa, rasvaa eikä muita epäpuhtauksia. **Kesimistä tai kuoriutumista saattaa ilmetä, jos maalataan heikkojen maalikerroksien päälle.** Terävät reunat ja karkeat syyt on hiottava tasaisiksi.

Sisätilojen puupinnat: **Maalaamattomat puulattiat** - täytä avoimet saumat ja halkeamat erityisellä joustamattomalla puukitillä. Varmista lattian perusteellinen puhtaus käyttämällä sopivaa lattian puhdistusainetta. Hio pinta sileäksi, imuroi lattia ja pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla. Anna puun kuivua (kosteuspitoisuus alle 10 %). Sulje pinta ohentamattomalla kerroksella Farrow & Ball Stain Block Primer -pohjustetta.

Maalatut puulattiat - hilseilevä ja kupliva vanha maali tarvitsee poistaa. Parhaan viimeistelyn ja pisimmän kestävyuden saavuttamiseksi tulee poistaa mahdollisimman paljon aiemmasta pinnoitteesta. Varmista lattian perusteellinen puhtaus käyttämällä sopivaa lattian puhdistusainetta. Hio pinta sileäksi, imuroi lattia ja pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla. Anna puun kuivua (kosteuspitoisuus alle 10 %). Sulje pinta ohentamattomalla kerroksella Farrow & Ball Stain Block Primer -pohjustetta.

Lakutat lattiat - varmista, että kaikki lakka on poistettu, ja noudata maalaamatonta puuta koskevia ohjeita.

Vahatut tai kiillotetut lattiat - näitä ei ehkä voi maalata Floor Paint -lattiamaalilla; pyydä lisäneuvoja Farrow & Ballin asiakaspalvelusta.

Lämmitettävät puu- ja betonilattiat - lattialämmitys on sammutettava 48 tuntia ennen maalausta, jotta lattiapinta pääsee jäähtymään. Valmistele lattia edellä kuvaillulla tavalla. Kun pinta on maalattu, odota toiset 48 tuntia ennen lattialämmityksen kytkemistä päälle.

Sisätilojen betonipinnat: **Uusi betonilattia** pitää jättää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ennen maalausta.

Vanhat tai huonokuntoiset pinnat täytyy korjata ja tasoittaa, ja korjausten täytyy antaa kovettua. Levitä sitten kerros Farrow & Ball Stabilising Primer -maalia.

Maalatut betonilattiat - puhdista ja poista kaikki pintaroskat ja hilseilevä tai kupliva vanha maali ja karhenna pinta tarttuvuuden parantamiseksi. Levitä Farrow & Ball Stabilising Primer -maalia paljaalle betonille.

Harkittavia seikkoja: Maalattavan huoneen lämpötilan täytyy pysyä 10 °C:n yläpuolella Floor Paint -lattiamaalia levitettäessä ja sen kuivuessa. Huoneen kosteuden täytyy pysyä alhaisena levityksen ja kuivumisen aikana.

Jos lattia on kostea käytön, esim. kylvyn tai moppauksen, jälkeen, anna kuivua vähintään 48 tuntia ennen maalausta. Puupintoja maalattaessa kosteuspitoisuuden on oltava alle 10 %.

Vastuuvapautus: näissä määräyksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot - niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin - on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska levitystaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisäätöihin oikeuksiin.

PAS_FI

TUOTETIEDOTE

FLOOR PAINT



Harkittavia seikkoja (jatkuu...):

Laminaattilattiaa ei ehkä voi maalata Farrow & Ball Floor Paint -lattiamaalilla. Pyydä Farrow & Ballin asiakaspalvelulta lisäopastusta.

Ei saa käyttää kova- tai granoliittibetonille, ellei pintaa ole happosyövytetty tai hiekkapuhallettu. Kaikki kohdat, joihin on imeytynyt öljyä tai rasvaa, tarvitsee puhdistaa lakkabensiinillä.

Jotta ulkonäkö kestää, vain kevyt käyttö on sallittavaa 24 tunnin kuluttua. Raskas käyttö saa alkaa vasta 14 päivän kuluttua.

Pinnan naarmuuntuminen voidaan estää huonekalujen jalkoihin asennettavilla huopatyynyillä.

Maalaus:

Älä maalaa alle 10 °C:n tai yli 30 °C:n lämpötiloissa.

Tarkista väritäsmäys ennen käyttöä, sillä me emme vastaa maalauskuluista, jotka aiheutuvat väärän värin käyttämisestä. Kun käytetään useampi astia samaa väriä, pitää varmistaa, että eränumerot ovat samat tai astioiden sisältö pitää sekoittaa keskenään ennen käyttöä. Sekoita perusteellisesti ennen käyttöä.

Levitä kaksi kerrosta siveltimellä tai telalla. **Huomaa:** kolmas kerros saattaa olla tarpeen pintakerroksen väristä ja alkuperäisen pinnan väristä riippuen.

Ilmaton ruiskumaalaus – Hyviä tuloksia saadaan 0,38 mm:n (15 thou) suutinkoolla ja 65° kärkikulmalla tai 0,45 mm:n (18 thou) suutinkoolla ja 65° kärkikulmalla sekä 2300–2700 psi:n painella – katso tarkempia ohjeita erillisestä ruiskumaalausoppaasta.

Puhdistus:

Puhdista siveltimet ja telat lämpimällä saippuvedellä.

Siivous:

Täysin pestävä pinta.

Koostumus:

Perustuu ainutlaatuiseen akryyli- ja polyuretaanihartsien seokseen.

Säilytys:

Tämä tuote on vesipohjainen ja se täytyy suojata jäätymiseltä ja ääriämpötiloilta. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Emme ota vastuuta sisällön tai pakkauksen kunnan heikkenemisestä tämän päivämäärän jälkeen.

Hävitys:

Vaikka tuote on vesipohjainen, sitä ei saa päästää vesistöihin. Jäteaineet täytyy hävittää jätelainsäädännön ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Lisätietoja antaa paikallisen kunnan ympäristövirasto.

Työsuojelu:

Varmista hyvä ilmanvaihto levityksen ja kuivumisen aikana. Aineen joutumista iholle ja silmiin on vältettävä. Silmiin joutunut aine on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Iholle joutunut aine on pestävä välittömästi runsaalla saippualla ja vedellä tai erityisellä ihon puhdistusaineella. Pidettävä lasten ulottumattomissa. **Käyttöturvatieotteita on saatavana pyynnöstä ammattikäyttäjille.**

Ympäristö:

Varsinainen VOC-sisältö g/l	53,2 g/l
VOC-sisältö (paino%)	4,38%
Luokitus:	Vähäinen
2010 suurin sallittu raja grammoina litrassa	140 g/l
LUOKKA	i

Peitto	Kuivumisaika	Päällemaalaus aika	Kiiltotas o
Jopa 60 m ² 5 litralla.	1-2 tuntia pölykuiva. Kova seuraavana päivänä. Tummiin väriin kuivuminen voi kestää kauemmin. Odota 24 tuntia ennen normaalia käyttöä ja 14 päivää ennen kovaa käyttöä.	Päällemaalausväli vähintään 4 tuntia olosuhteista riippuen.	40 %

Nro 5 Tammikuu 2012

Vastuuvapautus: näissä määräyksissä annetut tiedot sekä tekniset neuvot – niin suulliset, kirjalliset kuin kokeellisetkin – on tarkoitettu vain oppaaksi, ja ne on annettu hyvässä uskossa mutta ilman takuuta, koska levitystaito ja työalueen olosuhteet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelustamme. Emme hyväksy korvausvelvollisuutta tällaisesta käytöstä aiheutuneista tuotteiden ominaisuuksista yli toimittamiemme tavaroiden arvon. Tämä ei vaikuta ostajan lakisäätöihin oikeuksiin.

PAS_FI