

INFORMATIONS PRODUIT

DÉTREMPE À LA CASÉINE (ACTUELLEMENT DISPONIBLE EN PRÊT-À-L'EMPLOI)



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et sont conformes à la toute dernière législation environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.

Présentation: En bidons de 2,5 litres et de 5 litres dans toutes les couleurs Farrow & Ball. Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de détaillants sélectionnés à travers l'Europe.

Utilisation: Convient aux murs et plafonds en plâtre à l'intérieur. Cette peinture a un excellent pouvoir couvrant et respire bien. C'est une peinture traditionnelle et, bien que facile à appliquer, elle exige certaines connaissances spécialisées pour obtenir les meilleurs résultats.

Préparation: N'exige pas de sous-couche. Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. **Il est possible que la peinture s'écaille ou se décolle si les couches de peinture existantes sont fragiles.**

Pour plus d'informations à propos des propriétés plus anciennes ou d'époque, merci de vous rapporter à notre Fiche descriptive sur la décoration des propriétés d'époque.

Surfaces neuves – appliquer sur du plâtre nu non salé. Les surfaces récemment enduites à la chaux doivent être bien carbonatées et laissées à sécher pendant 4 à 5 semaines avant l'application.

Surfaces déjà peintes – convient à une application directe sur des surfaces précédemment enduites de Détrempe à la Caséine Farrow & Ball en utilisant un diluant selon les instructions. Ne convient pas aux surfaces peintes avec d'autres types de peinture, ces dernières devront être retirées avant d'appliquer la Détrempe à la Caséine. Les murs en plâtre qui ont des problèmes de sel présenteront des taches et feront cloquer les peintures. L'utilisation de la Détrempe à la Caséine de Farrow & Ball permettra aux murs de respirer et de contrôler le problème. Évitez une application sur des endroits sujets à un écoulement de condensation.

Les surfaces dont la structure est endommagée – telles que celles présentant du plâtre fissuré ou qui se détache, doivent être réparées ou comblées avec un plâtre/ enduit à base de chaux. Farrow & Ball ne recommande pas d'utiliser des enduits modernes sur les substrats à base de chaux car ces enduits piègent de l'humidité et sont trop durs, ce qui entraîne l'apparition de fissures et une porosité irrégulière lors de l'application de la peinture.

Considérations: Une détrempe fabriquée de façon traditionnelle et utilisant des pigments traditionnels présentera inévitablement quelques petites variations de couleur. La couleur changera également selon la surface sur laquelle le produit est appliqué. La porosité et la teneur en humidité de la surface affecteront la couleur et pourront entraîner des changements de tons.

Application: **Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.**

Veillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus responsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une couleur incorrecte. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant utilisation.

Pour les substrats particulièrement poreux, ou de porosités variées, une dilution supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour améliorer la fluidité et la régularité de couleur et de ton. Remuez toujours les détrempes avant d'ajouter de l'eau.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR

INFORMATIONS PRODUIT

DÉTREMPE À LA CASÉINE (ACTUELLEMENT DISPONIBLE EN PRÊT-À-L'EMPLOI)



Appliquez au pinceau (ou pulvérisez sur les plâtres fragiles ou sur les surfaces inégales comme les briques). Le produit est instable s'il est appliqué de façon trop épaisse. Du fait de la nature traditionnelle de cette détrempe, les retouches devraient être évitées.

Pulvérisation sans air – On peut obtenir de bons résultats avec un réglage d'embout de 15 millièmes et un angle de pulvérisation de 65° ou bien un réglage d'embout de 18 millièmes et un angle de pulvérisation de 65° en utilisant une pression de 2700 psi – voir la fiche concernant la pulvérisation pour de plus amples informations.

- Nettoyage:** Nettoyer les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.
- Lavabilité:** Essuyer doucement à l'aide d'un chiffon doux humide ou d'une éponge. Veuillez noter qu'en raison de leur fini très mat, les Détrempe à la Caséine s'endommageront si elles sont lavées.
- Formulation:** Une dispersion aqueuse de pigments dans un liant constitué de caséine ajoutée.
- Conservation:** Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu ou de l'emballage après cette date.
- Mise au rebut:** Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.
- Santé et sécurité:** Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels.

Environnement:	Teneur réelle en COV en g/l	16 g/l
	Teneur en COV p/p :	5.63%
	Classification :	Faible
	2010 limite maximale autorisée en grammes par litre	30 g/l
	CATÉGORIE	a

Couverture	Temps de séchage	Degré de brillance	Diluants
Jusqu'à 65 m ² pour 5 litres.	Surface sèche en 1-2 heures. Durci le lendemain.	2%	Eau, uniquement si nécessaire Remuez toujours les détrempe avant d'ajouter de l'eau.
Perméabilité à la vapeur d'eau : 1267 grammes/m ² /24 h mesuré sur deux couches.		Ce paramètre mesure la vitesse à laquelle l'eau s'évapore du substrat à travers la couche de peinture, mesuré sur une période de 24 heures.	

Numéro 6

Janvier 2012

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR