

INFORMATIONS PRODUIT

PEINTURE POUR MAÇONNERIE EXTÉRIEURE



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et respectent la toute dernière législation environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.

Présentation : Bidons de 5 litres uniquement. Disponible dans une sélection des couleurs Farrow & Ball, veuillez vous reporter au nuancier ou au site Internet de Farrow & Ball pour une liste complète des couleurs disponibles. Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de détaillants sélectionnés dans le monde entier.

Utilisation : Pour protéger toutes les surfaces extérieures construites en maçonnerie, ciment, pierre, brique, parpaings, hourdis et aggloméré. Cette peinture mate et durable protège contre les conditions météorologiques extrêmes, la contamination bactérienne et résiste à la rétention des salissures.

Ce produit est exclusivement formulé pour les substrats extérieurs.

Préparation : Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. **Un écaillage ou un décollement peut se produire si la peinture est appliquée sur des couches de peinture abîmées.**

Surfaces récemment enduite : Toutes les surfaces récemment enduites doivent être laissées à **sécher complètement** et doivent préférablement être exposées aux intempéries pendant une durée ne dépassant pas 6 mois avant de les traiter avec un type de peinture quelconque. Farrow & Ball recommande de demander l'avis d'un professionnel avant de commencer l'application.

Traitez toutes les surfaces qui restent poudreuses ou instables après la période de séchage avec le fixateur de Fonds pour Plâtres et Maçonneries. Appliquez ensuite deux couches de Peinture pour maçonnerie extérieure de Farrow & Ball.

Surfaces sèches récemment enduites au ciment – la Peinture pour Maçonnerie Extérieure de Farrow & Ball est fournie prête à l'emploi, mais vous pouvez y ajouter 10% d'eau pour aider à l'application sur les surfaces nues saines.

Enduits anciens: Les surfaces qui ne sont pas saines pourraient ne pas accepter avec succès d'autres couches de peinture ; en cas de doute, consultez un professionnel.

Surfaces dont la structure est fortement endommagée – comme du ciment fissuré ou qui se détache, doivent être réparées avant d'appliquer la peinture. Appliquez deux couches de Fixateur de Fonds pour Plâtres et Maçonneries Farrow & Ball sur les endroits réparés ou fortement dégradés. Appliquez ensuite deux couches de Peinture pour Maçonnerie Extérieure de Farrow & Ball.

Surfaces qui ne sont pas saines – les surfaces alcalines, poudreuses ou poreuses doivent être préparées à l'aide du Fixateur de Fonds pour Plâtres et Maçonneries de Farrow & Ball ; appliquez une ou deux couches au pinceau, en faisant bien pénétrer le fixateur à l'intérieur de la surface. Laissez sécher complètement. Appliquez ensuite deux couches de Peinture pour Maçonnerie Extérieure de Farrow & Ball.

Surfaces contaminées par les algues ou les champignons – doivent être décontaminées à l'aide d'un traitement approprié ou d'une solution diluée de Javel avant d'être laissées à sécher complètement. Décapez les surfaces qui ne sont pas saines et nettoyez-les à la brosse avant d'appliquer le Fixateur de Fonds pour Plâtres et Maçonneries de Farrow & Ball. Appliquez ensuite deux couches de Peinture pour Maçonnerie Extérieure de Farrow & Ball.

Surfaces enduites à la chaux : **La Peinture pour Maçonnerie Extérieure ne convient pas à ces surfaces.** Les enduits à la chaux sont conçus pour permettre la transmission de la vapeur d'eau, par conséquent Farrow & Ball recommande de rechercher l'avis d'un spécialiste des structures avant de choisir un système de revêtement.

Considérations : **Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.**

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR

INFORMATIONS PRODUIT

PEINTURE POUR MAÇONNERIE EXTÉRIEURE



Ne pas appliquer s'il est prévu de la pluie.

Il est préférable d'appliquer ce produit tôt dans la journée avant la condensation de fin de journée.

Application : **Veillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus responsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une couleur incorrecte. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant utilisation.** Mélangez soigneusement avant utilisation.

Une fois la préparation correspondante de la surface achevée, appliquez deux couches de Peinture pour Maçonnerie Extérieure de Farrow & Ball au pinceau ou au rouleau, en prenant soin à ne pas appliquer une couche trop épaisse dans les sections creuses et angulaires.

Nettoyage : Nettoyez les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.

Lavabilité : Lavable et essuyable

Formulation : Dérivée d'une résine styrène acrylique, contenant un biocide à large spectre pour protéger les surfaces contre les contaminations par les algues et les champignons.

Conservation : Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.

Mise au rebut : Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Santé et sécurité : Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants. **Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels.**

Environnement :

Teneur réelle en COV en g/l	2 g/l
Teneur en COV p/p :	0.14 %
Classification :	Minime
2010 limite maximale autorisée en grammes par litre	40 g/l
CATÉGORIE	c

Couverture	Temps de séchage	Temps d'attente avant application de la deuxième couche	Degré de brillance
Jusqu'à 40 m ² pour 5 litres.	Sec au toucher en 1 heure, et tout à fait sec en 3 heures en fonction de la température et du degré d'humidité.	La deuxième couche peut être appliquée après 5 heures.	2%

Perméabilité à la vapeur d'eau : 289,9 grammes/ m ² /24 h mesurée sur deux couches.	Ce paramètre mesure la vitesse à laquelle l'eau s'évapore du substrat à travers la couche de peinture, mesurée sur une période de 24 heures.
--	--

Numéro 7 – Janvier 2012

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR