

# TERMÉKISMERTETŐ

## DEAD FLAT



A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára (VOC) vonatkozó legújabb környezetvédelmi előírásokat.

**Elérhetőség:** 0,75 literes, 2,5 literes és 5 literes fémdobozokban, a Farrow & Ball összes színében. Megvásárolható közvetlenül a Farrow & Balltól, bemutatótermeinkben és kijelölt nemzetközi forgalmazóinktól.

**Felhasználás:** Vízalapú, erősen matt festék. Használható belső fafelületek, vakolatok és fémfelületek festésére, ha különlegesen matt és elegáns hatásra van szükség. Nem alkalmas konyhában, fürdőszobában, bútorokon vagy erős kopásnak kitett felületeken való használatra.

**A felület előkészítése:** Festés előtt a felületnek éppnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. **Ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat.**

**A régi és antik tárgyak kezelésére vonatkozó tudnivalókat az Antik tárgyak festése című kiadványunk Adatlapján talál.**

Töltse ki a repedéseket, lyukakat és nyitott illesztéseket megfelelően rugalmas hézagöltő anyaggal. A felületi kitöltés több karbantartást igényel. Maró hatású festékeltávolító szer használata esetén alkalmazzon semlegesítést.

**Beltéri kezeletlen fafelületek:** szükség esetén használjon Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer javító alapozót az egyenetlen alaprétegek vagy gyantás faanyagok kezelésére. Vigyen fel a Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat alapozóból először egy vízzel hígított (kb. 20% víz), majd egy hígítatlan réteget. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Dead Flat festéket.

**Festett beltéri fafelületek:** a pattogzó vagy felhólyagosodott felületeket csiszolja meg. Vigyen fel egy réteg hígítatlan Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat alapozót. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Dead Flat festéket.

**Beltéri fém felületek:** az új és korábban festett fémfelületeket egyaránt alaposan zsírtalanítani kell. Távolítsa el a leváló festéket és rozsdát a fémfelületig. Alkalmazzon két réteg Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat alapozó fémfestéket. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Dead Flat festéket.

**Belső horganyzott felületek:** a gyártó előírásait, valamint az egészség- és biztonságvédelmi tanácsokat betartva kezelje a felületet Etch Primer alapozóval vagy Mordant Solution oldattal, majd ha megszáradt, tisztítsa meg oldószeres mosással. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Dead Flat festéket.

**Rossz minőségű felületek:** elképzelhető, hogy ezekre már nem lehet újabb réteg festéket felvinni. Szükség esetén kérje ki szakember véleményét.

**Alkalmazható vakolatra, erre a célra azonban inkább a Farrow & Ball Estate® Emulsion emulziót javasoljuk fedőréteggént.**

**Felelősségkizárás:** A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS\_HU

# TERMÉKISMERTETŐ

## DEAD FLAT



**Festés:** Ne fessen 10 °C-nál alacsonyabb vagy 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten. Használat előtt ellenőrizze a festék színét. Nem vállalunk felelősséget azokért a festési költségekért, amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát.

Vigyen fel ecsettel két réteget. Nagyobb felületekre való felhordáshoz használjon hengert.

Tökéletes hatás elérésére a rétegek között finoman csiszolja meg a felületet.

**Légmentes szórás:** jó eredmény érhető el 15–65 ° vagy 18–65 ° nyílású szórófejjel, legfeljebb 2700 psi nyomást használva. További tudnivalókhoz lásd a külön szórási adatlapot.

**Szerszámok tisztítása:** Az ecseteket és hengereket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg.

**Felület tisztítása:** A felület törölhető, de külső hatások könnyen hagynak rajta nyomot.

**Összetétel:** Hagyományos alkidgyantával készült, vízalapú festék.

**Tárolás:** Mivel a termék vízalapú, óvni kell fagy és szélsőséges hőmérsékletek hatásától. A vásárlástól számított hat hónapon belül felhasználható. Ezen idő letelte után nem vállalunk felelősséget a csomagolás vagy a tartalom megromlásáért.

**Hulladékkezelés:** Jóllehet a festék vízalapú, ne öntse folyóvizekbe. A hulladékokat az 1990-es környezetvédelmi törvény és az ott ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani. További tudnivalókért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.

**Egészség- és munkavédelem:** A festék felvitele és száradása alatt gondoskodjon megfelelő szellőzéstől. Kerülje el, hogy a festék bőrre vagy szembe kerüljön. Ha szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre kerül, mossa le haladéktalanul sok szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Zárja el gyerekek elől.

**Szakmai felhasználók kérésére a Biztonsági adatlapokat rendelkezésre bocsátjuk.**

**Környezet:** Tényleges VOC-tartalom, g/l 16,8 g/l

**VOC-tartalom, %(w/w):** 1,17%

**Besorolás:** alacsony

**2010-ben megengedett határ, g/l** 130 g/l

**KATEGÓRIA:** d

Kiadósság:	Száradási idő	Két réteg felvitele közötti idő	Fényességi szint
5 liter legfeljebb 60 m <sup>2</sup> -hez elég.	1–2 óra. Sötét színeknél hosszabb idővel kell számolni. Egy éjszaka alatt keményre szárad	A körülményektől függ – – általában négy óra	2%

3. kiadás – 2012. január

**Felelősségkizárás:** A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőikben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS\_HU