

# TERMÉKISMERTETŐ

## EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



A Farrow & Ball által gyártott festékek környezetbarát termékek, amelyek kielégítik a festékek illékony szerves anyag tartalmára (VOC) vonatkozó legújabb környezetvédelmi előírásokat

**Elérhetőség:** 0,75 és 2,5 literes fémdobozokban, a következő négy színben: 15, 26, 49 és fehér. Megvásárolható közvetlenül a Farrow & Balltól, bemutatótermeinkben és kijelölt nemzetközi forgalmazóinktól.

**Felhasználás:** Tartós, rugalmas alapozó, amely festetlen kültéri fafelületeken kiváló tapadást biztosít, megelőzve a festék leválását és lepattogzását. Használható kemény- és puhafa felületek, többek között ajtók, ablakkeretek, burkoló- és homlokdeszkák festésére. Használható kő- és téglafelületeken is.

**A felület előkészítése:** Festés előtt a felületnek épek, tisztának, száraznak, pizsoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. **Ha a festéket rossz minőségű korábbi festékretegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat.**

Töltse ki a repedéseket, lyukakat és nyitott illesztéseket kültéri használatra alkalmas fatapasszal. A farohasztó gombák számára kedvező környezetben alapozás előtt kezelje a felületet favédő szerrel. A felületi kitöltés több karbantartást igényel. Maró hatású festéktávolító szer használata esetén alkalmazzon semlegesítést.

**Rossz minőségű felületek:** elképzelhető, hogy ezekre már nem lehet újabb réteg festéket felvinni. Szükség esetén kérje ki szakember véleményét.

Új fafelület: csiszolja simára. Szükség esetén használjon Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer javító alapozót a csomók és gyantás részek kezelésére, majd vigyen fel egy vastag réteg Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat alapozót. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Exterior Eggshell festéket vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.

**Csomós részek:** ezek kezelésére használjon Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer javító alapozót, majd vigyen fel egy hígítatlan réteg Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Exterior Eggshell festéket vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.

**Gyantás puhafa és olajos keményfa:** alkalmazzon egy réteg Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer javító alapozót, majd egy hígítatlan réteg Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat alapozót. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Exterior Eggshell festéket vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.

**Festett felületek:** a legjobb hatás elérésére csiszolja le a régi festéket egészen az alapig, és ellenőrizze, hogy a fa nem gombás-e. A hibás részeket távolítsa el és pótolja hibátlan fával. A feketére színeződött részeket tisztítsa meg megfelelő kezeléssel vagy fehérítőoldattal, majd hagyja megszáradni. Vigyen fel egy réteg Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat alapozót. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Exterior Eggshell festéket vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.

**Horganyzott felületek:** a gyártó előírásait, valamint az egészség- és biztonságvédelmi tanácsokat betartva kezelje a felületet horganyzott felületek előkészítéséhez alkalmas alapozóval vagy rozsda eltávolító oldattal. Ha megszáradt, mossa le mosószeres vízzel. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Exterior Eggshell festéket vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.

**Egyéb fém felületek:** az új és korábban festett fémfelületeket egyaránt alaposan zsírtalanítani kell. Távolítsa el a leváló festéket és rozsdát a fémfelületig. Alkalmazzon két réteg Farrow & Ball Metal Primer alapozó

**Felelősségkizárás:** A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS\_HU

# TERMÉKISMERTETŐ

## EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



fémfestéket. A következő lépésben vigyen fel két réteg Farrow & Ball Exterior Eggshell vagy Farrow & Ball Full Gloss festéket.

### Festés:

Ne fessen 10 °C-nál alacsonyabb vagy 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

**Használat előtt ellenőrizze a festék színét. Nem vállalunk felelősséget azokért a festési költségekért, amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát.**

Használat előtt keverje fel alaposan a festéket.

Vigyen fel egy réteget, majd csiszolópapírral csiszolja szép simára a felületet.

### Szerszámok

Az ecseteket és hengereket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg.

### tisztítása:

### Felület tisztítása:

–

### Összetétel:

A 100%-ban akrilgyanta alapú festék biocid anyagok széles választékát tartalmazza, amelyek algák és gombák ellen védik az anyagot.

### Tárolás:

Mivel a termék vízalapú, óvni kell fagy és szélsőséges hőmérsékletek hatásától. A vásárlástól számított hat hónapon belül felhasználható. Ezen idő letelte után nem vállalunk felelősséget a csomagolás vagy a tartalom minőségéért.

### Hulladékkezelés:

Jóllehet a festék vízalapú, ne öntse folyóvizekbe. A hulladékokat az 1990-es környezetvédelmi törvény és az ott ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani. További tudnivalókért forduljon a helyi környezetvédelmi hatósághoz.

### Egészség- és munkavédelem:

A festék felvitele és száradása alatt gondoskodjon megfelelő szellőzéstől. Kerülje el, hogy a festék bőrre vagy szembe kerüljön. Ha szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre kerül, mossa le haladéktalanul sok szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel. Zárja el gyerekek elől. **Szakmai felhasználók kérésére a Biztonsági adatlapokat rendelkezésre bocsátjuk.**

### Környezet:

Tényleges VOC-tartalom, g/l 5,5 g/l

VOC-tartalom, %(w/w): 0.42%

Besorolás: Alacsony

2010-ben megengedett határ, g/l 30 g/l

KATEGÓRIA h

Kiadósság	Száradási idő	Két réteg felvitele közötti idő	Fényességi szint
2,5 liter legfeljebb 32 m <sup>2</sup> lefestésére elegendő.	1–2 óra alatt felületszáraz.	A körülményektől függ – általában négy óra Az újonnan festett ablakokat és ajtókat csak akkor csukja be, ha festett felületük már teljesen megkeményedett.	–
Vízgőzáteresztés: 203,3 gramm/m <sup>2</sup> /24 óra alatt, két réteggel mérve.	A mutató azt adja meg, hogy a vízgőz milyen Sebességgel párolog el a festékfilmen keresztül az anyagból, 24 óra alatt.		

3. kiadás – 2012. január

**Felelősségkizárás:** A jelen műszaki adatlapokon és termékismertetőinkben – szóban, írásban vagy jogi eljárás közben – közölt információk tájékoztató jellegűek, és bár közlésük jóhiszeműen történt, jótállást nem vállalunk értük, mivel a termékek alkalmazásának szakszerűségére és a helyi viszonyokra nincs hatásunk. További információkat ezzel kapcsolatban fogyasztóvédelmi osztályunktól kaphat. A termékek ilyen célú használatából adódó, az általunk szállított termékek értékét meghaladó következményekért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti a fogyasztók törvény által védett jogait.

PAS\_HU