

PRODUCT ADVICE

ESTATE[®] EMULSION



すべてのファローアンドボールのペイントはエコフレンドリーで、ペイントのVOC(揮発性有機化合物)含量に関して最新の環境法に従っています。

購入に関して: すべてのファローアンドボールの色は、100ml サンプル容器、2.5 リットルおよび5 リットルの缶入りです。ファローアンドボール、当社のショールーム、および選ばれた仕入れ業者から国際的に直接購入できます。

使い方: 高品質でマットなエマルジョンで、天井から壁まで家全体に使用可能です。キッチンやバスルームのような利用頻度の高い部屋には、ファローアンドボールのモダンエマルジョンの使用をご検討ください。

塗装面の準備: 塗装面は乾燥しており、埃や油脂その他汚れの付着がないようにしてください。**もろいペイントの層の上に塗ると、はがれおちたり、むけたりするかもしれません。**

すべての表面 - 接着と完全な色の深みを促進するため、ファローアンドボールの壁および天井用プライマー&アンダーコートを塗ってください。詳細はファローアンドボールの壁および天井用プライマー&アンダーコートの製品アドバイスシートを参照してください。

塗装: 10°C 以下または 30°C 以上の暑すぎる温度の中で塗装しないでください。

間違った色を塗った結果生じたペンキ塗りのコストに対して、当社は法的責任がありませんので、使用前に色が正しいかどうかチェックしてください。同じ色の缶を二つ以上使う場合は、バッチ番号が同じであることを確認するか、使用前に混ぜてください。

使用前によくかき混ぜてください。

上記の表面の準備が終わったら、ブラシかローラーを使って二層塗ってください。ローラーを使う場合は、いつもブラシで一つの方向に離してください。

役に立つ使用上のヒント - この伝統的な製法は、他の多くの現代的なエマルジョンよりも多孔性に優れています。建物の構造に最適で、深みのある色でソフトな仕上がりが得られますが、上塗りやタッチアップは避けてください。上記の塗装のアドバイスに従うことにより、

免責事項: この仕様シートに記載されている情報およびテクニカル・アドバイスは、口頭、書面を問わず、あるいは試験的なもので、ガイダンスとして誠意を持ってご案内しているものですが、塗装技術および現場条件について弊社では管理できかねるため、一切の保証をいたしません。詳細は、弊社のカスタマー・サービス部までお問い合わせください。弊社による配達後の、そのような使用から生じた製品性能に関して、弊社は責任を負いません。これはお客様の法定権利に影響するものではありません。

PAS_JA

PRODUCT ADVICE

ESTATE[®] EMULSION



特定の照明条件で見えるブラシのパターン効果が最低限に抑えられます。この製品はとてもマットに仕上がるので、深い陰のある色を使用するときは注意してください。塗布中に端が乾いてしまって「つやむら」（塗料の二つの端が重なった時のハロー効果）として知られる、よくある塗布上の問題を起こすかもしれません。

エアレススプレー塗リ -2000 psi ~ 2700 psi の圧力を使って 18° ~ 65°の角度傾斜に設定すると良い結果が得られるかもしれません。詳細は別紙のスプレー塗リシートを参照してください。

掃除: ブラシとローラーは温かい石鹼水で掃除してください。

洗浄: 柔らかい湿った布またはスポンジで静かに拭いてください。非常にマットな仕上げのため、洗った時、印がついたりかすれたりする色もあることにご注意ください。よく使うためによく洗う必要がある場合は、ファローアンドボールのモダンエマルションの使用をご検討ください。

フォーミュラ: コポリマー・エマルション・ベース。

保管: この製品は水性ですので、霜や極度な温度から守る必要があります。購入後 6 ヶ月以内に使用してください。6 ヶ月を過ぎた製品およびパッケージの劣化には責任を負いかねます。

廃棄: 水性ですが、排水管には流さないでください。廃棄物は、1990 年環境保護法およびそれに基づいて策定された関連規則に応じて処分してください。詳細は地方自治体の環境対策室までお問い合わせください。

衛生安全: 塗装および乾燥時は、換気を十分に行ってください。目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い、医師の診察を受けてください。皮膚や目に付着しないようにしてください。皮膚に付いた場合は、直ちに石鹼と水で洗ってください。子供の手の届かないところに保管してください。

専門業者には請求次第、安全データシートを提供します。

免責事項: この仕様シートに記載されている情報およびテクニカル・アドバイスは、口頭、書面を問わず、あるいは試験的なもので、ガイダンスとして誠意を持ってご案内しているものですが、塗装技術および現場条件について弊社では管理できかねるため、一切の保証をいたしません。詳細は、弊社のカスタマー・サービス部までお問い合わせください。弊社による配達後の、そのような使用から生じた製品性能に関して、弊社は責任を負いません。これはお客様の法定権利に影響するものではありません。

PAS_JA

PRODUCT ADVICE

ESTATE[®] EMULSION



環境:	実 VOC 含有量 g/l	0.4 g/l
	VOC 含有率 w/w:	0.03%
	分類:	最低
	2010 年の 1 リットルについての許容限度 グラム数	30g/l
	カテゴリ	a

塗装面積	乾燥時間	再塗装までの時間	光沢レベル
5 リットルで 70 m ² まで	表面乾燥まで 1~2 時間 一晩で完全硬化	再塗装は表面が完全に乾いているのを確かめて最低 2 時間	2%

水蒸気透過性: 2 層で測定して 727.1 g/m ² /24 h	これは 24 時間測定した、ペイントの膜を通じて基質から水が蒸発する率です。
--	--

第 7 版 2012 年 7 月

免責事項: この仕様シートに記載されている情報およびテクニカル・アドバイスは、口頭、書面を問わず、あるいは試験的なもので、ガイダンスとして誠意を持ってご案内しているものですが、塗装技術および現場条件について弊社では管理できかねるため、一切の保証をいたしません。詳細は、弊社のカスタマー・サービス部までお問い合わせください。弊社による配達後の、そのような使用から生じた製品性能に関して、弊社は責任を負いません。これはお客様の法定権利に影響するものではありません。

PAS_JA