

## PRODUCT ADVICE

### INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



すべてのファローアンドボールのペイントはエコフレンドリーで、ペイントのVOC(揮発性有機化合物)含量に関して最新の環境法に従っています。

**購入に関して:** ファローアンドボールの4色(15、26、49および白)は750ミリリットル、2.5リットル、5リットルの缶入りです。ファローアンドボール、当社のショールーム、および選ばれた仕入れ業者から国際的に直接購入できます。

**使い方:** 室内の表面の塗装専用に考案された、長持ちするプライマーおよび下塗り用塗料。ペンを塗ってない木造および垂鉛メッキした表面のブラシまたはスプレー塗装用。接着に適し、やすりで磨いて滑らかな仕上げをしやすく、上塗りの色の質を向上します。

またファローアンドボールのデッドフラットを完全に乾かした漆喰に塗る時にも推奨されるプライマーおよび下塗り用です。

**塗装面の準備:** すべての塗装面はいたんでおらず、清潔で乾燥しており、埃や油脂その他不純物が付着していないようにしてください。**もろいペイントの層の上に塗ると、はがれおちたり、むけたりするかもしれません。**

認可された柔軟性充填物で割れ目、穴を埋め、接合箇所を開いてください。

塗装面充填物は、メンテナンスを多く必要とします。苛性ストリッパーを使った場合は中和してください。

**新しい木造の表面** - 節のある木材または樹脂性の木材をつくろいながら下塗りするには、必要に応じてファローアンドボールのノットアンドレジンプロッキングプライマーを使ってください。次に希釈したファローアンドボールのインテリアウッドプライマー&アンダーコート(20%の水で希釈)を塗り、さらに完全な層を塗ってください。その後ファローアンドボールのエステートエッグシェル、ファローアンドボールのデッドフラットまたはフルグロス(2層)を二層塗ってください。

**既に塗料を塗ってある塗装面** - はがれたり、ふくれたりした古い塗料の部分をやすりで磨いて良い「キー」にし、ファローアンドボールのインテリアウッドプライマー&アンダーコー

**免責事項:** この仕様シートに記載されている情報および技術的アドバイスは、口頭、書面、あるいは実演によるものであり、ガイダンスとして誠意を持ってご案内しているものですが、塗装技術および現場条件について弊社では管理できかねるため、一切の保証をいたしません。詳細は、弊社のカスタマー・サービス部までお問い合わせください。そのような使用から生じた製品性能に関して、納入製品の価格を越える責任は負いかねます。これはお客様の法的権利に影響するものではありません。

PAS\_JA

## PRODUCT ADVICE

### INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



トの完全な一層を塗ってください。その後ファローアンドボールのエステートエッグシェル、ファローアンドボールのデッドフラットまたはフルグロスを二層塗ってください。

**亜鉛メッキをした表面** – メーカーの説明と安全衛生のアドバイスに従うよう注意して、エッチプライマーまたは腐食剤溶液で処理してください。乾いたら洗剤で洗ってください。その後ファローアンドボールのエステートエッグシェル、ファローアンドボールのデッドフラットまたはフルグロスを二層塗ってください。

**その他の鉄を含む金属の表面** – ファローアンドボールのメタルプライマーアンドアンダーコートを二層塗ってください。その後ファローアンドボールのエステートエッグシェル、ファローアンドボールのデッドフラットまたはフルグロスを二層塗ってください。

**塗装:** 10°C 以下または 30°C 以上の暑すぎる温度の中で塗装しないでください。

間違った色を塗った結果生じたペンキ塗りのコストに対して、当社は法的責任がありませんので、使用前に色が正しいかどうかチェックしてください。同じ色の缶を二つ以上使う場合は、バッチ番号が同じであることを確認するか、使用前に混ぜてください。

使用前によくかき混ぜてください。

一層塗り、上塗りを滑らかな仕上げにするため、細かいサンドペーパーで軽く磨いてください。

(エアレススプレー塗りに 2400 psi ~ 2700 psi の圧力を使って 18° ~ 65° の角度傾斜に設定すると良い結果が得られるかもしれません。)

**掃除:** ブラシとローラーは温かい石鹼水で掃除してください。

**洗浄:** 該当せず。

**フォーミュラ:** 従来のアルキド樹脂を使って作った水性塗料。

**保管:** この製品は水性ですので、霜や極度な温度から守る必要があります。購入後 6 ヶ月以内に使用してください。6 ヶ月を過ぎた製品およびパッケージの劣化には責任を負いかねます。

**免責事項:** この仕様シートに記載されている情報および技術的アドバイスは、口頭、書面ず、あるいは実演によるものであれ、ガイダンスとして誠意を持ってご案内しているものですが、塗装技術および現場条件について弊社では管理できかねるため、一切の保証をいたしません。詳細は、弊社のカスタマー・サービス部までお問い合わせください。そのような使用から生じた製品性能に関して、納入製品の価格を越える責任は負いかねます。これはお客様の法的権利に影響するものではありません。

PAS\_JA

## PRODUCT ADVICE

### INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



**廃棄:** 水性ですが、排水管には流さないでください。廃棄物は、1990年環境保護法およびそれに基づいて策定された関連規則に応じて処分してください。詳細は地方自治体の環境対策室までお問い合わせください。

**衛生安全:** 塗装および乾燥時は、換気を十分に行ってください。目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い、医師の診察を受けてください。皮膚や目に付着しないようにしてください。皮膚に付いた場合は、直ちに石鹸と水で洗ってください。子供の手の届かないところに保管してください。

**専門業者には請求次第、安全データシートを提供します。**

**環境:** 実 VOC 含有量 g/l 20 g/l  
1.41%  
VOC 含有率 w/w: 低  
**分類:** 30 g/l  
2010年の1リットルについての許容限度 グラム数 g  
カテゴリー

| 塗装面積                                  | 乾燥時間                      | 再塗装までの時間   | 光沢レベル | 希釈剤     |
|---------------------------------------|---------------------------|--|-------|---------|
| 塗装する表面により、5リットルにつき60m <sup>2</sup> まで | 条件により、手で触れられるくらいまで乾くのに1時間 | 条件により、最低4時間<br>塗りたての窓やドアを閉める前に表面が完全に固くなっているようにする | 該当せず  | 必要であれば水 |

第4版 2012年1月

**免責事項:** この仕様シートに記載されている情報および技術的アドバイスは、口頭、書面ず、あるいは実演によるものであり、ガイダンスとして誠意を持ってご案内しているものですが、塗装技術および現場条件について弊社では管理できかねるため、一切の保証をいたしません。詳細は、弊社のカスタマー・サービス部までお問い合わせください。そのような使用から生じた製品性能に関して、納入製品の価格を越える責任は負いかねます。これはお客様の法的権利に影響するものではありません。

PAS\_JA