

## PRODUCT ADVICE

### WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



すべてのファローアンドボールのペイントはエコフレンドリーで、ペイントのVOC(揮発性有機化合物)含有量に関して最新の環境法に従っています。

**購入に関して:** ファローアンドボールの4色(15、26、49および白)は750ミリリットルおよび2.5リットルの缶入りです。ファローアンドボール、当社のショールーム、および選ばれた仕入れ業者から国際的に直接購入できます。

**使い方:** 室内の木材の床の塗装専用に考案された、長持ちするプライマーおよび下塗り用塗料。接着に適し、やすりで磨いて滑らかな仕上げをしやすく、上塗りの色の質を向上します。

**塗装面の準備:** プライマーおよび下塗り塗料を塗布し、乾燥する間、塗装する部屋の室温は10°C以上に保たねばなりません。

塗布および乾燥中、部屋の湿度は低く保たねばなりません。木材が湿っている場合は塗布の前に少なくとも48時間乾燥させてください。湿度は10%以下に保ってください。

**室内のむき出しの木材の床** – 継ぎ目や割れ目を専用の木材用非伸縮性充填材で充填してください。適当な床洗浄剤を使って床を完全に洗浄してください。滑らかな仕上がりになるまでやすりをかけ、掃除機をかけて湿らせた布で拭いてください。木材を乾燥させてください。(含水率10%以下)

ファローアンドボールのノットアンドレジンプロッキングプライマーで樹脂性の節を繕いながら下塗りしてください。

**室内の既に塗料を塗ってある木材の床** – 剥がれたり、ふくれたりした古い塗料の部分を取り除く必要があります。最良の仕上がりにし、寿命を延ばすためには、前の塗料をできるだけたくさん取り除いてください。適当な床洗浄剤を使って床を完全に洗浄してください。滑らかな仕上がりになるまでやすりをかけ、掃除機をかけて湿らせた布で拭いてください。木材を乾燥させてください。(含水率10%以下)

**室内のニス塗った床** – ニスをすべて取り除いた後、むき出しの木材の床の説明に従ってください。

**免責事項:** この仕様シートに記載されている情報および技術的アドバイスは、口頭、書面、あるいは実演によるものであれ、ガイダンスとして誠意を持ってご案内しているものですが、塗装技術および現場条件について弊社では管理できかねるため、一切の保証をいたしません。詳細は、弊社のカスタマー・サービス部までお問い合わせください。そのような使用から生じた製品性能に関して、納入製品の価格を越える責任は負いかねます。これはお客様の法的権利に影響するものではありません。

PAS\_JA

## PRODUCT ADVICE

### WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



**室内のワックスをかけた床または磨いて艶出した床** – 床用ペイントが使えないかもしれません。詳細はファローアンドボールのカスタマーサービスにお問い合わせください。

**室内の暖房している床** – 塗装する前に 48 時間暖房のスイッチを切って、表面部分が冷えるようにしてください。前述のように床の準備をしてください。表面を塗装したら、さらに 48 時間経ってから暖房のスイッチを入れてください。

**塗装:** 10°C 以下または 30°C 以上の暑すぎる温度の中で塗装しないでください。

使用前によくかき混ぜてください。刷毛またはローラーで完全に一層塗ってください。

**節のある部分** – 繕いながら下塗りしてください。2 層塗る必要があるかもしれません。

**樹脂性の軟材および油性の硬材** – 完全に一層塗ってください。

**掃除:** 刷毛とローラーは温かい石鹼水で洗浄してください。

**洗浄:** 該当せず。

**フォーミュラ:** 100% アクリル樹脂ベース

**保管:** この製品は水性ですので、霜や極度な温度から守る必要があります。購入後 6 ヶ月以内に使用してください。6 ヶ月を過ぎた製品およびパッケージの劣化には責任を負いかねます。

**廃棄:** 水性ですが、排水管には流さないでください。廃棄物は 1990 年の環境保護法およびそれに基づく関連規則に沿って、処理してください。詳細はお住まいの地区の環境当局までお問い合わせください。

**衛生安全:** 塗装時および乾燥時は十分換気を行ってください。皮膚および目に付着しないようにしてください。目に入った場合は直ちに多量の水で洗い、医師のアドバイスを受けてください。皮膚に付着した場合は直ちに多量の石鹼および水または登録商標のある皮膚洗浄剤で洗ってください。子どもの手の届かないところに置いてください。**専門業者には請求次第、安全データシートを提供します。**

**免責事項:** この仕様シートに記載されている情報および技術的アドバイスは、口頭、書面、あるいは実演によるものであれ、ガイダンスとして誠意を持ってご案内しているものですが、塗装技術および現場条件について弊社では管理できかねるため、一切の保証をいたしません。詳細は、弊社のカスタマー・サービス部までお問い合わせください。そのような使用から生じた製品性能に関して、納入製品の価格を越える責任は負いかねます。これはお客様の法的権利に影響するものではありません。

PAS\_JA

PRODUCT ADVICE

WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



環境: 実 VOC 含有量 g/l 2.7g/l  
VOC 含有率 w/w: 0.20%  
分類: 低  
2010 年の 1 リットルについての許容限度グラム数 30 g/l  
g  
カテゴリー

塗装面積	乾燥時間	再塗装までの時間	光沢レベル	希釈剤
2.5 リットルにつき 32 m <sup>2</sup> まで	表面が乾くまで 1~2 時間	条件により、最低 4 時間	該当せず	

第 1 版 2012 年 1 月

**免責事項:** この仕様シートに記載されている情報および技術的アドバイスは、口頭、書面、あるいは実演によるものであり、ガイダンスとして誠意を持ってご案内しているものですが、塗装技術および現場条件について弊社では管理できかねるため、一切の保証をいたしません。詳細は、弊社のカスタマー・サービス部までお問い合わせください。そのような使用から生じた製品性能に関して、納入製品の価格を越える責任は負いかねます。これはお客様の法的権利に影響するものではありません。

PAS\_JA