

제품 정보

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



모든 Farrow & Ball 페인트는 친환경이며 페인트의 VOC(휘발성 유기 화합물) 함량에 관한 최신 환경 법률을 준수합니다.

구입: 10 가지 색상(1, 10, 15, 18, 22, 26, 32, 37, 49, 백색)을 750ml, 2.5 리터, 5 리터 통으로 판매. Farrow & Ball, 전시장, 세계 공인 판매점에서 직접 구입 가능.

용도: 내부 표면 도장 전용의 내구성 프라이머 겸 언더코트. 도장하지 않은 목재 및 아연도금 표면에 붓 또는 분무 도장. 접착성이 우수하고 손쉬운 사포질로 매끄러운 마감이 가능하며 톱코트의 발색을 좋게 한다.

완전히 건조된 플라스터에 Farrow & Ball Dead Flat 을 바를 때 권장되는 프라이머 겸 언더코트이기도 하다.

준비: 표면은 손상 없이 깨끗하며 건조하고 먼지, 그리스, 기타 오물이 없어야 한다. **약한 페인트 층 위에 도장하면 박편, 박리가 발생할 수 있다.**

실내 목재 충전재로 균열, 구멍, 벌어진 이음매를 메운다.

표면 메우기는 유지보수가 더 필요하다. 부식성 제거제를 사용했다면 중화를 해야 한다.

새 목재 표면 - 필요한 곳에 Farrow & Ball Stain Block Primer 를 사용하여 주요 웅이, 수지 부분을 덮는다. Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat 를 희석하여 (20% 물) 먼저 도장한 다음 1 회 전면 도장한다. Farrow & Ball Estate[®] Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat 또는 Farrow & Ball Full Gloss 를 2 회 도장한다.

이전에 도장한 목재 표면 - 박리되거나 기포가 생긴 낡은 페인트 부위를 사포질하고 잘 문질러 표면을 거칠게 하고 Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat 를 1 회 전면 도장한다. Farrow & Ball Estate[®] Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat 또는 Farrow & Ball Full Gloss 를 2 회 도장한다.

아연도금 표면 - 제조자의 지시 및 건강, 안전 사항을 준수하면서 Etch Primer 또는 Mordant Solution 으로 처리한다. 건조되면 세제로 청소한다. Farrow & Ball Estate[®] Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat 또는 Farrow & Ball Full Gloss 를 2 회 도장한다.

기타 철금속 표면 - Farrow & Ball Metal Primer 를 2 회 도장한다. Farrow & Ball Estate[®] Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat 또는 Farrow & Ball Full Gloss 를 2 회 도장한다.

도장 방법: 10°C 미만 온도 또는 30°C 초과 고온에서 도장하지 말 것.

틀린 색상 도장으로 인한 도장 비용은 당사 책임이 아니므로 사용 전에 정확한 색상을 확인한다. 같은 색상을 1 통 이상 사용할 때에는 배치 번호가 같은지 확인하거나 사용 전에 혼합한다.

책임의 한계: 이 명세서의 정보와 구두, 서면으로 된 또는 테스트에 의한 기술적 조언은 안내를 위한 것이며 내용에 충실을 기하였으나 당사가 도장 기술과 현장 조건을 통제할 수 없으므로 보증이 따르지 않는다. 자세한 정보는 당사 고객 서비스부에 문의하기 바란다. 당사는 인도한 물품의 가치 이상을 기대하고 제품을 사용한 경우의 성능에 대하여 책임이 없다. 이는 구매자의 법적 권리에 영향을 미치지 않는다.

PAS_KE

제품 정보

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



도장 방법 계속... 사용 전에 잘 휘젓는다.

1 회 도장하고 매끈한 표면에 톱코트가 잘 도장되도록 고운 연마지로 가볍게 사포질한다.

(무기 분무 - 18° - 65° 팁, 2400 - 2700 psi 압력을 사용해야 우수한 결과를 얻을 수 있다).

청소: 따뜻한 비눗물로 붓과 롤러를 청소한다.

세척: 해당 없음

유형: 전통적인 알키드 수지를 사용해 제조한 수성 페인트.

보관: 이 제품은 수성이므로 결빙과 극한 온도를 피해야 한다. 구매 후 6 개월 내에 사용한다. 6 개월 후에는 내용물이나 포장의 변질에 대해 당사가 책임지지 않는다.

폐기: 수성이지만 수로에 폐기해서는 안 된다. Environmental Protection Act 1990 및 관련 규정에 따라 폐기해야 한다. 추가 정보는 현지 환경 당국에 문의한다.

건강, 안전: 도장, 건조 중에 환기를 잘 시킨다. 피부, 눈과 접촉을 피한다. 눈에 접촉한 경우 다량의 물로 즉시 행구고 의사의 검진을 받는다. 피부에 접촉한 후에는 다량의 비누와 물 또는 전용 피부 세척제로 즉시 씻는다. 어린이의 손이 닿지 않게 한다. **전문 사용자가 요청하면 안전보건자료(Safety Data Sheets)를 제공한다.**

환경:	실제 VOC 함량 g/l	20 g/l
	VOC 함량 w/w:	1.41%
	분류:	낮음
	2010 최대 허용 한계 g/l	30 g/l
	카테고리	g

도장 면적	건조 시간	재칠 시간	광택도	희석제
도장할 표면에 따라 5 리터당 최대 60 m ²	조건에 따라 지속 건조 1 시간.	조건에 따라 최소 4 시간. 새로 도장한 창과 문을 닫기 전에 표면을 완전히 경화시킨다.	해당 없음	필요하다면 물

4 호 2012 년 7 월

책임의 한계: 이 명세서의 정보와 구두, 서면으로 된 또는 테스트에 의한 기술적 조언은 안내를 위한 것이며 내용에 충실을 기하였으나 당사가 도장 기술과 현장 조건을 통제할 수 없으므로 보증이 따르지 않는다. 자세한 정보는 당사 고객 서비스부에 문의하기 바란다. 당사는 인도한 물품의 가치 이상을 기대하고 제품을 사용한 경우의 성능에 대하여 책임이 없다. 이는 구매자의 법적 권리에 영향을 미치지 않는다.

PAS_KE