

PRODUCTADVIES

EXTERIOR EGGSHELL



Alle Farrow & Ball verven zijn eco vriendelijk en voldoen aan de laatste milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige gassen (VOS = Vluchtige Organische Stoffen) in de verf.

Beschikbaarheid: In blikken van 750ml en 2,5 liter in alle Farrow & Ball kleuren. Rechtstreeks verkrijgbaar bij Farrow & Ball, onze Showrooms en internationaal geselecteerde voorraadhouders.

Gebruik: Deze watergedragen, geurarme eggshell is flexibel en duurzaam, bezit goede waterafstotende eigenschappen en laat het hout ademen. Om buiten te gebruiken op zachthout en hardhout, inclusief deuren, raamlijsten, gevelbekleding en gevelijsten. Ook geschikt voor gebruik op stenen, metselwerk of metalen oppervlakken.

Vorbereiding: Zorg dat de oppervlakken in goede staat, schoon, droog en vrij van aarde, vet en ander vuil zijn. **De verf kan gaan schilferen of bladderen als deze op onvaste verflagen wordt aangebracht.**

Vul alle scheuren, gaten en open voegen met geschikt vulmiddel voor buitenoppervlakken.

Behandel het hout met een gepast bestrijdingsmiddel als het zich in een omgeving bevindt waar het gemakkelijk kan rotten of beschimmelen. Oppervlakkig vullen vereist meer onderhoud. Neutraliseer het oppervlak waar bijtende verfverwijderaars zijn gebruikt.

Onbehandeld hout buitenshuis – gebruik indien nodig Farrow & Ball Stain Block Primer op knoestige plekken of harsachtige houtsoorten. Breng een onverdunde laag Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat aan. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Eggshell aan.

Met verf behandelde houten oppervlakken buitenshuis – schuur afgebladderde of schilferende verf af zodat de ondergrond gelijkmatig en egaal is. Breng een onverdunde laag Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat aan. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Eggshell aan. Voor een duurzame finish dient u, wanneer u een donkere kleur over een lichtere tint aanbrengt, zoveel mogelijk van de vorige laag te verwijderen.

Ferrometalen oppervlakken – nieuwe en reeds met verf behandelde metalen oppervlakken dienen grondig ontvet te worden. Verwijder eventuele losse verf en roest tot op het blanke metaal. Breng twee lagen Farrow & Ball Metal Primer aan. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Eggshell aan.

Gegalvaniseerde oppervlakken – behandel het oppervlak met een etsvloeistof of bijtmiddel en volg hierbij nauwkeurig de aanwijzingen en het veiligheidsadvies van de fabrikant op. Reinig het oppervlak met een reinigingsmiddel als het droog is. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Eggshell of Farrow & Ball Full Gloss aan.

Aanwijzingen: **Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C.**

Vermijd schilderen in direct zonlicht.

Oppervlakkig vullen vereist meer onderhoud.
Neutraliseer het oppervlak waar bijtende verfverwijderaars zijn gebruikt.

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL

PRODUCTADVIES

EXTERIOR EGGSHELL



Verven: Controleer voor gebruik altijd de kleurnauwkeurigheid omdat wij niet aansprakelijk zijn voor kosten als gevolg van het aanbrengen van een incorrecte kleur. Als er meer dan één blik van dezelfde kleur wordt gebruikt, altijd eerst controleren dat de batchnummers gelijk zijn of meng de blikken verf voor gebruik. Grondig roeren voor gebruik.

Als het oppervlak eenmaal is voorbereid zoals hierboven beschreven, twee lagen aanbrengen.

Reinigen: Reinig kwasten en rollers met warm water en zeep.

Reinigen van het oppervlak: Afwasbaar en afneembaar

Samenstelling: Vervaardigd op basis van een 100% acrylhars, voorzien van een breedspectrum biocide om het oppervlak te beschermen tegen algen en schimmel.

Bewaring: Dit product is gebaseerd op water en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud of de verpakking.

Afvalverwerking: Alhoewel het een verf op waterbasis betreft, mag hij niet in de afvoer weggespoeld worden. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingwet van 1990 en de daartoe behorende relevante voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Gezondheid & Veiligheid: Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en medische hulp inroepen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met veel zeep en water of een huidreiniger van een erkend merk wassen. Buiten het bereik van kinderen houden. **Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector.**

Milieu:

VOS gehalte g/l: 2 g/l

VOS gehalte w/w: 0.37%

Classificatie: Minimaal

2010 maximaal toegestane aantal gram per liter 130 g/l

CATEGORIE d

| Dekking | Droogtijd | Overschilderbaar in | Glansgehalte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tot 32 m ² per 2,5 liter. | 1-2 uur stofdroog. Donkere kleuren nemen wellicht meer tijd om te drogen. Hard na één nacht drogen. | 4 uur afhankelijk van de omstandigheden Zorg ervoor dat het oppervlak volledig hard is voordat u pas geschilderde ramen en deuren sluit. | 20% |
| Waterdampdoorlaatbaarheid : 80,3 gram/ m ² /24 uur gemeten op twee lagen. | | Dit meet de snelheid waarmee water door de verlaag heen uit de ondergrond verdampt, gemeten gedurende een periode van 24 uur. | |

Versie 3 januari 2012

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL