

PRODUCTADVIES

DEAD FLAT VARNISH/EGGSHELL VARNISH



Alle Farrow & Ball verven zijn eco vriendelijk en voldoen aan de laatste milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige gassen (VOS = Vluchtige Organische Stoffen) in de verf.

- Beschikbaarheid:** In blikken van 750ml en 2,5 liter. Alleen transparant met beperkte vergeeieigenschappen. Leverbaar direct via Farrow & Ball, onze showrooms en geselecteerde dealers international.
- Gebruik:** Om beschilderde of houten afwerkingen binnen te beschermen. Geschikt voor gebruik over bestaande verflagen op water en oliebasis.
Let op: des te lager het glansgehalte des te lager de beschermingsgraad. Het gebruik van Farrow & Ball Eggshell Varnish biedt meer bescherming dan Farrow & Ball Dead Flat Varnish.
- Oppervlaktevoorbereiding** Alle oppervlakken dienen solide, schoon, droog en vrij van vuil, vet en andere onzuiverheden te zijn. De verf kan gaan schilferen of bladderen als deze op onstabiele verflagen wordt aangebracht.
- Belangrijk** Dit product is wit maar droogt transparant op.
- Verven:** Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij overmatige hitte boven de 30°C. De verf niet aanbrengen in vochtige weersomstandigheden.
Voor gebruik zorgvuldig doorroeren - dit is uitermate belangrijk vooral bij de Dead Flat Varnish.
- Onbehandelde en reeds geschilderde houten oppervlakken binnenshuis:** Nadat u het oppervlak op de bovenstaande manier heeft voorbereid brengt u de verf aan met een kwast, roller of spuit. Als u meer dan één laag aanbrengt kunt u het oppervlak tussen de lagen in licht opschuren met fijn schuurpapier.
- Schoonmaken:** Maak kwasten en rollers schoon met water en zeep.
- Samenstelling** Een watergedragen verf vervaardigd met gebruik van een traditionele alkydhars.
- Bewaring:** Dit product is gebaseerd op water en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud.
- Afvalverwerking:** Hoewel het een verf op waterbasis is, mag hij niet in de afvoer weggespoeld worden. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingswet van 1990 en de daartoe behorende relevante voorschriften. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw plaatselijke milieugentschap. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.
- Gezondheid & Veiligheid:** Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en medische hulp inroepen. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met veel zeep en water of een huidreiniger van een erkend merk wassen. Wees vooral voorzichtig tijdens voorbereidingswerkzaamheden op reeds geschilderde houten en metalen oppervlakken van voor 1960 omdat deze lood kunnen bevatten wat schadelijk voor de gezondheid is. Buiten het bereik van kinderen houden.

Product Advies over veiligheid is verkrijgbaar voor professionele gebruikers

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL

PRODUCTADVIES

DEAD FLAT VARNISH/EGGSHELL VARNISH



Milieu:	VOS gehalte g/l:	25 g/l (Dead Flat en Eggshell Varnishes)
	VOS gehalte w/w:	1,90% (Dead Flat en Eggshell Varnishes)
	Classificatie:	Laag (Dead Flat en Eggshell Varnishes)
	2010 max. toegestane hoeveelheid gram/liter	130 g/l
	CATEGORIE	e

Dekking (afhankelijk van het te schilderen oppervlak)	Droogtijd	Glans
Tot 12 m ² per liter, afhankelijk van de applicatie.	Stofdroog in 1 uur, overschilderbaar na 4 uur (afhankelijk van de omstandigheid dikte van de laag).	Dead Flat Varnish 2% Eggshell Varnish 20%

Versie 3 – januari 2012

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL