

KARTA INFORMACYJNA

EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT



Wszystkie farby Farrow & Ball są ekologiczne i spełniają najnowsze ustawowe wymogi środowiskowe dotyczące zawartości LZO (lotnych związków organicznych) w farbach.

Dostępność: W puszkach o pojemności 750 ml, 2,5- i 5-litrowych w czterech kolorach (15, 26, 49 i w kolorze białym). Produkt dostępny bezpośrednio u producenta, w salonach firmowych Farrow & Ball oraz wybranych sklepach na terenie kraju.

Zastosowanie: Trwały i elastyczny grunt przeznaczony wyłącznie do niemalowanych zewnętrznych powierzchni drewnianych w celu uzyskania odpowiedniej przyczepności zapobiegającej luszczaniu i odpadaniu płatów farby. Do zastosowania na drewnie miękkim i twardym, również na drzwiach, ramach okiennych, obramowaniach i drewnianych konstrukcjach dachu. Odpowiedni także do zastosowania na powierzchniach z kamienia lub cegły.

Przygotowanie powierzchni Wszystkie powierzchnie muszą być w dobrym stanie, czyste, suche, bez zabrudzeń i zatłuszczeń oraz innych zanieczyszczeń. **Malowanie na słabych warstwach farby może prowadzić do luszczania lub odpadania płatów farby.**

Wszelkie pęknięcia, dziury i otwarte złączenia należy wypełnić wypełniaczem do drewnianych powierzchni zewnętrznych. W otoczeniu charakteryzującym się prawdopodobieństwem występowania narośli grzybiczych na powierzchniach drewnianych, przed nałożeniem gruntu należy pokryć powierzchnię odpowiednim środkiem do konserwacji drewna. W przypadku użycia środka kaustycznego należy przeprowadzić neutralizację.

Powierzchnie w słabym stanie – mogą niezbyt dobrze przyjmować kolejne warstwy farby; jeśli macie Państwo wątpliwości, należy zasięgnąć profesjonalnej porady.

Surowe powierzchnie drewniane – należy przetrzeć papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Tam, gdzie to konieczne, należy użyć Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer w celu pokrycia sękowatych lub żywicznych powierzchni drewnianych, a następnie jedną nierozcieńczoną warstwę Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Po zagruntowaniu należy nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Eggshell lub Farrow & Ball Full Gloss.

Powierzchnie sękowate – nałożyć Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer, a następnie jedną nierozcieńczoną warstwę Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Po zagruntowaniu należy nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Eggshell lub Farrow & Ball Full Gloss.

Miękkie drewno żywiczne i twarde drewno oleiste – nałożyć jedną nierozcieńczoną warstwę Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer, a następnie jedną nierozcieńczoną warstwę Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Po zagruntowaniu należy nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Eggshell lub Farrow & Ball Full Gloss.

Wyłączenie odpowiedzialności: informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu – ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS_PL

KARTA INFORMACYJNA

EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT



Upřednio malowane powierzchnie drewniane – w celu uzyskania najlepszego efektu, z upřednio malowanych powierzchni należy zdjąć starą warstwę farby do samego podłoża i upewnić się, że drewno nie butwieje. Zniszczone drewno należy usunąć, wymienić i naprawić. Czarne plamy należy wyczyścić odpowiednim środkiem lub rozcieńczonym roztworem wybielającym i zostawić do zupełnego wyschnięcia. Następnie nałożyć jedną warstwę Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat. Po zagruntowaniu należy nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Eggshell lub Farrow & Ball Full Gloss.

Powierzchnie galwanizowane – należy użyć odpowiedniego środka do powierzchni galwanizowanych, przestrzegając wskazówek producenta oraz zasad BHP, a po wyschnięciu przemyć detergentem. Następnie nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Eggshell lub Farrow & Ball Full Gloss.

Inne powierzchnie metalowe – nowe i upřednio malowane powierzchnie metalowe należy dokładnie oczyścić z tłuszczu. Należy usunąć słabą warstwę farby i rdzę aż do samego metalu. Należy nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Metal Primer, a następnie dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Eggshell lub Farrow & Ball Full Gloss.

Malowanie: Nie należy malować w temperaturach poniżej 10°C ani w nagranych pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30°C.

Przed rozpoczęciem malowania prosimy o sprawdzenie doboru koloru, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za koszty wynikające z zastosowania niewłaściwego koloru. Jeżeli konieczne jest użycie więcej niż jednej puszki tego samego koloru, należy się upewnić, czy numery serii są jednakowe, lub wymieszać zawartość puszek przed malowaniem.

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Należy nałożyć jedną warstwę, następnie lekko przetrzeć papierem ściernym w celu wygładzenia warstwy wierzchniej.

Czyszczenie narzędzi: Pędzle i walki należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem.

Zmywalność: Nie dotyczy.

Formuła: Oparta na 100-proc. żywicy akrylowej, zawiera szerokie spektrum biocydów w celu ochrony powierzchni przed działaniem glonów i grzybów.

Przechowywanie Wyprodukowano na bazie wody. Należy chronić przed mrozem i ekstremalnymi temperaturami, zużyć w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu. Nie ponosimy odpowiedzialności za pogorszenie zawartości ani opakowania po tym terminie.

Wyłączenie odpowiedzialności: informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu - ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS_PL

KARTA INFORMACYJNA

EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT



Likwidacja

Pomimo iż jest to produkt na bazie wody, nie należy wylewać go do ścieku wodnego. Odpady należy usuwać zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska z 1990 r. i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z miejscowym urzędem ochrony środowiska.

Zasady BHP:

Podczas malowania i schnięcia należy zapewnić dobrą wentylację, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami, należy je niezwłocznie przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą należy niezwłocznie przemyć skórę wodą z mydłem lub odpowiednim płynem do mycia ciała. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Na prośbę profesjonalnych użytkowników wydajemy karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału.

Środowisko:	Rzeczywista zawartość LZO g/l:	6 g/l
	Zawartość LZO:	0,42%
	Klasyfikacja:	Niska
	2010 maks. dozwolony limit gramów na litr:	30 g/l
	KATEGORIA:	h

Pokrycie	Czas schnięcia	Czas nakładania drugiej warstwy	Poziom polysku
Do 32 m ² na 2,5 litra.	Powierzchnia sucha po 1–2 godzinach.	Minimum po czterech godzinach w zależności od warunków. Przed zamknięciem nowo malowanych okien i drzwi należy się upewnić, że powierzchnia jest zupełnie utwardzona.	Nie dotyczy.

Przepuszczalność pary wodnej: 203,3 g/m ² /24 godziny mierzona na dwóch warstwach.	Jest to pomiar stopnia, w którym woda odparowuje z podłoża poprzez film farby, dokonywany w czasie 24 godzin.
---	---

Wydanie 3 styczeń 2012

Wyłączenie odpowiedzialności: informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu – ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS_PL