

# KARTA INFORMACYJNA

## EXTERIOR MASONRY



Wszystkie farby Farrow & Ball są ekologiczne i spełniają najnowsze ustawowe wymogi środowiskowe dotyczące zawartości LZO (lotnych związków organicznych) w farbach.

**Dostępność:** W puszkach wyłącznie o pojemności 5 litrów. W wybranych kolorach Farrow & Ball; w celu uzyskania szczegółów dotyczących wszystkich kolorów prosimy zapoznać się z kartą kolorów Farrow & Ball (colour card) lub z naszą stroną internetową. Farba dostępna bezpośrednio u producenta, w salonach firmowych Farrow & Ball oraz wybranych sklepach na terenie kraju.

**Zastosowanie:** Używana w celu ochrony wszystkich powierzchni zewnętrznych zbudowanych z kamienia, cementu, cegły, bloków z kamienia, tynku i dykty. Ta matowa i trwała farba chroni przed działaniem ekstremalnych warunków atmosferycznych, zanieczyszczeniem bakteryjnym i osadzaniem brudu.

**Niniejszy produkt może być stosowany wyłącznie do powierzchni zewnętrznych.**

**Przygotowanie** Upewnić się, że powierzchnie są w dobrym stanie, czyste, suche i bez zabrudzeń, zatluszczeń i innych zanieczyszczeń. **Malowanie na słabych warstwach farby może prowadzić do łuszczenia lub odpadania płatów farby.**

**Nowe powierzchnie:** Wszystkie nowo wylane powierzchnie należy pozostawić do **całkowitego wyschnięcia**, a najlepiej pozostawić je wystawione na działanie warunków atmosferycznych do sześciu miesięcy przed uszczelnieniem jakąkolwiek farbą. Farrow & Ball zaleca uzyskanie profesjonalnej porady przed wybraniem farby.

Po okresie schnięcia należy nałożyć Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer. Następnie nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Masonry Paint. Dopuszczalne jest rozcieńczenie wodą do 10%.

**Stare powierzchnie:** Powierzchnie w złym stanie mogą niezbyt dobrze przyjmować kolejne warstwy farby; jeśli macie Państwo wątpliwości, należy zasięgnąć profesjonalnej porady.

**Powierzchnie z poważnie uszkodzoną strukturą** – pęknięte lub odpadające warstwy cementu należy naprawić przed nałożeniem farby. Pokryć wszystkie naprawione lub poważnie uszkodzone powierzchnie dwoma warstwami Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer. Następnie nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Masonry Paint.

**Powierzchnie w złym stanie** – na powierzchnie alkaliczne, proszkowane lub porowate należy nałożyć Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer; nałożyć pędzlem jedną lub dwie warstwy, dobrze przyciskając do powierzchni. Zostawić do zupełnego

wyschnięcia. Następnie nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Masonry Paint.

**Wyłączenie odpowiedzialności:** informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu – ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

**PAS\_PL**

# KARTA INFORMACYJNA

## EXTERIOR MASONRY



**Powierzchnie zaatakowane działaniem glonów i grzybów** – należy oczyścić odpowiednim środkiem lub roztworem rozpuszczonego wybielacza, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zdjąć uszkodzone warstwy i wyczyścić powierzchnię, a następnie nałożyć Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer. Na koniec nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Masonry Paint

**Powierzchnie wapienne – farba Exterior Masonry Paint nie jest odpowiednia. Praktyczne wskazówki**

Powierzchnie wapienne powinny przepuszczać parę wodną; Farrow & Ball zaleca uzyskanie profesjonalnej porady przed wybraniem farby.

**Nie malować w temperaturze poniżej 10°C ani w warunkach, w których temperatura przekracza 30°C.**

Nie nakładać, jeśli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu.

Nakładać najlepiej wcześniej w ciągu dnia, aby zapewnić całkowite wyschnięcie przed wieczorną wilgocią.

**Malowanie:**

**Przed rozpoczęciem malowania prosimy o sprawdzenie doboru koloru, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za koszty wynikające z zastosowania niewłaściwego koloru. Jeżeli konieczne jest użycie więcej niż jednej puszki tego samego koloru, należy się upewnić, czy numery serii są jednakowe, lub wymieszać zawartość puszek przed malowaniem.**

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Po ukończeniu właściwej procedury przygotowawczej, należy nałożyć dwie warstwy Farrow & Ball Exterior Masonry Paint pędzlem lub walkiem, zwracając uwagę, aby nie nakładać zbyt dużej ilości farby we wgłębieniach i powierzchniach pod kątem.

**Czyszczenie narzędzi:**

Pędzle i walki należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem.

**Zmywalność:**

Odporna na zmywanie i ścieranie.

**Formuła:**

Oparta na styrynowej żywicy akrylowej, zawiera szerokie spektrum biocydów w celu ochrony powierzchni przed działaniem glonów i grzybów.

**Przechowywanie**

Farba wyprodukowana na bazie wody. Należy ją chronić przed mrozem i ekstremalnymi temperaturami, zużyć w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu. Nie ponosimy odpowiedzialności za pogorszenie zawartości ani opakowania po tym terminie.

**Likwidacja**

Pomimo iż farba jest wyprodukowana na bazie wody, nie należy wylewać jej do ścieku wodnego. Odpady należy usuwać zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska z 1990 r. i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z miejscowym urzędem ochrony środowiska.

**Wyłączenie odpowiedzialności:** informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu – ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

**PAS\_PL**

# KARTA INFORMACYJNA

## EXTERIOR MASONRY



**Zasady BHP:** Podczas malowania i schnięcia należy zapewnić dobrą wentylację, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami, należy je niezwłocznie przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą należy niezwłocznie przemyć skórę wodą z mydłem lub odpowiednim płynem do mycia ciała. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Środowisko:**

**Rzeczywista zawartość LZO g/l:** 2 g/l

**Zawartość LZO:** 0,14 %

**Klasyfikacja:** Minimalna

**2010 maks. dozwolony limit gramów na litr:** 40 g/l

**KATEGORIA:** c

Pokrycie	Czas schnięcia	Czas nakładania drugiej warstwy	Poziom połysku
Do 40 m <sup>2</sup> na 5 litrów.	Powierzchnia sucha w dotyku po jednej godzinie oraz zupełnie sucha po trzech godzinach w zależności od temperatury i wilgotności.	Po pięciu godzinach.	2%

<b>Przepuszczalność pary wodnej:</b> 289,9 g/m <sup>2</sup> /24 godziny mierzona na dwóch warstwach.	Jest to pomiar stopnia, w którym woda odparowuje z podłoża poprzez film farby, dokonywany w czasie 24 godzin.
--	---

Wydanie 2 styczeń 2012

**Wyłączenie odpowiedzialności:** informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu - ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS\_PL