

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT



As tintas Farrow & Ball são todas ecológicas e estão em conformidade com a legislação ambiental mais recente relativa ao teor de COVs (compostos orgânicos voláteis) das tintas.

Disponibilidade: Latas de 750 ml e 2,5 litros em dez cores (1, 10, 15, 18, 22, 26, 32, 37, 49 e Branco). Venda directa através da Farrow & Ball, dos nossos stands de vendas e internacionalmente através dos nossos armazenistas.

Utilização: Um primário flexível e durável para uso em madeiras de exteriores não pintadas, com o fim de proporcionar excelente adesão e impedir que a tinta se escame ou descasque. Para uso em madeiras macias e duras, incluindo portas, caixilhos de janelas, revestimentos e remates de beirais. Também é adequado para aplicação em superfícies de pedra ou tijolo.

Preparação: Todas as superfícies devem estar em bom estado, limpas, secas e sem sujidade, gordura e outra contaminação. **Se pintar sobre demãos de tinta em mau estado, a tinta pode escamar ou descascar.**

Preencher todas as fissuras, cavidades e juntas abertas com uma mástique para madeira de exteriores. Em ambientes propícios ao apodrecimento da madeira por acção de fungos, tratar com preservador de madeira apropriado antes de aplicar o primário. A reparação de defeitos de superfície requer mais manutenção. Neutralizar depois de usar decapantes cáusticos.

Superfícies em mau estado – podem não aceitar bem demãos adicionais de tinta; em caso de dúvida, aconselhar-se com profissionais.

Madeira nova – lixar até obter uma superfície lisa. Se necessário, usar Stain Block Primer (Primário para Madeiras Nodosas) da Farrow & Ball para tratar localmente madeiras nodosas ou resinosas, seguido de uma demão não diluída de Exterior Primer & Undercoat (Primário e Demão de Base de Exteriores) da Farrow & Ball. Aplicar em seguida duas demãos de tinta Exterior Eggshell (Casca de Ovo para Exteriores) ou Full Gloss (Super Brilho) da Farrow & Ball.

Áreas nodosas – preparar com Stain Block Primer (Primário para Madeiras Nodosas) da Farrow & Ball e aplicar em seguida uma demão não diluída de Exterior Primer & Undercoat (Primário e Demão de Base de Exteriores) da Farrow & Ball. Aplicar em seguida duas demãos de tinta Exterior Eggshell (Casca de Ovo para Exteriores) ou Full Gloss (Super Brilho) da Farrow & Ball.

Madeiras macias resinosas e madeiras duras oleosas – aplicar uma demão não diluída de Stain Block Primer (Primário para Madeiras Nodosas) da Farrow & Ball e em seguida aplicar uma demão não diluída de Exterior Primer & Undercoat (Primário e Demão de Base de Exteriores) da Farrow & Ball. Aplicar em seguida duas demãos de tinta Exterior Eggshell (Casca de Ovo para Exteriores) ou Full Gloss (Super Brilho) da Farrow & Ball.

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.



INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT



Preparação cont/... **Superfícies previamente pintadas** – para obter os melhores resultados, retirar toda a tinta velha até à camada de substrato e assegurar que a madeira não está apodrecida. A madeira degradada deve ser removida, substituída e reparada. As marcas negras devem ser limpas usando um tratamento adequado ou uma solução diluída de lixívia e esperando até secar completamente. Aplicar uma demão de Exterior Primer & Undercoat (Primário e Demão de Base de Exteriores) da Farrow & Ball. Aplicar em seguida duas demãos de tinta Exterior Eggshell (Casca de Ovo para Exteriores) ou Full Gloss (Super Brilho) da Farrow & Ball.

Superfícies galvanizadas – tratar com primário decapante ou solução mordente tendo o cuidado de seguir as instruções do fabricante e os conselhos de saúde e segurança. Limpar com solução de detergente quando seca. Aplicar em seguida duas demãos de tinta Exterior Eggshell (Casca de Ovo para Exteriores) ou Full Gloss (Super Brilho) da Farrow & Ball.

Outras superfícies metálicas ferrosas – as superfícies metálicas novas e previamente pintadas devem ser completamente desengorduradas. Remover a tinta em mau estado e a ferrugem até ao metal nu. Aplicar duas demãos de Metal Primer (Primário para Metais) da Farrow & Ball. Aplicar em seguida duas demãos de tinta Exterior Eggshell (Casca de Ovo para Exteriores) ou Full Gloss (Super Brilho) da Farrow & Ball.

Pintura: Não pintar a temperaturas inferiores a 10°C ou sob calor excessivo a temperaturas superiores a 30°C.

Antes de usar a tinta verificar a cor, porque não nos responsabilizamos por custos de decoração resultantes da utilização de uma cor incorrecta. Se tiver de usar mais de uma lata da mesma cor, certificar-se de que os números de lote são idênticos, caso contrário misturar o conteúdo das latas antes de usar. Agitar bem antes de utilizar.

Aplicar uma demão, lixar levemente com uma lixa fina para obter um acabamento liso para a aplicação da demão final.

Limpeza do equipamento: Limpar as trinchas e rolos com água quente e sabão.

Limpeza: N.A.

Formulação: Tinta à base de resina 100% acrílica, que contém um biocida de amplo espectro de acção para proteger as superfícies contra o ataque por algas e fungos.

Conservação: Este produto é à base de água e deve ser protegido contra a geada e temperaturas extremas. Usar no prazo de 6 meses da data de compra. Não nos responsabilizamos pela deterioração do conteúdo ou da embalagem após esta data.

Eliminação: Embora seja uma tinta de base água, não deve ser eliminada em cursos de água. Os resíduos devem ser eliminados de acordo com a lei Environmental Protection Act 1990 (Lei de Protecção Ambiental, 1990) e os regulamentos relevantes relacionados com essa lei. Para mais informação, contactar as autoridades locais responsáveis pelo Ambiente.

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT



Saúde e Segurança: Assegurar boa ventilação durante a aplicação e a secagem. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com muita água e sabão ou com um produto de marca para a lavagem da pele. Manter fora do alcance das crianças.

Estão disponíveis Fichas de Dados de Segurança para utilizadores profissionais, mediante pedido.

Ambiente:	Teor actual de COV g/l	5,5 g/l
	Teor de COV p/p:	0,42%
	Classificação:	Baixa
	Limite máx. permitido em gramas por litro (2010)	30 g/l
	CATEGORIA	h

Cobertura	Tempo de Secagem	Tempo de Repintura	Nível de Brilho
Até 32 m ² por 2,5 litros	1 a 2 horas até a superfície secar.	No mínimo 4 horas, dependendo das condições. Verificar que a superfície está completamente seca antes de fechar janelas e portas recentemente pintadas.	N.A.

Permeabilidade ao vapor de água: 203,3 g/m ² /24 h medida em duas camadas.	Isto mede a velocidade de evaporação da água do substrato através do filme de tinta ao longo de um período de 24 horas.
---	---

Número 2 Janeiro de 2010

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT