

PRODUKTRÅD

WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



Samtliga färger från Farrow & Ball är miljövänliga och uppfyller kraven i den senaste miljölagstiftningen rörande färger som innehåller VOC (flyktiga organiska föreningar).

Tillgänglighet: I burkar om 750 ml och 2,5 liter i fyra färger (15, 26, 49 och vit). Tillgänglig direkt från Farrow & Ball, våra visningslokaler samt utvalda återförsäljare världen över.

Användningsområde: En hållbar Primer & Undercoat som tagits fram enbart för målning av trägolv inomhus. Fäster bra, är lätt att sanda, vilket ger en jämn yta och förhöjer färgen på det översta lagret.

Förberedelse: Temperaturen i det rum som ska målas måste ligga över 10°C medan Primer & Undercoat appliceras och torkar.

Fuktigheten i rummet måste vara låg under applicering och torkning. Om träet är fuktigt, låt det torka i minst 48 timmar innan det målas. Fukthalten måste vara under 10 %.

Blottade trägolv inomhus - Fyll eventuella skarvar och sprickor med en för ändamålet avsedd icke-flexibel spackelfärg. Se till att golvet rengörs noga med ett lämpligt golvrengöringsmedel. Sandpappra tills du erhåller en mjuk finish, dammsug och torka rent med en fuktig trasa. Låt träet torka (fukthalt under 10 %).

Fläckgrunda eventuellt kådrikt kvistträ med Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat.

Målade trägolv inomhus - Områden med gammal färg som har skalats av eller fått blåsor måste avlägsnas. För bästa resultat och lång hållbarhet ska så mycket som möjligt av tidigare färg avlägsnas. Se till att golvet rengörs noga med ett lämpligt golvrengöringsmedel. Sandpappra tills du erhåller en mjuk finish, dammsug och torka rent med en fuktig trasa. Låt träet torka (fukthalt under 10 %).

Lackade golv inomhus - Avlägsna allt lack och följ anvisningarna för blottat trä.

Vaxbonade eller polerade golv inomhus - Det går eventuellt inte att använda Floor Paint. Mer information finns att få hos Farrow & Balls kundtjänst.

Uppvärmade trägolv inomhus - Värmen måste vara avstängd i 48 timmar före appliceringen så att ytområdet hinner kallna. Förbered golvytan på ovan beskrivet sätt. När ytan har målats ska du vänta i ytterligare 48 timmar innan du sätter på värmen igen.

Målning: Måla inte i temperaturer under 10°C eller i stark värme över 30°C.

Rör om noga före användning. Applicera en full bestyrkning med pensel eller rulle.

Kvistrika områden - Fläckgrunda. 2 bestrykningar kan bli nödvändigt.

Kådrikt barrträ och oljigt lövträ - applicera en full bestyrkning.

Rengöring: Rengör penslarna och rullarna med en varm tvållösning.

Rengöring av ytan: -

Sammansättning: Baserad på 100 % akrylharts.

Friskrivningsklausul: Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS_SE

PRODUKTRÅD

WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



Förvaring: Den här produkten är vattenbaserad och måste skyddas mot frost och extrema temperaturer. Använd inom 6 månader från inköpsdatumet. Vi accepterar ingen ansvarsskyldighet för försämrat innehåll eller försämrad förpackning efter detta datum.

Bortskaffning: Kassera inte produkten i vattendrag trots att den är vattenbaserad. Avfallsmaterial måste bortskaffas i enlighet med Miljöskyddslagen 1990 samt relevanta bestämmelser i samband med denna lag. Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.

Hälsa och säkerhet: Sörj för god ventilation vid applicering och torkning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen ska du genast spola med mycket vatten och kontakta läkare. Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten eller ett särskilt hudrengöringsmedel efter hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn. **Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran**

Miljö:	Faktiskt VOC-innehåll g/l	2,7 g/l
	VOC-innehåll massförhållande:	0,20 %
	Klassificering:	Låg
	2010 maximalt tillåtna gram per liter	30 g/l
	KATEGORI	g

Täckning	Torktid	Ombestrykningstid	Glans-nivå	Thinners
Upp till 32m ² per 2,5 liter.	1-2 timmar till torr yta.	Minst 4 timmar beroende på förhållanden.	N/A	Water

Utgåva 1 Januari 2012

Friskrivningsklausul: Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS_SE