

# FARROW & BALL®

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER

## 产品建议表

### Exterior Eggshell

所有 Farrow & Ball

油漆均为环保产品，VOC(挥发性有机化合物)含量较低或极低，由于是水基漆，因此气味小，干燥时间短，对您和环境有益。

#### 供货规格：

|       |       |   |      |   |    |           |
|-------|-------|---|------|---|----|-----------|
| 100ml | 750ml | √ | 2.5L | √ | 5L | US Gallon |
|-------|-------|---|------|---|----|-----------|

并且除以下颜色外，所有 Farrow & Ball 颜色均可选择。可直接向 Farrow & Ball(请访问 [www.farrow-ball.com](http://www.farrow-ball.com)，电子邮件：[sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com)，或致电：+44 (0) 1202 876141)、我们的展厅以及全球指定的商行订购。

#### 产品说明：

具有中等光泽的耐用饰面，用于室外木制品和金属表面。防水和真菌。抗剥落和脱皮。不适合在塑料上使用。不适合户外地板装饰。

#### 推荐的底漆

用于室外木制品 : Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat

用于金属 : Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat

#### 黑色金属表面处理：

对新的及以前涂过漆的金属表面进行彻底清洁和去油脂处理。去除脆弱的漆层和铁锈，以露出金属裸面。用正确的面漆色调颜色涂抹两层 Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat，两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间。漆涂两层您所选择的 Farrow & Ball 面漆，并在两次涂漆之间留出正确的干燥时间。

铸铁：由于水性底漆有可能出现闪锈，建议在涂漆之前在铸铁表面覆上一层专业底漆。

#### 有色金属表面处理：

对新的及以前涂过漆的金属表面进行彻底清洁和去油脂处理。去除脆弱的漆层和轻微的沙面，以提高涂底料和底漆的粘合力。用正确的面漆色调颜色涂抹两层 Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat，并至少要留出4小时的干燥时间。漆涂两层您所选择的 Farrow & Ball 面漆，并在两次涂漆之间留出正确的干燥时间。

#### 镀锌金属表面处理：

用蚀刻底漆或媒染剂溶液处理所有表面，并确保涂漆之前清除所有任何多余的产品。用正确的面漆色调颜色涂抹两层 Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat，并至少要留出4小时的干燥时间。漆涂两层您所选择的 Farrow & Ball 面漆，并在两次涂漆之间留出正确的干燥时间。

### 多结或树脂质地木材表面处理：

加热木结以抽出多余树脂(我们建议使用热空气脱漆剂)。刮去所有残留树脂，然后用白酒精或甲基化酒精彻底清洁该区域。让该区域彻底风干后再继续。

### 室外裸露木制品表面的处理

确保表面完好、清洁、干燥，并且无灰尘、油脂及其他污物。用室外木制品水性填料填补裂缝、孔洞和开缝接头。为了提高漆的附着力，请轻轻打磨表面。在可能存在木腐真菌的环境中，在涂底料之前，应使用室外木材防腐剂进行处理。用 Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer 在任何多结或树脂区域涂底料进行修补。用正确的面漆色调颜色漆涂一层稀释的 Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat (加20%水)，然后再完整（未稀释）漆涂一次。两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间。漆涂两层您所选择的 Farrow & Ball面漆，并在两次涂漆之间留出正确的干燥时间。

请注意：如果表面上的裂缝、孔洞和开缝接头需要反复修补，有可能表示漆面正接近其使用寿命，并且需要额外的维护工作。如果属于这种情况，请考虑更新或替换。

### 以前涂过漆的室外木制品表面的处理：

确保所有表面完好、清洁、干燥，并且无灰尘、油脂及其他污物。去除任何地方正在剥落或起泡的旧漆，因为在脆弱的漆层上涂漆可能会发生剥落或脱皮现象。打磨和“羽化”旧漆所在区的边缘部分，这有助于平滑表面。用室外木制品水性填料填补裂缝、孔洞和开缝接头。轻轻打磨表面以提高漆的附着力。在可能存在木腐真菌的环境中，在涂底料之前，应使用室外木材防腐剂进行处理。使用 Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer 在任何裸露的多结或树脂区域补涂底料。用正确的面漆色调颜色涂抹一层 Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat（并且两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间）。然后漆涂两层您所选择的 Farrow & Ball面漆，并在两次涂漆之间留出正确的干燥时间。

请注意：如果表面上的裂缝、孔洞和开缝接头需要反复修补，有可能表示漆面正接近其使用寿命，并且需要额外的维护工作。如果属于这种情况，请考虑更新或替换。

### 打过蜡或高抛光表面处理：

若您在先前打过蜡或高抛光的表面上涂漆，则在涂漆之前需要通过打磨去除现有处理涂层。由于 Farrow & Ball 油漆可能与某些蜡和上光剂不相容，因此我们建议先在小范围内进行测试。

### 腻子上漆：

若要为新玻璃或现有的玻璃换腻子，为了获得最佳效果，请使用专门设计用来与现代水性漆和底漆配套的丙烯酸基玻璃腻子。裸木必须首先用一层未稀释的 Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat 打底漆，包括端纹，至少晾晒4小时方可上腻子。涂下列 Farrow & Ball 面漆之前，请按照生产厂家使用说明及干燥时间（通常隔一夜）来上玻璃腻子：

Exterior Eggshell and Full Gloss ——用正确的面漆色调颜色涂抹一层未稀释的 Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat（并且两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间），然后再涂2层您选择的面漆（并且两次涂漆之间还要至少留出4小时的干燥时间）。确保玻璃彻底清洁，并在玻璃上覆盖大约1mm的最终面漆进行密封处理。

### 在外部木材填料上绘画：

按照填料生产厂家使用说明及干燥时间操作并使用 Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer 进行补片。用正确的面漆色调颜色漆涂一层稀释的 Farrow & Ball exterior Wood Primer & Undercoat。两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间。漆涂两层您所选择的 Farrow & Ball 面漆，并在两次涂漆之间留出正确的干燥时间。

### 室内砌砖上漆：

若室内装饰砌砖起粉、起片或不稳定，应先涂一层 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 进行密封。不得把 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 用作牢固石膏表面的通用底漆。内饰砌砖可以使用下列 Farrow & Ball面漆：Exterior Masonry ——可直接漆2层（两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间）。Full Gloss和Exterior Eggshell ——用正确的面漆色调颜色涂抹一层未稀释的 Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat（并且两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间），然后再涂2层您选择的面漆（并且两次涂漆之间还要至少留出4小时的干燥时间）。

### 赤陶上漆：

以下 Farrow & Ball面漆可用于赤陶：Exterior Masonry, Full Gloss 和 Exterior Eggshell ——可直接漆2层（两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间）。

## 刷涂如何修边

使用前充分搅拌。此处“修边”的意思是：踢脚板、画框护角线、墙裙压顶护角线、门、门框和框缘、室内窗台和窗框（假如不是塑料的话）。Farrow & Ball 油漆属水性漆，与溶剂型油漆不同，水性漆抗流挂性更好，刷涂厚漆的饰面效果最佳。

为了达到最佳效果，请使用高质量细尖合成油漆毛刷（如Farrow & Ball

油漆刷）。用刷子蘸取油漆，大致地涂第一层。先沿垂直方向刷，然后再沿水平方向刷，直到涂抹均匀。

刷完时要以大约30°的角度持刷轻轻用力沿一个方向“停刷”。不要“涂抹过度”或试图象处理传统溶剂型漆那样将过多的油漆从均匀涂层上刷掉，因为这样可能会留下多余的刷痕。待其彻底晒干（最少4小时），再使用与前面一样的技巧涂第二层漆。

## 滚涂如何修边

使用前充分搅拌。此处“修边”的意思是：踢脚板、画框护角线、墙裙压顶护角线、门、门框和框缘、室内窗台和窗框（假如不是塑料的话）。也可以使用中号绒面聚酯辊子来涂面漆。

这种方法的光洁度好，点涂量最少，是一种快速涂漆法。但要想获得最佳的饰面，我们推荐使用Farrow & Ball细尖合成油漆毛刷进行刷涂。

## 喷涂设置：

无气喷涂——通过设置18英毫(457μ) 65°或，并施加2300-2700磅/平方英尺(159-186巴)压力，以便获得良好效果。

HVLP喷涂——取决于所使用的装置，可能需要对涂料进行加水（最多30%）稀释。在一块纸板或不显眼的区域进行空气控制阀、料流调整、风扇尺寸和喷雾模式设置实验，直到饰面满意为止。薄薄涂上几层，每次涂下一层之前要保证上一层彻底干燥。

## 用深色覆盖浅色：

当在室外用深色漆覆盖浅色漆时，我们建议尽可能清掉先前的漆层，以使饰面更持久耐用。

## 其他产品应用：

如果您想将 Farrow & Ball 产品用于此处未提到的其他应用，请拨打电话：+44 (0) 1202 876141或发电子邮件至customer.services@farrow-ball.com向客服咨询。

请注意：出于培训目的，通话可能会被录音。

## 应用信息

温度低于10°C或高于30°C时不要涂漆。避免在阳光直射时涂漆。有可能下雨时，要避免进行户外涂漆作业。为了达到最佳效果，应在早晨涂漆，让产品能够在晚上(此时可能发生冷凝)之前晒干。

| 涂布率(平方米/升每层)： | 干燥时间：                                   |
|---------------|---|
| 多达13个         | 2小时之内干燥。                                |
| 重涂时间：         | 固化时间：                                   |
| 4小时后重新涂。      | 请注意，一些颜色较深的油漆可能需要14天才能达到完全固化的硬度，强度和耐久性。 |
| 推荐涂层数量：       | 光泽度：                                    |
| 2*            | 20%                                     |

\*较深/较强的颜色可能需要额外的外套。请注意：提供的干燥和重涂时间是基于在正常条件下使用油漆 -

在较冷和/或较高湿度环境下，干燥时间可能较长。较暗的颜色可能需要较长时间才能干燥。如果使用溶剂型底漆，至少要等待14天再涂面漆。

| 密度：            | 湿膜厚度：       |
|----------------|-------------|
| 1.2 - 1.4 g/cc | 80 - 120 μm |
| 应用湿度：          |             |
| < 80 % RH      |             |

## 基材含水量：

|             |           |
|-------------|-----------|
| 外部木材 = <15% | 室内砖 = <1% |
|-------------|-----------|

## 依照 DIN EN 1062-3, 吸水率 (w24 [kg/m2\24h])

0.02(III级, 极限值<0.1)

这是一块面积为1米2的油漆表面24小时内吸收的水的体积。W24值越低，漆层防水越好。油漆的吸水率等级划分为I级至III级。此例中III级表示最高防水等级。我们很高兴证实：

**依照 DIN EN ISO 7783-2, 水蒸汽渗透性 (sd [m]) :**

0.125(I级, 极限值<0.14)

是一块面积为1米2的油漆表面24小时内吸收的水的体积。W24值越低, 漆层防水越好。油漆的吸水率等级划分为I级至III级。此例中III级表示最高防水等级。我们很高兴证实:

**色彩准确度 :**

使用前请检查色彩准确度, 对于因涂抹不正确的颜色而造成装修费用损失, Farrow & Ball 概不负责。

当使用一桶以上相同颜色的油漆时, 务必确保他们的生产批次相同, 或对几桶油漆进行混合后再使用。使用前充分搅拌。

**清洁:**

用柔软的湿布或海绵轻轻擦拭。

**清洗 :**

从刷子或滚筒中取出尽可能多的产品。用温肥皂水清洗刷子/辊子。

**贮存建议:**

本产品属水基漆, 必须防霜冻和极端温度。请在购买之日起6个月内使用。超过此日期后, 我们将不再对产品或包装的退化承担任何责任。

**环保与废物处置建议:**

不要倒入下水道或河流中。按照当地/所在国的规定, 将所盛装的物品/盛装物品的容器送至废物处置场处置。与当地环保部门联系以便得到废物处置指导。

金属容器可以回收利用。

**挥发性有机化合物含量信息:**

本产品适用的欧盟限制值(A类/[d]):130克/升(2010)。本产品挥发性有机化合物含量最大2克/升

**配方 :**

使用丙烯酸乳液制成的水性漆。含广谱杀菌剂, 以防藻类和真菌破坏表面。

**健康和安全建议**

安全须知 ---- 漆罐置于儿童不易触及处。---- 确保施工和干燥期间保持良好通风。---- 如有不适需就医, 把产品罐或产品标签随身携带。----

请勿把涂料弄进眼睛、皮肤、或衣服上。---- 如不慎弄到皮肤上: 可用肥皂和清水清洗, 不可使用稀释剂和溶剂。-----

如不慎入眼: 小心地用清水冲洗几分钟。如配戴隐形眼镜并可方便取出, 建议取出隐形眼镜继续冲洗。----

如不慎吞咽: 若感不适需到医院就诊。---- 如有需要, 可提供安全须知表。

**主要建议:**

20世纪60年代以前的漆面由于可能含有有害物质铅, 因此在做表面处理时应采取特别防护措施。

**联系我们:**

有关色彩、漆光洁度或墙纸方面的建议, 我们的客户服务团队可随时为您提供帮助, 您只需拨打电话 +44 (0) 1202 876141, 或发送电子邮件至 sales@farrow-ball.com, 或按下列地址写信给我们 Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL,

UK。请注意: 出于培训目的, 通话可能会被录音。

**免责条款:**

由于我们无法控制涂刷技能和现场条件, 以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供, 仅供指南而不作任何保证。

详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。