

## 产品建议表

### Exterior Masonry

所有 Farrow & Ball

油漆均为环保产品·VOC(挥发性有机化合物)含量较低或极低·由于是水基漆·因此气味小·干燥时间短·对您和环境有益。

#### 供货规格:

100ml	750ml	2.5L	5L	√	US Gallon
-------	-------	------	----	---	-----------

并且除以下颜色外, 所有 Farrow & Ball 颜色均可选择: 30, 42, 43, 51, 66, 74, 93, 96, 212, 217, 220, 222, 223, 248, 254, 255, 256, 268, 269, 278, 280, 294, 296, 297. 可直接向 Farrow & Ball (请访问 [www.farrow-ball.com](http://www.farrow-ball.com), 电子邮件: [sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com), 或致电: +44 (0) 1202 876141)、我们的展厅以及全球指定的商行订购。

#### 产品说明:

平整的无光表面, 对 Exterior

Masonry 的高耐久性整理。防水抗菌。防止剥落、龟裂、粉化、起泡和褪色长达15年。不适合高碱性或非常多孔的表面。不要求底漆。

#### 推荐的底漆

用于室内混凝土地板和修补不牢固的砖石

Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer

:

#### 崭新的现代建筑表面:

使用前彻底搅匀。在使用任何油漆系统涂在任何新粉刷的表面之前, 必须等候粉刷完全变干并且最好保持自然风干约3个月。完全变干后, 用硬毛刷清洁表面以去除所有表面灰尘。使用 Farrow & Ball Exterior Masonry 按 10% 比例稀释的涂层对仍然处于粉末状的区域进行涂抹。不得把 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 用作牢固砌体表面的通用底漆。在适当的表面准备工作完成后, 用刷子或滚筒取两个涂层的 Farrow & Ball Exterior Masonry, 注意不要在任何凹陷和成角的部分应用过厚的涂层。对于新的水泥砂浆表面, 尽管 Farrow & Ball Exterior Masonry 随时可供使用, 但需添加水(按10%的比例)以便于在牢固裸露的表面上应用。

#### 混凝土表面涂漆前准备:

在涂漆之前, 让新混凝土保持未涂层至少3个月。修理并填充任何旧的或不牢固的混凝土表面, 留出足够的时间让填料固化。完全变干后, 用硬毛刷清洁表面以去除所有表面灰尘。使用 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 填充所有仍然处于粉末状的区域。对于室内混凝土地板, 仅使用完整的一层 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, 然后涂上两层的 Farrow & Ball Modern Eggshell 涂层, 让涂层之间留有建议的变干时间。不得把 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 用作除室内混凝土地板以外的牢固混凝土表面的通用底漆。

#### 使用 Exterior Masonry 油漆旧的外部粉刷:

请注意, 不牢固的表面可能无法成功接受任何额外的油漆层——因此, 如果有疑问, 我们建议您寻求专业建议。在施加任何油漆之前, 必须修复具有严重结构损坏的表面, 例如开裂或松散的水泥。用一层 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 修补任何已修复或严重退化的区域, 然后用刷子或滚筒涂上两层 Farrow & Ball Exterior Masonry。注意不要在凹陷和成角的部分涂抹太厚的涂层, 让涂层之间留有建议的变干时间。受到真菌或藻类污染的表面应用杀真菌剂清洗去污, 然后让其完全变干。不要把 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 用作牢固砌体表面的通用底漆。

### 室内砌砖上漆:

在涂漆前, 室内砌砖必须完全变干且不会潮湿。呈粉末状、片状或不稳定的内部砌砖应首先使用一个涂层的 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 进行底漆涂抹。以下的 Farrow & Ball 抛光剂适用于内部砌砖: For Full Gloss, Estate Eggshell 和 Exterior Eggshell——以正确的面漆色调应用 Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat 的未稀释涂层(留出最少4个小时让涂层之间变干), 然后涂上所选择的面漆(再次留出最少4个小时让涂层之间变干)。对于 Exterior Masonry——直接应用2个涂层, 留出最少5个小时让涂层之间变干。不得把 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 用作牢固砖面的通用底漆。

### 油漆室外砖墙:

Farrow & Ball Exterior Masonry

可用于室外砖墙, Fletton 砖除外。但是, 我们建议在使用油漆之前和过程中, 采取一些额外的预防措施。确保使用铁丝刷或者专用的清洁工具, 移除所有的尘土、盐以及其它可见的污染物, 并在刷涂底漆前确保砖墙彻底干燥。我们还建议在刷涂油漆前, 检查所有的水泥砂浆是否完全固化。在油漆实体外部砖墙时, 应额外注意。在墙体没有进行过防潮处理的情况下, 可能会出现粘着丧失和结晶现象。Farrow & Ball Exterior Masonry 属于即用性产品, 但是在油漆平整的裸面时, 可以按比例加10%的水, 以便于涂刷操作。我们不建议使用 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, 因为该产品并非用于平整砖面的通用底漆。

### 赤陶上漆:

以下 Farrow & Ball 面漆可用于赤陶: Exterior Masonry, Full Gloss 和 Exterior Eggshell

——可直接漆2层(两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间)。

### 喷涂设置:

无气喷涂——通过设置18毫(533μ) 65°或, 并施加3000 - 3500磅/平方英尺(207 -

241巴)压力, 以便获得良好效果。HVLP 喷涂——取决于所使用的装置, 可能需要对涂料进行加水(最多30%) 稀释。在一块纸板或不显眼的区域进行空气控制阀、料流调整、风扇尺寸和喷雾模式设置实验, 直到饰面满意为止。薄薄涂上几层, 每次涂下一层之前要保证上一层彻底干燥。

### 损伤修复和着色建议:

如果漆面受损或有印迹, 您可能需要重新涂漆。为了获得最佳效果, 我们建议用与先前同一批次的油漆在整面墙或所有受损墙面再涂上一层漆。这是最佳做法, 可以避免颜色或光洁度出现明显差异。如果您选择用着色修补的方法来修复损伤, 以下建议将有助于获得最佳饰面。

1. 总是使用同一批次漆。

虽然我们按照严格的规范来控制颜色, 但如果您使用不同批次的油漆, 那么您仍可能观察到颜色和光泽的轻微差异。

如果您没法用同一批次的漆, 我们建议您在墙面全都用另一批次的漆进行涂装, 因为观察不同的墙面时差异不会看起来那么明显。

2. 做任何修复时, 都要使用与您最初涂漆时相同的处理技术。

不是总能够实现完美一致的饰面——例如您在余下的墙面上使用了不同质地和吸收性的填料, 那么饰面可能会留下轻微的斑块。

3. 总是使用和最初刷墙时相同的涂装工具和方法。

确保对着色漆的边缘进行打磨“羽化”处理, 以便使新旧漆面之间的过渡不那么明显。

4. 随着时间的推移, 无论是墙上还是漆桶里的漆, 颜色可能会发生轻微的变化。

因此, 漆面越新, 着色修补的饰面效果越好。

请注意: 着色修补时, 与浅色、低光泽的漆面相比, 颜色越暗, 光泽越高, 则实现均匀饰面就越困难。

### 外墙填料涂装:

为了获得最佳效果, 一定要使用孔隙度和密度与正在修复表面相同的填料。不同孔隙度或密度的填料可能会造成明显的颜色或色调差异。按照填料生产厂家使用说明及干燥时间操作, 然后用正确的面漆色调颜色涂抹一层经过稀释(20-25%)的 Farrow & Ball Exterior Masonry (并且在两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间)。

然后用您选择的颜色涂两层漆, 以增加附着力和全彩色深度。

### 其他产品应用:

如果您想将 Farrow & Ball 产品用于此处未提到的其他应用, 请拨打电话: +44 (0) 1202 876141 或发电子邮件至 [customer.services@farrow-ball.com](mailto:customer.services@farrow-ball.com) 向客服咨询。

请注意: 出于培训目的, 通话可能会被录音。

### 应用信息

温度低于10°C或高于30°C时不要涂漆。避免在阳光直射时涂漆。有可能下雨时, 要避免进行户外涂漆作业。为了达到最佳效果, 应在早晨涂漆, 让产品能够在晚上(此时可能发生冷凝)之前晒干。

<b>涂布率(平方米/升每层) :</b>	<b>干燥时间:</b>
取决于需要刷涂墙的表面, 最多8个。	2小时之内干燥。
<b>重涂时间:</b>	<b>固化时间:</b>
5小时后重新涂。	请注意, 一些颜色较深的油漆可能需要14天才能达到完全固化的硬度, 强度和耐久性。
<b>推荐涂层数量:</b>	<b>光泽度:</b>
2*	0.02
*较深/较强的颜色可能需要额外的外套。 请注意: 提供的干燥和重涂时间是基于在正常条件下使用油漆。在较冷和/或较高湿度环境下, 干燥时间可能较长。 较暗的颜色可能需要较长时间才能干燥。如果使用溶剂型底漆, 至少要等待14天再涂面漆。	
<b>密度 :</b>	<b>湿膜厚度 :</b>
1.2 - 1.4 g/cc	80 - 120 $\mu$ m
<b>应用湿度:</b>	
< 80 % RH	
<b>基材含水量 :</b>	
外观渲染= <0.5%	室内砖= <1%
<b>贮存建议:</b>	
本产品属水基漆, 必须防霜冻和极端温度。请在购买之日起6个月内使用。超过此日期后, 我们将不再对产品或包装的退化承担任何责任。	
<b>配方 :</b>	
使用有机硅和苯乙烯丙烯酸乳液制成的水性漆。含广谱杀菌剂, 以防藻类和真菌破坏表面。	
<b>环保与废物处置建议:</b>	
不要倒入下水道或河流中。按照当地/所在国的规定, 将所盛装的物品/盛装物品的容器送至废物处置场处置。与当地环保部门联系以便得到废物处置指导。 金属容器可以回收利用。	
<b>挥发性有机化合物含量信息:</b>	
本产品适用的欧盟限制值(A类/[c]):40克/升(2010)。本产品挥发性有机化合物含量最大4克/升	
<b>依照 DIN EN 1062-3, 吸水率 (<math>w_{24}</math> [kg/m<sup>2</sup>√24h])</b>	
0.06(II级, 极限值<0.1) 这是一块面积为1米 <sup>2</sup> 的油漆表面24小时内吸收的水的体积。 $w_{24}$ 值越低, 漆层防水越好。油漆的吸水率等级划分为I级至III级。此例中III级表示最高防水等级。我们很高兴证实:	
<b>依照 DIN EN ISO 7783-2, 水蒸汽渗透性 (<math>s_d</math> [m]) :</b>	
0.118(I级, 极限值<0.14) 它是指漆膜抗水蒸汽渗透性, 用等效空气的厚度(米)表示。标准偏差越低, 漆膜透气性越低。油漆的透气性等级划分为I级至III级。此例中I级表示最高透气性。我们很高兴证实:	
<b>主要建议:</b>	
20世纪60年代以前的漆面由于可能含有有害物质铅, 因此在做表面处理时应采取特别防护措施。	
<b>健康和安全的建议</b>	
安全须知 ---- 漆罐置于儿童不易触及处。---- 确保施工和干燥期间保持良好通风。---- 如有不适需要就医, 把产品罐或产品标签随身携带。---- 请勿把涂料弄进眼睛、皮肤、或衣服上。---- 如不慎弄到皮肤上: 可用肥皂和清水清洗, 不可使用稀释剂和溶剂。---- 如不慎入眼: 小心地用清水冲洗几分钟。如配戴隐形眼镜并可方便取出, 建议取出隐形眼镜继续冲洗。---- 如不慎吞咽: 若感不适需到医院就诊。---- 如有需要, 可提供安全须知表。	
<b>联系我们:</b>	
有关色彩、漆光洁度或墙纸方面的建议, 我们的客户服务团队可随时为您提供帮助, 您只需拨打电话 +44 (0) 1202 876141, 或发送电子邮件至 sales@farrow-ball.com, 或按下列地址写信给我们 Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK。请注意: 出于培训目的, 通话可能会被录音。	
<b>免责条款:</b>	
由于我们无法控制涂刷技能和现场条件, 以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供, 仅供指南而不作任何保证。详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性能的责任仅限于公司所供应产品价值。这一条款并不影响您的法定权利。	
Issue Date: 08/04/2019	Page 3