

# FARROW & BALL®

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

## 产品建议表

### Exterior Masonry

Farrow & Ball

油漆全部是水性油漆，气味少、挥发性有机物成分低，且干燥快。在独立机构依据法国室内空气质量法令 N°2011-321 – Arrêté April 2011 所做的室内空气质量评估中，Farrow & Ball 油漆取得了最高的 A+ 评分。

供货规格：...5 L,

欲了解颜色供应情况，请访问 [farrow-ball.com](http://farrow-ball.com)。可直接从 [farrow-ball.com](http://farrow-ball.com) 网站订购，或通过 [sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com) 联系客服团队，或致电 +44(0)1202 876141 订购，也可在全球各地的展厅和精选库存商处订购。

#### 产品说明：

平整的无光表面，对 Exterior

Masonry 的高耐久性整理。防水抗菌。防止剥落、龟裂、粉化、起泡和褪色长达 15 年。不适合高碱性或非常多孔的表面。不要求底漆。

#### 上涂料前清洁：

为了获得最佳效果，在开始之前确保表面、工具和产品清洁。

对于大多数表面，我们建议按照制造商的说明使用稀释的糖皂溶液。我们不建议使用溶剂型清洁产品或强碱性溶液，因为它们会影响粘附力。清洁后，用湿布擦拭表面并晾干。

打开一罐新涂料时，不要让任何灰尘或碎屑从盖子落入罐内。如果您重复使用一罐涂料，我们建议将其过滤。确保您的工具（包括搅拌器）清洁，我们建议在使用涂料之前润湿刷子或滚筒，然后除去多余的水。

#### 色彩准确度：

用前请检查色彩准确度，对于因涂抹不正确的颜色而造成装修费用损失，Farrow & Ball 概不负责。

当使用一桶以上相同颜色的油漆时，务必确保他们的生产批次相同，或对几桶油漆进行混合后再使用。用前充分搅拌。请注意，不同的应用工具（例如刷子、滚筒、喷涂）可能会在最终颜色上产生轻微的视觉差异。

#### 推荐的底漆

用于修补不牢固的主要砖石表面：Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer

### **崭新的现代建筑表面:**

**使用前彻底搅匀。**在使用任何油漆系统涂在任何新粉刷的表面之前，必须等候粉刷完全变干并且最好保持自然风干约3个月。**完全变干后**，用硬毛刷清洁表面以去除所有表面灰尘。使用Farrow & Ball Exterior Masonry按10%比例稀释的涂层对仍然处于粉末状的区域进行涂抹。不得把Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 用作牢固砌体表面的通用底漆。**在适当的表面准备工作完成后**，用刷子或滚筒取两个涂层的Farrow & Ball Exterior Masonry，**注意不要在任何凹陷和成角的部分应用过厚的涂层。**对于新的水泥砂浆表面，尽管Farrow & Ball Exterior Masonry 随时可供使用，但需添加水（按10%的比例）以便于在牢固裸露的表面上应用。

### **混凝土表面涂漆前准备：**

**在涂漆之前**，让新混凝土保持未涂层至少3个月。**修理并填充任何旧的或不牢固的混凝土表面**，留出足够的时间让填料固化。**完全变干后**，用硬毛刷清洁表面以去除所有表面灰尘。使用Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer **填充所有仍然处于粉末状的区域。**对于室内混凝土地板，仅使用完整的一层Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer，**然后涂上两层的Farrow & Ball Modern Eggshell**

**涂层**，让涂层之间留有建议的变干时间。不得把Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer **用作除室内混凝土地板以外的牢固混凝土表面的通用底漆。**

### **使用 Exterior Masonry油漆旧的外部粉刷：**

请注意，不牢固的表面可能无法成功接受任何额外的油漆层——**因此，如果有疑问**，我们建议您寻求专业建议。**在施加任何油漆之前**，必须修复具有严重结构损坏的表面，例如开裂或松散的水泥。用一层Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer**修补任何已修复或严重退化的区域**，然后用刷子或滚筒涂上两层Farrow & Ball Exterior

Masonry。**注意不要在任何凹陷和成角的部分涂抹太厚的涂层**，让涂层之间留有建议的变干时间。受到真菌或藻类污染的表面应用杀真菌剂洗涤去污，然后让其完全变干。不要把Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer **用作牢固砌体表面的通用底漆。**

### **室内砌砖上漆:**

Farrow & Ball Exterior Masonry

**可用于室里面**，Fletton砖除外。但是，我们建议在使用油漆之前和过程中，采取一些额外的预防措施。确保使用**硬毛或合成刷或者专用的清洁工具**，移除所有的尘土、盐以及其它可见的污染物，并在刷涂底漆前确保砖墙彻底干燥。我们还建议在刷涂油漆前，检查所有的水泥砂浆是否完全固化。在油漆实体里面砖墙时，应额外注意。**在墙体没有进行过防潮处理的情况下**，可能会出现粘着丧失和结盐现象。Farrow & Ball Exterior Masonry 属于即用性产品，但是在油漆平整的裸面时，可以按比例加10%的水，**以便于涂刷操作。**我们不建议使用Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer，**因为该产品并非用于平整砖面的通用底漆。**

## 油漆室外砖墙：

Farrow & Ball Exterior Masonry

可用于室外砖墙，Fletton砖除外。但是，我们建议在使用油漆之前和过程中，采取一些额外的预防措施。确保使用硬毛或合成刷或者专用的清洁工具，移除所有的尘土、盐以及其它可见的污染物，并在刷涂底漆前确保砖墙彻底干燥。我们还建议在刷涂油漆前，检查所有的水泥砂浆是否完全固化。在油漆实体外部砖墙时，应额外注意。在墙体没有进行过防潮处理的情况下，可能会出现粘着丧失和结盐现象。Farrow & Ball Exterior Masonry 属于即用性产品，但是在油漆平整的裸面时，可以按比例加10%的水，以便于涂刷操作。我们不建议使用Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer，因为该产品并非用于平整砖面的通用底漆。

## 赤陶上漆：

以下Farrow & Ball面漆可用于赤陶：Exterior Masonry, Full Gloss 和Exterior Eggshell

——可直接漆2层（两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间）。

## 遮盖：

遮盖胶带的粘性强度差异较大。请务必使用适合于相应的装修工程的高质量遮盖胶带。一些遮盖胶带采用油漆锁定的专利技术，可取得上佳效果。

0

将 Farrow & Ball 涂料喷涂到任何给定表面时，请务必记住，最终的饰面效果取决于您所喷涂的表面。

大多数表面需要清洁和脱脂，通过表面填充、打磨进行准备，然后适当涂底漆/底漆。

根据需要在涂层之间使用饰面纸进行平整，以在喷涂您选择的 Farrow & Ball 饰面之前获得光滑平坦的表面。

在应用装饰饰面时，此过程可能需要重复多次才能获得满意的表面。

确保您的喷涂设备（包括喷枪和压缩机装置）适合涂漆区域的大小和您选择的饰面。

如果需要稀释，请根据您的设备说明和我们建议的稀释比例将其保持在尽可能低的水平。确保您的喷涂设备（包括喷枪和压缩机装置）适合喷涂区域的大小和您选择的饰面。如果需要稀释，请根据您的设备说明和我们建议的稀释比例，将其保持在尽可能低的水平。

## 喷涂设置：

我们不建议将 HVLP

喷涂应用于墙壁和天花板等大面积区域。无气喷涂：使用517喷头配合不低于120巴的空气喷射压力的常见设置，可取得最佳效果。请注意，这些参数是大多数无气喷涂系统的常见设置，可能需要基于所使用的无气喷涂装置的品牌和型号，参照喷头对空气压力进行调整。

## 外墙填料涂装：

为了获得最佳效果，一定要使用孔隙度和密度与正在修复表面相同的填料。不同孔隙度或密度的填料可能会造成明显的颜色或色调差异。按照填料生产厂家使用说明及干燥时间操作，然后用正确的面漆色调颜色涂抹一层经过稀释(20-25%)的Farrow & Ball Exterior Masonry（并且在两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间）。

然后用您选择的颜色涂两层漆，以增加附着力和全彩色深度。

## 清洗：

使用刷子和滚筒清洁工具尽可能多地去除产品，然后在温肥皂水中清洁刷子和滚筒。

## 其他产品应用：

如果您想将 Farrow & Ball 产品用于此处未提到的其他应用，请拨打电话：+44 (0) 1202

876141或发电子邮件至customer.services@farrow-ball.com向客服咨询。

请注意：出于培训目的，通话可能会被录音。

## 应用信息

温度低于10°C或高于30°C时不要涂漆。避免在阳光直射时涂漆。有可能下雨时，要避免进行户外涂漆作业。为了达到最佳效果，应在早晨涂漆，让产品能够在晚上(此时可能发生冷凝)之前晒干。该产品应按照BS 6150的附录C：建筑物涂漆操作规范进行施工。

涂布率(平方米/升每层)：：取决于需要涂刷墙的表面，最多8个。

干燥时间：：2小时之内干燥。

重涂时间：：5小时后重新涂。

固化时间：：请注意，一些颜色较深的油漆可能需要14天才能达到完全固化的硬度，强度和耐久性。

光泽度：：0.02

推荐涂层数量：：2\*

\*较深/较强的颜色可能需要额外的外套。请注意：提供的干燥和重涂时间是基于在正常条件下使用油漆 - 在较冷和/或较高湿度环境下，干燥时间可能较长。

较暗的颜色可能需要较长时间才能干燥。如果使用溶剂型底漆，至少要等待14天再涂面漆。

密度：：1.2 - 1.4 g/cc

湿膜厚度：：80 - 120 μm

应用湿度：：< 80 % RH

湿磨类：：2

基材含水量：

外观渲染= <0.5%：室内砖= <1%

损伤修复和着色建议：

如果漆面受损或有印迹，您可能需要重新涂漆。为了获得最佳效果，我们建议用与先前同一批次的油漆在整面墙或所有受损墙面再涂上一层漆。这是最佳做法，可以避免颜色或光洁度出现明显差异。如果您选择用着色修补的方法来修复损伤，以下建议将有助于获得最佳饰面。

1.总是使用同一批次漆。

虽然我们按照严格的规范来控制颜色，但如果您使用不同批次的油漆，那么您仍可能观察到颜色和光泽的轻微差异。

如果您没法用同一批次的漆，我们建议您在一面墙上全都用另一批次的漆进行涂装，因为观察不同的墙面时差异不会看起来那么明显。

2.做任何修复时，都要使用与您最初涂漆时相同的处理技术。

不是总能够实现完美一致的饰面——例如您在余下的墙面上使用了不同质地和吸收性的填料，那么饰面可能会留下轻微的斑块。

3.总是使用和最初刷墙时相同的涂漆工具和方法。

确保对着色漆的边缘进行打磨“羽化”处理，以便使新旧漆面之间的过渡不那么明显。

4.随着时间的推移，无论是墙上还是漆桶里的漆，颜色可能会发生轻微的变化。

因此，漆面越新，着色修补的饰面效果越好。

请注意：着色修补时，与浅色、低光泽的漆面相比，颜色越暗，光泽越高，则实现均匀饰面就越困难。

清洁：

用柔软的湿布或海绵轻轻擦拭。

某些清洗剂可能会在表面留下痕迹。使用前请在不显眼的地方进行测试。请勿使用含漂白剂的清洁产品。在清洁前至少等待14天，让漆膜完全固化。

贮存建议：

本产品为水基，应防止霜冻和极端气温。建议在购买后6个月内使用，本公司对此日期之后物品或包装变质不承担任何责任。本产品含防腐剂，以防止在正常情况下变质。为了最大限度减少污染，提供最长保质期，建议在使用前将产品倒入清洁的油漆桶中，并在每次使用前后彻底清洁所有工具。反复打开和使用会增加微生物污染风险，因此建议尽量减少污染，最大限度地延长产品保质期。

应用信息

使用有机硅和苯乙烯丙烯酸乳液制成的水性漆。含广谱杀菌剂，以防藻类和真菌破坏表面。

环保与废物处置建议：

不要倒入下水道或河流中。按照当地/所在国的规定，将所盛装的物品/盛装物品的容器送至废物处置场处置。

与当地环保部门联系以便得到废物处置指导。

金属容器可以回收利用。

挥发性有机化合物含量信息：

本产品适用的欧盟限制值(A类/[c]):40克/升(2010)。本产品挥发性有机化合物含量最大1克/升



### 根据 DIN EN 1062 3 的液态水渗透率 (w24 [kg/m<sup>2</sup>√24h]) :

0.06(II级, 极限值<0.1)

这是一块面积为1米<sup>2</sup>的油漆表面24小时内吸收的水的体积。W24值越低, 漆层防水越好。油漆的吸水率等级划分为I级至III级。此例中III级表示最高防水等级。我们很高兴证实:

### 根据 DIN EN ISO 7783 2 (sd [m]) 的水蒸气透过率 (渗透率) :

0.118(I级, 极限值<0.14)

它是指漆膜抗水蒸汽渗透性, 用等效空气的厚度(米)表示。标准偏差越低, 漆膜透气性越低。

油漆的透气性等级划分为I级至III级。此例中I级表示最高透气性。我们很高兴证实:

### 主要建议 :

20世纪70年代以前的漆面由于可能含有有害物质铅, 因此在做表面处理时应采取特别防护措施。

### 健康和安全的建议

安全须知 ---- 漆罐置于儿童不易触及处。---- 确保施工和干燥期间保持良好通风。----

如有不适需要求医, 把产品罐或产品标签随身携带。---- 请勿把涂料弄进眼睛、皮肤、或衣服上。----

如不慎弄到皮肤上: 可用肥皂和清水清洗, 不可使用稀释剂和溶剂。-----

如不慎入眼: 小心地用清水冲洗几分钟。如配戴隐形眼镜并可方便取出, 建议取出隐形眼镜继续冲洗。----

如不慎吞咽: 若感不适需到医院就诊。---- 如有需要, 可提供安全须知表。警告!

喷涂时可能形成有害的可吸入液滴。

请勿吸入喷雾或薄雾。在涂刷油漆前打磨表面时, 应将所产生的粉尘控制到最少, 并佩戴适当的呼吸防护装备作为合理的预防措施。

### 联系我们 :

有关色彩、漆光洁度或墙纸方面的建议, 我们的客户服务团队可随时为您提供帮助, 您只需拨打电话 +44 (0) 1202 876141, 或发送电子邮件至 sales@farrow-ball.com, 或按下列地址写信给我们 Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK。请注意: 出于培训目的, 通话可能会被录音。

### 免责条款 :

由于我们无法控制涂刷技能和现场条件, 以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供, 仅供指南而不作任何保证。

详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性

能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

Issue Date: 14/02/2024