

FARROW & BALL®

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

Produktrådgivning

Limewash

Al maling fra Farrow & Ball er vandbaseret, hvilket betyder, at den er lugtfri, har lavt indhold af VOC (flygtige organiske forbindelser) og tørrer hurtigt. Malingen scorer også den højest mulige A+ vurdering for luftkvalitet indendørs i henhold til den uafhængigt udførte franske bekendtgørelse om indendørs luftkvalitet nr. 2011-321 – Arrêté april 2011.

Tilgængelige tinstørrelser: ,,,5 L,

Besøg farrow-ball.com for at se tilgængelige farver. Kan bestilles direkte fra farrow-ball.com, via vores kundeserviceteam på sales@farrow-ball.com eller på telefon +44 (0) 1202 876141 og i showrooms og hos udvalgte forhandlere internationalt.

Produktbeskrivelse:

En stærkt åndbar finish til indvendige og udvendige vægge og lofter i traditionelt byggeri. Se vores produktvejledning og sikkerhedsdatablad før brug. UFI: 14J5-P0KR-700R-PVRX.

Rengøring inden maling:

For at opnå de bedste resultater skal du sørge for, at din overflade, dit værktøj og dit produkt er rent, før du begynder. Til de fleste overflader vil vi anbefale at bruge en fortyndet sukker-sæbeopløsning efter producentens anvisninger. Vi anbefaler ikke at bruge opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler eller stærke alkaliske opløsninger, da disse kan påvirke malingens bindeevne. Efter rengøring skal du tørre overfladen af med en fugtig klud og lade den tørre. Når du åbner en ny dåse maling, må du ikke lade støv eller snavs falde fra låget ned i indholdet. Hvis du genbruger en allerede åbnede dåse maling, anbefaler vi at si den. Sørg for, at dit værktøj er rent, inklusive din omrører, og vi anbefaler, at du fugter din pensel og derefter fjerner overskydende vand, før du påfører den maling.

Farvenøjagtighed:

Kontroller farvenøjagtigheden før brug. Farrow & Ball kan ikke drages til ansvar for udgifter til maling, hvis den forkerte farve påføres. Når der skal anvendes flere dåser af samme farve, skal du sikre dig, at batchnumrene er ens, eller blande malingen fra dåserne før brug. Rør grundigt før brug. Bemærk, at farverne i Limewash varierer efter den overflade, de påføres. Nogle farver kan virke op til 10 nuancer mørkere, når de er våde.

Klargøring af overflade til Limewash:

Alle overflader skal være stabile, rene, tørre og fri for snavs, fedt og anden forurening. Der kan forekomme flagen eller afskalning, hvis der males hen over svage malingslag. Nye underlag – Farrow & Ball Limewash kan påføres direkte. Overflader med strukturelle skader – f.eks. revnet eller løst puds, skal repareres eller fyldes ud med en kalkbaseret mørtel/filler. Farrow & Ball anbefaler ikke, at der anvendes moderne fillere på kalkbaserede underlag, da de vil holde på fugten og er for hårde. Det fører til revner og ujævn porøsitet, når der males. Reparationer skal have samme tæthed som underlaget for at undgå ujævn farve. Ustabile overflader – løse partikler, støv, snavs, mos og fedt skal børstes eller vaskes af. Overflader med svamp eller alger – De skal behandles med et passende svampedræbende middel eller fortyndet klorin for at fjerne mikrobiologiske sporer og for at standse yderligere vækst. Lad overfladerne tørre helt, og børst dem rene. Brug ikke svampedræbende midler, der indeholder silikone. Farrow & Ball Limewash er ikke egnet til brug på uimodtagelige overflader som hård cementpuds, gips eller mursten og fungerer ikke godt med sandsten.

Påføring af Limewash:

Rør grundigt før brug. Kalkpuds kan variere kraftigt i porøsitet og føre til pletter. Det er mere udtalt, når der anvendes mørkere farver. Limewash kræver derfor minimum tre lag for at opbygge opacitet og udjævne regelmæssighederne i farvetone. Når Farrow & Ball Exterior Masonry og Farrow & Ball Limewash anvendes på samme ejendom, vil der være synlig forskel i både tekstur og farve. Påfør ikke Limewash under meget fugtige eller våde forhold, i direkte sollys, eller hvis der er risiko for frost i flere uger efter, at Limewash er påført. **Fortynding:** Fortynd Limewash med vand efter forholdene. Det vil typisk være 10–30 %, men kan være op til 100 % alt efter den overflade, der skal males. Bemærk, at farverne i Limewash varierer efter den overflade, de påføres. Nogle farver kan virke op til 10 nuancer mørkere, når de er våde. Kontroller, at du har den rigtige farve, før brug. Vi kan ikke drages til ansvar for udgifter til maling, hvis den forkerte farve påføres. Når der skal anvendes flere dåser af samme farve, skal du sikre dig, at batchnumrene er ens, eller blande malingen fra dåserne før brug. Omrør godt og ofte under påføring. Det er vigtigt at befugte for at opnå en god finish. Sprøjt kun vand på et område på ca. 3 m² ad gangen, indtil overfladen er fugtig, men vandet ikke løber ned ad den. Limewash må aldrig påføres en nyfugtet overflade. Limewash må aldrig påføres en tør overflade, da Limewash så vil tørre hurtigt ud og begynde at støve. Gammel Limewash, klining og kalkpuds skal befugtes mere end hårdere overflader. Limewash bør påføres i flere tynde lag. Påføres med en langbørstet pensel eller en murkost. Sørg for, at Limewash påføres så jævnt som muligt og arbejdes godt ind i revner og samlinger, men laget må ikke blive for tykt nogen steder, da det ellers vil krakelere, når det tørrer op. Undgå at miste en våd kant, når du går til det næste område og befugter efterhånden. Inden de næste lag påføres, skal det foregående lag tørre helt op, helst natten over. Fugt det foregående lag let med vand, før du påfører det næste. Der bør påføres mindst tre lag, dog flere på nye udvendige overflader, eller når du skifter farve. Efter den indledende tørring fortsætter Limewash med at hærde og blive stærkere over flere uger. Ny kalkpudsede overflader skal karbonatisere og hærde i 4-5 uger før påføring. Overvejelser: Da denne finish er meget traditionel, vil Farrow & Ball Soft Distemper ikke acceptere efterfølgende lag af moderne malinger.

Rensning:

Fjern så meget produkt som muligt fra pensler. Rens pensler med varmt sæbevand.

Sprøjteindstillinger:

På grund af dette produkts farlige karakter anbefaler vi ikke spraypåføring.

Påføringstemperatur:

Mal ikke i temperaturer under 10 °C eller i stærk varme over 30 °C. Undgå at male i direkte sollys. Undgå at påføre udendørs, hvis der er risiko for regn. Det bedste resultat opnås først på dagen, så produktet har tid til at tørre, før det bliver aften (hvor der kan forekomme dug eller kondens). Dette produkt skal anvendes i overensstemmelse med bilag C til BS 6150: Kodeks for maling af bygninger.

Dækningsevne (m²/l pr. lag): : Afviger betingelserne

Tørretid: : Tør på 3 timer.

Typisk interval for overmaling: : Overmal efter 12 timer.

Glans: : 0.02

Våd filmtykkelse: : 80 - 120 µm

Anbefalet antal lag: : 4*

* Mørkere / stærkere farver kan kræve ekstra frakker. Bemærk: Tørre- og overmalingstiderne er baseret på, at malingen påføres under normale forhold – tørretiderne kan være længere under køligere og/eller mere fugtige forhold. Mørkere farver kan være længere om at tørre.

Massefylde: : 1.2 - 1.4 g/cc

Anvendelsesfugtighed: : < 80 % RH

Substrat Fugtindhold: : Udvendig limemængde = <0,5%

Våd slidklasse: : Ingen klassificering

Andre anvendelser af produktet:

Hvis du vil anvende Farrow & Ball produkter til andet, som ikke er beskrevet her, bedes du kontakte kundeservice for nærmere vejledning på telefon +44 (0) 1202 876141 eller e-mail customer.services@farrow-ball.com. Bemærk, at opkaldene kan blive optaget med henblik på uddannelse.

Farvenøjagtighed:

Kontroller farvenøjagtigheden før brug. Farrow & Ball kan ikke drages til ansvar for udgifter til maling, hvis den forkerte farve påføres. Når der skal anvendes flere dåser af samme farve, skal du sikre dig, at batchnumrene er ens, eller blande malingen fra dåserne før brug. Rør grundigt før brug. Bemærk, at farverne i Limewash varierer efter den overflade, de påføres. Nogle farver kan virke op til 10 nuancer mørkere, når de er våde.

Rengøring:

Limewash kan ikke vaskes eller tørres af. Den meget matte finish resulterer for nogle farvers vedkommende i, at overfladen får mærker eller skrammer, når de vaskes.

Opbevaring:

Dette produkt er vandbaseret og skal beskyttes mod frost og ekstreme temperaturer. Vi anbefaler brug inden 6 måneder efter køb og kan ikke acceptere ansvar for ødelæggelse af indhold eller emballage efter denne dato. Dette produkt indeholder konserveringsmidler, der beskytter mod skader under normale forhold. For at minimere forurening og sikre maksimal holdbarhed anbefaler vi, at produktet hældes over på en ren malebøtte inden brug, og at redskaber rengøres grundigt før og efter hver brug. Gentagen åbning og lukning kan øge risikoen for mikrobiel forurening. Derfor anbefaler vi at gøre dette mindst muligt for at maksimere produktets holdbarhed.

Påføringstemperatur:

En traditionel hvidtekalk fremstillet med calciumhydroxid.

Miljø og bortskaffelse:

Må ikke tømmes ud i kloakker eller vandløb. Indholdet/holderen bortskaffes til genbrugsstation eller tilsvarende i overensstemmelse med lokale/nationale regler. Kontakt kommunen for at få vejledning i bortskaffelse. Metalbeholderen kan genbruges.

Information om VOC-indhold:

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/[c]): 40g/l (2010). Dette produkt indeholder 1 g/l VOC.



Permeabilitet for flydende vand i henhold til DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m²√24h]):

1,39 (klasse I, grænse >0,5). Det er den mængde vand, der i løbet af 24 timer absorberes gennem den malede flade på et område på 1 m². Jo lavere w24-værdi, jo mere vandtæt er malingsfilmen. Malingsabsorption er inddelt i klasser fra klasse I til klasse III.

Sikkerhed:

Sikkerhed: Indeholder calciumhydroxid. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Opbevares under lås. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undlad at bruge opløsningsmidler eller mineralsk terpentin. Forurenede tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Kontakt os:

Vores kundeservice sidder klar til at vejlede dig om farver, finish eller tapet. Ring på telefon +44 (0) 1202 876141, e-mail på sales@farrow-ball.com, eller skriv til os på Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Bemærk, at opkaldene kan blive optaget med henblik på uddannelse. Importeret i EU af Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

Ansvarsfraskrivelse:

Oplysningerne i disse datablade og teknisk rådgivning - uanset om mundtligt, skriftligt eller ved hjælp af forsøg - er vejledende og er afgivet i god tro, men uden garanti, da dygtighed applikation og betingelser er uden for vores kontrol. For yderligere information, kontakt venligst vores kundeservice. Vi påtager os intet ansvar for udførelsen af de produkter, der udspringer af en sådan brug, ud over værdien af det af os leverede varer. Dette påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.

Issue Date: 04/09/20204