FARROW&BALL®
HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

TERMÉKLEÍRÁS

Casein Distemper

Valamennyi Farrow & Ball festék vízbázisú, így alacsony intenzitású szagú jellemzi, alacsony VOC (illékony szerves vegyületek) tartalmú és gyorsan száradó. A beltéri levegőminőség tekintetében is a lehető legmagasabb, A+ minősítést kapták a független francia beltéri levegőminőségi rendelet (N° 2011-321 - Arrêté 2011. április) szerint.

Termék áttekintés:

Megerősített falfesték hozzáadott kazeinnel. Ez a hagyományos, lélegző bevonat alkalmas a beltéri vakolt falakra és mennyezetekre. Nem mosható és nem törölhető.

Nem alkalmas:

Konyhák, fürdőszobák és egyéb nagy igénybevételnek kitett területek.

Kiszerelések: 2.5 Litre 5 Litre

A színek elérhetőségéért kérjük, látogasson el a farrow-ball.com weboldalra. Megrendelhető közvetlenül a farrow-ball.com oldalon, ügyfélszolgálatunkon keresztül a sales@farrow-ball.com címen vagy a +44 (0) 1202 876141 telefonszámon, valamint bemutatótermekben és kiválasztott nemzetközi raktárakban.

Mielőtt festeni kezdene!

Ahhoz, hogy a Farrow & Ball felületek a legjobbat nyújthassák, fontos, hogy a felületet megfelelően előkészítsük. A helytelen előkészítés okozzs a legtöbb festési problémát. A felületeknek jó állapotúnak, tisztának, száraznak és minden felületi szennyeződéstől, például kosztól, portól, zsírtól, penésztől és laza/morzsalékos anyagoktól mentesnek kell lenniük. A felület egyhe csiszolásra szorul, hogy durvább felület keletkezzen a jobb tapadás érdekében, az így keletkező port el kell távolítani.

Felületi hibák:

Ha bármilyen felületi egyenetlenség áll fenn, mérettől függetlenül, azokat a festék felhordása előtt el kell távolítani, mivel a szín és a fényességi szint csak kiemeli a tökéletlenségeket, minél magasabb a fényességi szint, annál láthatóbbá válnak. A tökéletlenségek kevésbé lesznek feltűnőek, ha matt felületet alkalmazunk, de különböző fényviszonyok között továbbra is ott lesznek és észrevehetők maradnak. Ahol 5-ös szintű (a lehető legmagasabb minőségű) felületre van szükség, ott többször kell kitölteni, lesimítani és újrafesteni. Ez azt jelenti, hogy miután felvittük a ködbevonatot vagy az első réteget, megfelelő töltőanyaggal eldolgozzuk az egyenetlenségeket vagy illesztéseket, gyengéden simára csiszoljuk, majd egy réteg fedőfestéket viszünk fel. Ezt a folyamatot addig kell ismételni, amíg a hibák már nem láthatók. Erre jellemzően gipszkarton vagy magasfényű felületek esetén van szükség, ahol a fényviszonyok kiemelhetik az esetleges tökéletlenségeket. Ne feledje, hogy a végső fedőréteg a folyósodási és kiegyenlítő tulajdonságai miatt csak az alatta lévő előkészített felület minőségét tükrözi. Ha az alapozók hibásan vannak felhordva, azokat is el kell simítani a fedőrétegek felvitele előtt, mivel ismét kiemelkedhetnek.

Egészségügyi és biztonsági tanácsok:

Kérésre biztonsági adatlap kapható. t tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilisotiazol-3(2H)-on & 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] & 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke. Allergiás reakciót válthat ki. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Az alkalmazás és a száradás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Színpontosság:

Használat előtt ellenőrizze a festék színét. A Farrow & Ball nem vállal felelősséget azokért a festési költségekért, amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát. Használat előtt keverje fel alaposan a festéket. Felhívjuk figyelmét, hogy a különböző alkalmazási eszközök (pl. Ecset, henger, spray) enyhe vizuális különbséget adhatnak a végső színben. Ha egy szobát ugyanazzal a színnel festünk, a legjobb eredményt akkor érhetjük el, ha minden felületen ugyanazt a bevonatot használjuk. A Dead Flat, Modern Emulsion, Flat Eggshell és Modern Eggshell bevonatok alkalmasak több felület színezésére.

Tisztítás festés előtt:

A legjobb eredmény érdekében győződjön meg arról, hogy a felület, a szerszámok és a termék tiszta, mielőtt elkezdené a munkát. A legtöbb felületre azt javasoljuk, hogy a gyártó utasításait követve híg Sugar Soap oldatot használjon. Nem javasoljuk oldószer alapú tisztítószerek vagy erős lúgos oldatok használatát, mivel ezek befolyásolhatják a tapadás minőségét. Tisztítás után törölje le a felületet egy nedves ruhával, és hagyja megszáradni. Amikor új festékdobozt nyit ki, ne engedje, hogy a fedélről por vagy törmelék hulljon a doboz tartalmába. Ha egy festékdobozt újra használ, javasoljuk, hogy szűrje le. Győződjön meg arról, hogy a szerszámok tiszták, beleértve a keverőt is, és javasoljuk, hogy nedvesítse meg az ecsetet vagy hengert, majd távolítsa el a felesleges vizet, mielőtt felvinné a festéket.

Festés Casein Distemper festékkel:

A Casein Distemper fnem igényel alapozót vagy aláfestő réteget. Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat. Új felületek: A frissen vakolt felületeket 4-5 héttel a festés előtt kezelni kell. Előzőleg festett felületek – közvetlenül felhordhatók az előzőleg Farrow & Ball Casein Distemper festékkel festett felületekre. Nem alkalmazható más anyagokkal festett felületeken, azokat előzőleg el kell távolítani. A sóproblémákkal bíró vakolt falak foltosak és festékhólyagosak lesznek. A Farrow & Ball Casein Distemper falfesték engedi a falat lélegezni. Ne kenje fel olyan felületre, ahol páralecsapódás látható. Szerkezetileg sérült felületek – a repedéseket vagy laza vakolatot meg kell javítani, megfelelő tömítőanyaggal be kell tömni. A Farrow & Ball nem javasolja a modern tömítőanyagok használatát a meszes alapú falakon, mert azok megkötik a nedvességet, túlzott keménységük miatt repedések keletkeznek, és festéskor egyenletlen a porozitásuk. Szempontok, tilalmak: A Casein Distemper falfesték hagyományos módszerrel készül, és a finomszemcsés pigmentek színei kis mértékben elkerülhetetlenül eltérőek. A festett felület porozitása és nedvességtartalma befolyásolja a színt, és a tónus változásához vezethet. Az eltérő vagy magas porozitású falakhoz vízzel történő hígításra lehet szükség, hogy megfelelő legyen a folyás, és minimális legyen a szín és a tónus eltérése. Víz hozzáadása előtt mindig keverje fel a Casein Distemper falfestéket. Ecsettel fessen. A termék instabillá válik, ha túl vastagon hordja fel. A falfesték hagyományos természete miatt ne nyúljon bele a festékbe.

Hogyan kell festeni a falakat ecsettel:

Használat előtt alaposan keverjük össze. Győződjön meg róla, hogy minden felület szilárd, tiszta, száraz és mentes a szennyeződéstől, zsírtól és egyéb szennyeződéstől. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a festékrétegek gyenge festékrétegekre festenek, a hámlasztás vagy a hámlás előfordulhat, hogy a festés megkezdése előtt a homok ne kerüljön vissza a korábbi gyenge festékrétegekbe. Ha a fal egyenetlen vagy erősen porózus, akkor hígítsuk be a választott színt (hígítsuk kb. 10% vízzel, és alkalmazzuk „köd" bevonatként). Egy finomra vágott szintetikus sörtéjű ecsettel a festéket függőleges irányba kell felhordani, majd egyenletesen el kell helyezni vízszintes irányba. A végső bevonat alkalmazása során a festéket egyetlen irányban el kell távolítani annak érdekében, hogy a kef- és az ecsetmintázási hatások (amelyek néha bizonyos fényviszonyok között láthatóak) minimalizálódjanak.

Hogyan alkalmazzuk a festéket a Roller falakhoz:

Nem javasoljuk, hogy a Casein Distempert nagy területekre hengerrel vigye fel mivel foltosodás lehetséges.

Mészfalak festése Casein Distemper festékkel:

Használat előtt alaposan keverje fel. Győződjön meg róla, hogy minden felület szilárd, tiszta, száraz és mentes a szennyeződésektől, zsírtól és egyéb szennyező anyagoktól. Vegye figyelembe, hogy a festék lepereghet vagy felválhat, ha gyenge minőségű festékrétegre kerül — ennek elkerülése érdekében csiszolja vissza az összes korábbi, nem megfelelően tapadó réteget, mielőtt festeni kezd. Ha a fal egyenetlen vagy erősen nedvszívó, vigyen fel egy hígított réteget a választott színből (kb. 10% vízzel hígítva, „ködpermetként" felhordva). Finom szintetikus sörtéjű ecsettel vigye fel a kazeines festéket függőleges irányban, majd egyenletesen oszlassa el vízszintesen. A végső réteg felhordásakor egy irányban húzza el a festéket, hogy minimalizálja a látható ecsetnyomokat és a textúrahatásokat (amelyek bizonyos fényviszonyok mellett láthatóvá válhatnak). A mészvakolatok nedvszívó képessége jelentősen változhat, ami foltosodást okozhat; ez a jelenség sötétebb színeknél erőteljesebben jelentkezik. Ha a Farrow & Ball Casein Distemper festéket más modern Farrow & Ball bevonatokkal együtt használja ugyanabban az épületben, észrevehető különbség lesz a textúrában és a színben.

Spray beállítások:

Nem ajánljuk a szórópisztolyos felhordást nagy felületeken, például falakon és mennyezeteken.

Egyéb termékek alkalmazása:

Ha a Farrow & Ball termékeket olyan felületeken szeretné használni, amelyek itt nincsenek felsorolva, (oly módon szeretné alkalmazni, amely itt nincs felsorolva,) forduljon az Ügyfélszolgálathoz a +44 (0) 1202 876141 számon, vagy e-mailben: customer.services@farrow-ball.com. Kérjük, ne feledje, hogy a hívásokat képzési célokból rögzíthetjük.

Tárolási tanácsok:

Ez a termék vízbázisú, és védeni kell a fagy és a szélsőséges hőmérsékletek ellen. Javasoljuk, hogy a vásárlástól számított 6 hónapon belül használja fel. Ezen időpont után nem tudunk felelősséget vállalni azért, ha a csomag vagy annak tartalma romlik. Ez a termék tartósítószereket tartalmaz, hogy ne romoljon meg normál körülmények között. A szennyeződések minimalizálása és a maximális eltarthatóság érdekében javasoljuk, hogy a terméket használat előtt egy tiszta festékes edénybe öntse át, és minden használat előtt és után minden eszközt alaposan tisztítson meg. A többszöri felbontás és használat növelheti a mikrobiális szennyeződés kockázatát, ezért javasoljuk, hogy a termék eltarthatósági idejének maximalizálása érdekében ezt a lehető legkevesebbre korlátozza.

Vízzel való érintkezés:

A felület élettartamának meghosszabbítása érdekében a vízszintes felületeken ne hagyjuk, hogy megálljon / összegyűljön a víz.

Környezetvédelmi és hulladékkezelési tanácsok:

Akadályozza meg a környezetbe való kibocsátást. Ne ürítse csatornákba vagy folyóvizekbe. A tartalmat/tárolóedényt a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kezelje. Lépjen kapcsolatba a helyi környezetvédelmi felügyelettel a hulladékkezelési útmutatásokért. A fém tárolóedények újrahasznosíthatók.

Az eszközök tisztítása:

Távolítsa el a lehető legtöbb terméket a kefékből. Tisztítsa meg a keféket meleg szappanos vízzel.

Tisztítás:

Casein Distemper nem mosható és nem törölhető. Egyes színek rendkívül matt felületét a mosás ledörzsölheti vagy nyomot hagyhat rajta. Az erős igénybevételnek kitett helyeken használjon inkább Farrow & Ball Modern Emulsion festéket.

Képkeret:

Mivel a Casein Distemper falfesték erősen matt hatású, mély árnyalatú színek festésekor óvatosan kell dolgozni. Festés közben mindig maradjon nedves a felület széle, mert ha munka közben megszűnik a festék nedves széle, mivel előfordulhat, hogy a két festékszél találkozásánál fényudvarszerű hatás látható.

Nedves pincék/pincék festése:

A pincék/pincék gyakran nedvesek, mert a talajvízszint alatt helyezkednek el, és rossz a légáramlásuk. Csökkentheti a falak nedvességét, ha lélegző építőanyagokat, például mészvakolatot használ, amely lélegző festékekkel, például Farrow & Ball Casein Distemper, Limewash vagy Estate® Emulsion bevonható. Az Estate® Emulsion nem szabad 10-nél nagyobb pH-értékű felületeken használni. Ez a megközelítés lehetővé teszi a nedvesség természetes áthaladását a fal felületén. Ennek eredményeként a légáteresztő festékek nem akadályozzák meg a vízfoltok megjelenését a megszáradt festékrétegen, de megfelelőbbek, mint a modern felületek.

Tanácsok a sérülések és a belenyúlás javításához:

Ha a festett felület megsérül vagy nyomok maradnak benne, előfordulhat, hogy újra kell festenie. A legjobb eredmény eléréséhez javasoljuk,hogy vigyen fel egy réteg festéket a sérült fal teljes felületére, a munkához eredetileg használt festéket felhasználva. Ez a legjobb módja annak, hogy elkerülje az észrevehető változásokat a színben és a felületben. Ha csak a sérülést javítja ki, az alábbi javaslatok segítenek az ideális felület elérésében.

1. Mindig az eredetileg használt festéket használja a javításhoz. Másik festéktétel használata esetén – annak ellenére, hogy a színeket nagyon szigorú meghatározások szerint állítjuk elő – előfordulhat, hogy eltérő lesz a fedőréteg fényessége és színe. Ha nem tudja ugyanazt a tételt használni, javasoljuk, hogy vigyen fel egy réteget egy másik festéktételből az egész falra, mivel így a kisebb eltérések sokkal kevésbé lesznek észrevehetők a falakat összehasonlítva.
2. Javításkor mindig a fal eredeti festésekor alkalmazott előkészületi módszert alkalmazza. Nem mindig érhető el a tökéletesen egységes felületet – ha például eltérő textúrájú és nedvszívó-képességű előkészítő anyagot használt a fal többi részén, akkor kissé foltos felületet kaphat.
3. Mindig azt az eszközt és módszert használja, amit a fal eredeti festéséhez használt. Ügyeljen arra, hogy a javított festés széleit összedolgozza a régi festés széleivel, így az új festés kevésbé lesz észrevehető.
4. Függetlenül attól, hogy a falon vagy a dobozban van, a festék színe idővel kissé megváltozhat. Ezért minél újabb a festés, annál jobb lesz a javítás eredménye. Ne feledje, hogy javításkor minél sötétebb a szín és fényesebb a felület, annál nehezebb elérni az egyenletes felületet, összehasonlítva a világosabb és kevésbé fényes felületekkel.

Műszaki információk:

Összetétel: Pigmentek vizes diszperziója kazeinalapú kötőanyaggal.

Ne fessük 10 ° C alatti hőmérsékleten vagy 30 ° C fölötti túlzott hőnél.

Fedési arány (m2 / l rétegenként): Legfeljebb 13

Száradási idő: Száraz 2 órán belül.

Két réteg felhordása között javasolt idő: Újrafestés 4 óra múlva.

Fényességi szint: 0.02

Nedves fólia vastagsága: 80 - 120 µm

Rétegek javasolt száma: 2*

* Sötétebb / erősebb színek további rétegeket igényelhetnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szárítási és újrafestési idők a festék normál körülmények között történő alkalmazásán alapulnak - a hűtött és / vagy magasabb páratartalmú környezetben a szárítási idő hosszabb lehet. Sötétebb színek száradási ideje hosszabb lehet.

Sűrűség: 1,2 - 1,4 g / cm3

Alkalmazási páratartalom: <80% relatív páratartalom

Aljzat nedvességtartalma: Gipszfalak és mennyezetek = <0,5%

Szubsztrát pH: Legfeljebb 14

Nedves kopásosztály: Nincs osztályozás

Információk a VOC tartalomról:

A termék EU határértéke (cat. A/[a]): 30 g/l (2010). Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Folyadékvíz áteresztőképesség a DIN EN 1062-3 szerint (w24 [kg/m2√24h]):

1,41 (Class I, határérték >0,5). Ennyi vizet tud elnyelni egy 1 m2-es terület a festett felületen keresztül 24 órás időtartam alatt. Minél kisebb a w24 értéke, annál nagyobb a festékréteg vízállósága. A festék vízmegkötő képességét osztály szerint soroljuk, aminek értéke Class I-től Class III-ig terjed.

Vízgőz áteresztési sebesség (áteresztőképesség) a DIN EN ISO 7783-2 szerint (sd [m]):

0,000 (Class I, határérték <0,14). A festékréteg ellenállása a vízgőzzel szemben a levegő vastagságában kifejezve (méter). Minél kisebb az sd értéke, annál légáteresztőbb a festékréteg. A festék légáteresztő képességét osztály szerint soroljuk, aminek értéke Class I-től Class III-ig terjed.

Lépjen kapcsolatba velünk:

A színekről, a festékek felhasználásáról, vagy a tapétákkal kapcsolatos kérdésekben az ügyfélszolgálati csapat készen áll, hogy segítsen, csak hívja a +44 (0) 1202 876141-et, e-mailben: sales@farrow-ball.com, vagy írjon nekünk a Farrow & Ball, Uddens Estate Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Felhívjuk figyelmét, hogy a hívások képzési célokra is rögzíthetők. Az EU-ba importálja a Farrow & Ball GmbH, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Németország, +49 (0) 69 2424 6269.

Jogi nyilatkozat:

Az ezekben a műszaki adatlapokban és technikai tanácsokban szereplő információk – legyenek azok szóbeli, írásbeli vagy tesztek alapján adott – kizárólag tájékoztató jellegűek, és jóhiszeműen kerülnek közlésre, azonban garancia nélkül, mivel az alkalmazás módja és a helyszíni körülmények kívül esnek az ellenőrzésünkön. Ezek a tanácsok a Farrow & Ball festékek, valamint alapozók és aláfestékek saját vizsgálatainkon alapulnak, hogy a leírt felületeken, körülmények között és alkalmazásoknál a lehető legjobb eredményt érjük el. Nem tudunk garanciát vállalni termékeink olyan felületeken, körülmények között vagy alkalmazásokban történő használatáért, amelyek nem szerepelnek jelen dokumentumban. Ezért a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának megítélése a vásárló, a felhasználó vagy az előíró felelőssége. További információért kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélkapcsolati Osztályunkkal. Nem vállalunk felelősséget a termékek teljesítményéért az ilyen használatból eredően, a leszállított áruk értékén túl. Ez nem érinti az Ön törvényben biztosított jogait.

Issue Date: 19/05/2026