FARROW&BALL®
HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

TERMÉKLEÍRÁS

Limewash

Valamennyi Farrow & Ball festék vízbázisú, így alacsony intenzitású szagú jellemzi, alacsony VOC (illékony szerves vegyületek) tartalmú és gyorsan száradó. A beltéri levegőminőség tekintetében is a lehető legmagasabb, A+ minősítést kapták a független francia beltéri levegőminőségi rendelet (N° 2011-321 - Arrêté 2011. április) szerint.

Termék áttekintés:

Egy rendkívül légáteresztő bevonat a hagyományos építkezéssel készült beltéri és kültéri falakhoz és mennyezetekhez. Kérjük, használat előtt nézze át a termékismertetőt és a biztonsági adatlapot. UFI: 14J5-P0KR-700R-PVRX.

Nem alkalmas:

A Farrow & Ball Limewash mészfesték nem alkalmazható vízhatlan felületeken, például kemény cementvakolatokon, gipszkartonon vagy modern téglafalon, és nem használható homokkövön sem.

Kiszerelések: 5 Litre

A színek elérhetőségéért kérjük, látogasson el a farrow-ball.com weboldalra. Megrendelhető közvetlenül a farrow-ball.com oldalon, ügyfélszolgálatunkon keresztül a sales@farrow-ball.com címen vagy a +44 (0) 1202 876141 telefonszámon, valamint bemutatótermekben és kiválasztott nemzetközi raktárakban.

Mielőtt festeni kezdene!

Ahhoz, hogy a Farrow & Ball felületek a legjobbat nyújthassák, fontos, hogy a felületet megfelelően előkészítsük. A helytelen előkészítés okozzs a legtöbb festési problémát. A felületeknek jó állapotúnak, tisztának, száraznak és minden felületi szennyeződéstől, például kosztól, portól, zsírtól, penésztől és laza/morzsalékos anyagoktól mentesnek kell lenniük. A felület egyhe csiszolásra szorul, hogy durvább felület keletkezzen a jobb tapadás érdekében, az így keletkező port el kell távolítani.

Mészvakolt falak esetén, ha a falakon penészesedés/algaképződés jelei mutatkoznak, akkor algacid mosószerrel tisztítsa meg azokat a gyártó utasításait követve, alaposan öblítse le, és hagyja teljesen megszáradni a Limewash felhordása előtt. A mészvakolt falak pH-ja általában magas, és lélegezniük kell, ezért nem alkalmasak modern felületkezelésre. A Limewash alkalmazásához általában 4 vagy több réteg szükséges. Kövesse az alábbi tanácsokat a Limewash felhordásához.

Felületi hibák:

Ha bármilyen felületi egyenetlenség áll fenn, mérettől függetlenül, azokat a festék felhordása előtt el kell távolítani, mivel a szín és a fényességi szint csak kiemeli a tökéletlenségeket, minél magasabb a fényességi szint, annál láthatóbbá válnak. A tökéletlenségek kevésbé lesznek feltűnőek, ha matt felületet alkalmazunk, de különböző fényviszonyok között továbbra is ott lesznek és észrevehetők maradnak. Ahol 5-ös szintű (a lehető legmagasabb minőségű) felületre van szükség, ott többször kell kitölteni, lesimítani és újrafesteni. Ez azt jelenti, hogy miután felvittük a ködbevonatot vagy az első réteget, megfelelő töltőanyaggal eldolgozzuk az egyenetlenségeket vagy illesztéseket, gyengéden simára csiszoljuk, majd egy réteg fedőfestéket viszünk fel. Ezt a folyamatot addig kell ismételni, amíg a hibák már nem láthatók. Erre jellemzően gipszkarton vagy magasfényű felületek esetén van szükség, ahol a fényviszonyok kiemelhetik az esetleges tökéletlenségeket. Ne feledje, hogy a végső fedőréteg a folyósodási és kiegyenlítő tulajdonságai miatt csak az alatta lévő előkészített felület minőségét tükrözi. Ha az alapozók hibásan vannak felhordva, azokat is el kell simítani a fedőrétegek felvitele előtt, mivel ismét kiemelkedhetnek.

Egészségügyi és biztonsági tanácsok:

Veszély. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. t tartalmaz calcium hydroxide. Az alkalmazás és a száradás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Színpontosság:

Használat előtt ellenőrizze a festék színét. A Farrow & Ball nem vállal felelősséget azokért a festési költségekért, amelyek oka nem megfelelő színű festék használata. Ha adott színű festékből egynél több dobozt használ fel, ellenőrizze, hogy a dobozokon lévő gyártási szám azonos-e. Ha nem azonos, használat előtt keverje össze a dobozok tartalmát. Használat előtt keverje fel alaposan a festéket.

Tisztítás festés előtt:

A legjobb eredmény érdekében győződjön meg arról, hogy a felület, a szerszámok és a termék tiszta, mielőtt elkezdené a munkát. A legtöbb felületre azt javasoljuk, hogy a gyártó utasításait követve híg Sugar Soap oldatot használjon. Nem javasoljuk oldószer alapú tisztítószerek vagy erős lúgos oldatok használatát, mivel ezek befolyásolhatják a tapadás minőségét. Tisztítás után törölje le a felületet egy nedves ruhával, és hagyja megszáradni. Amikor új festékdobozt nyit ki, ne engedje, hogy a fedélről por vagy törmelék hulljon a doboz tartalmába. Ha egy festékdobozt újra használ, javasoljuk, hogy szűrje le. Győződjön meg arról, hogy a szerszámok tiszták, beleértve a keverőt is, és javasoljuk, hogy nedvesítse meg az ecsetet , majd távolítsa el a felesleges vizet, mielőtt felvinné a festéket.

Felület előkészítése meszeléshez:

Festés előtt a felületnek épnek, tisztának, száraznak, piszoktól, zsírtól és más szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Ha a festéket rossz minőségű korábbi festékrétegre viszi fel, könnyen leválhat vagy lepattoghat. Új anyagok – a Farrow & Ball Limewash közvetlenül felhordható. Szerkezetileg sérült felületek – a repedéseket vagy laza vakolatot meg kell javítani, és meszes habarccsal/tömítőanyaggal be kell tömni. A Farrow & Ball nem javasolja a modern tömítőanyagok használatát a meszes alapú falakon, mert azok megkötik a nedvességet, túlzott keménységük miatt repedések keletkeznek, és festéskor egyenletlen a porozitásuk. A javítás sűrűségének meg kell egyeznie a fal sűrűségével, hogy elkerülje az egyenetlen színeket. Rossz minőségű felületek – a laza részeket, koszt, szennyeződést, zuzmót és zsírt kefével vagy vízzel el kell távolítani. Gombák vagy algák által szennyezett felületek – Megfelelő gombaölőszeres lemosóval vagy hígított hypóval kell kezelni, hogy eltávolítsa a spórákat, és megakadályozza a további szaporodásukat. Hagyja teljesen megszáradni, majd kefélje tisztára. Ne használjon szilikontartalmú gombaölőszereket.

A mészfesték alkalmazása:

Használat előtt alaposan keverjük össze. A mészrostok a porozitásban drasztikusan változhatnak, ami foltokhoz vezethet, ez sötétebb színek használata esetén kifejezettebb. Ezért a Limewash-nek legalább három rétegre van szüksége az átlátszatlanság felépítéséhez és a tónusú szabálytalanságok kiegyenlítéséhez. A Farrow & Ball Exterior Masonry és a Farrow & Ball Limewash ugyanazon ingatlanon történő használatakor észrevehető különbség lesz a textúrában és a színben. Ne alkalmazza a Limewash-et nagyon nedves vagy nedves, szeles körülmények között, közvetlen napfényben, vagy ha a Limewash alkalmazása után néhány hétig fennáll a fagy veszélye. Hígítás: Hígítsuk a Limewashet vízzel a hely körülményeinek megfelelően. Ez általában 10-30% között van, de a festett felület függvényében akár 100% is lehet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Limewash színei az alkalmazott felületnek megfelelően változnak. Bizonyos színek legfeljebb 10 árnyalatúak lehetnek, ha nedvesek lesznek. Kérjük, ellenőrizze, hogy a megfelelő színt használta-e, mivel nem vállalunk felelősséget a hibás szín alkalmazásából eredő költségek díszítéséért. Ha egynél több azonos színű ón használható, akkor biztosítsa, hogy a kötegszámok azonosak vagy egymásba keveredjenek a használat előtt. Jól keverjük össze, és gyakran az alkalmazás során. A lecsengés nagyon fontos a jó befejezéshez. Csak kb. 3m²-es vízzel permetezzen, amíg a felület nedves, de nem folyik vízzel. A mészmosót csak frissen nedvesített felületre szabad alkalmazni. A mészmosót soha nem szabad száraz felületre felhordani, mivel ez gyorsan kiszárad a Limewash-ről, és porozást okozhat.

Az Old Limewash, a cob és a mész vakolatnak jobban csillapodnia kell, mint a keményebb felületek. A Limewash-t több vékony rétegben kell alkalmazni. Alkalmazzon egy hosszú hajú vagy falazati ecsetet. Győződjön meg róla, hogy a Limewash-t a lehető legegyenletesebben alkalmazzák, és minden repedésben és csatlakozásban jól működik, de nem teszi lehetővé, hogy bármelyik ponton túl sűrűen felépüljön, vagy a kiszáradásra őrjön. Kerülje el a nedves szél elvesztését, amikor a következő területre lép, csillapítva. A következő rétegeknél az előző bevonat teljesen megszárad, előnyösen egy éjszakán át. A következő réteg alkalmazása előtt enyhén nedvesítse le vízzel az előző bevonatot. Legalább három réteget kell alkalmazni; az új külső felületeken vagy a színváltásnál. A kezdeti kiszáradás után a Limewash több hétig tovább keményedik és erősödik. Az újonnan mészelt vakolt felületeket teljesen felhígítani és 4-5 hétig meggyógyítani kell. Megfontolások: A farrow & Ball Limewash hagyományos kivitelezésének köszönhetően nem fogadja el a következő festékrétegeket.

Spray beállítások:

A termék veszélyes jellege miatt nem javasoljuk a permetezést.

Egyéb termékek alkalmazása:

Ha a Farrow & Ball termékeket olyan felületeken szeretné használni, amelyek itt nincsenek felsorolva, (oly módon szeretné alkalmazni, amely itt nincs felsorolva,) forduljon az Ügyfélszolgálathoz a +44 (0) 1202 876141 számon, vagy e-mailben: customer.services@farrow-ball.com. Kérjük, ne feledje, hogy a hívásokat képzési célokból rögzíthetjük.

Tárolási tanácsok:

Ez a termék vízbázisú, és védeni kell a fagy és a szélsőséges hőmérsékletek ellen. Javasoljuk, hogy a vásárlástól számított 6 hónapon belül használja fel. Ezen időpont után nem tudunk felelősséget vállalni azért, ha a csomag vagy annak tartalma romlik. Ez a termék tartósítószereket tartalmaz, hogy ne romoljon meg normál körülmények között. A szennyeződések minimalizálása és a maximális eltarthatóság érdekében javasoljuk, hogy a terméket használat előtt egy tiszta festékes edénybe öntse át, és minden használat előtt és után minden eszközt alaposan tisztítson meg. A többszöri felbontás és használat növelheti a mikrobiális szennyeződés kockázatát, ezért javasoljuk, hogy a termék eltarthatósági idejének maximalizálása érdekében ezt a lehető legkevesebbre korlátozza.

Környezetvédelmi és hulladékkezelési tanácsok:

Akadályozza meg a környezetbe való kibocsátást. Ne ürítse csatornákba vagy folyóvizekbe. A tartalmat/tárolóedényt a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kezelje. Lépjen kapcsolatba a helyi környezetvédelmi felügyelettel a hulladékkezelési útmutatásokért. A fém tárolóedények újrahasznosíthatók.

Az eszközök tisztítása:

Távolítsa el a lehető legtöbb terméket a kefékből. Tisztítsa meg a keféket meleg szappanos vízzel.

Műszaki információk:

Formulering: Calcium-hidroxid felhasználásával készült hagyományos mészfesték.

Alkalmazási hőmérséklet: Ne festjük 10 ° C alatti hőmérsékleten vagy 30 ° C fölötti túlzott hőnél. Kerülje a közvetlen napfényben történő festést. Kerülje a szabadban történő felhordást, ha eső valószínű. A legjobb eredmény elérése a nap elején, lehetővé téve a termék idő előtti száradását (amikor kondenzvíz keletkezik). Ezt a terméket a BS 6150: Épületek festésének gyakorlati kódexe C. mellékletének megfelelően kell alkalmazni.

Fedési arány (m2 / l rétegenként): A körülményektől függ

Száradási idő: Száraz 3 órán belül.

Két réteg felhordása között javasolt idő: Újrafestés 12 óra múlva.

Fényességi szint: 0.02

Nedves fólia vastagsága: 80 - 120 µm

Rétegek javasolt száma: 4*

* Sötétebb / erősebb színek további rétegeket igényelhetnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szárítási és újrafestési idők a festék normál körülmények között történő alkalmazásán alapulnak - a hűtött és / vagy magasabb páratartalmú környezetben a szárítási idő hosszabb lehet. Sötétebb színek száradási ideje hosszabb lehet.

Sűrűség: 1,2 - 1,4 g / cm3

Alkalmazási páratartalom: <80% relatív páratartalom

Aljzat nedvességtartalma: Külső mészretek = <0,5%

Szubsztrát pH: Legfeljebb 14

Nedves kopásosztály: Nincs osztályozás

Információk a VOC tartalomról:

A termék EU határértéke (cat. A/[c]): 40 g/l (2010). Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Folyadékvíz áteresztőképesség a DIN EN 1062-3 szerint (w24 [kg/m2√24h]):

1,39 (Class I, határérték >0,5). Ennyi vizet tud elnyelni egy 1 m2-es terület a festett felületen keresztül 24 órás időtartam alatt. Minél kisebb a w24 értéke, annál nagyobb a festékréteg vízállósága. A festék vízmegkötő képességét osztály szerint soroljuk, aminek értéke Class I-től Class III-ig terjed.

Tisztítás:

Limewash nem mosható és nem törölhető. A termék rendkívül matt felületét a tisztítás ledörzsölheti vagy nyomot hagyhat rajta.

Lépjen kapcsolatba velünk:

A színekről, a festékek felhasználásáról, vagy a tapétákkal kapcsolatos kérdésekben az ügyfélszolgálati csapat készen áll, hogy segítsen, csak hívja a +44 (0) 1202 876141-et, e-mailben: sales@farrow-ball.com, vagy írjon nekünk a Farrow & Ball, Uddens Estate Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Felhívjuk figyelmét, hogy a hívások képzési célokra is rögzíthetők. Az EU-ba importálja a Farrow & Ball GmbH, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Németország, +49 (0) 69 2424 6269.

Jogi nyilatkozat:

Az ezekben a műszaki adatlapokban és technikai tanácsokban szereplő információk – legyenek azok szóbeli, írásbeli vagy tesztek alapján adott – kizárólag tájékoztató jellegűek, és jóhiszeműen kerülnek közlésre, azonban garancia nélkül, mivel az alkalmazás módja és a helyszíni körülmények kívül esnek az ellenőrzésünkön. Ezek a tanácsok a Farrow & Ball festékek, valamint alapozók és aláfestékek saját vizsgálatainkon alapulnak, hogy a leírt felületeken, körülmények között és alkalmazásoknál a lehető legjobb eredményt érjük el. Nem tudunk garanciát vállalni termékeink olyan felületeken, körülmények között vagy alkalmazásokban történő használatáért, amelyek nem szerepelnek jelen dokumentumban. Ezért a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának megítélése a vásárló, a felhasználó vagy az előíró felelőssége. További információért kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélkapcsolati Osztályunkkal. Nem vállalunk felelősséget a termékek teljesítményéért az ilyen használatból eredően, a leszállított áruk értékén túl. Ez nem érinti az Ön törvényben biztosított jogait.

Issue Date: 19/05/2026