

Datablad

Limewash

Alle malingsfarger fra Farrow & Ball er vannbaserte, noe som gjør at de avgir lite lukt, har et lavt innhold av VOC-er (flyktige organiske forbindelser), og at de tørker fort. De har også den høyest mulige vurderingen (A+) for innendørs luftkvalitet basert på tester som er uavhengig utført i henhold til det franske direktivet for innendørs luftkvalitet N° 2011-321 – Arrêté april 2011.

Tilgjengelig i: ...5 L,

Besøk farrow-ball.com for å se hvilke farger som er tilgjengelige. Bestillinger kan gjøres direkte fra farrow-ball.com, gjennom vårt Kundeserviceteam på sales@farrow-ball.com eller på +44 (0) 1202 876141 samt i utstillingslokaler og hos utvalgte forhandlere verden over.

Produktoversikt:

En meget pustende finish for tradisjonelt konstruerte vegger og tak. Vennligst se vår produktveiledning eller sikkerhetsdatablad før bruk. UFI: 14J5-P0KR-700R-PVRX.

Rengjøring før man maler:

For best resultat bør du sørge for at alt av overflaten, redskaper og produktet er rent før du begynner. For de fleste overflater anbefaler vi å bruke en fortynnet malervask-løsning etter produsentens anvisninger. Vi anbefaler ikke bruk av løsemiddelbaserte rengjøringsprodukter eller sterke alkaliske løsninger, da disse kan påvirke vedhefting. Etter rengjøring tørker du av overflaten med en fuktet klut og lar det tørke. Når du åpner et nytt malings spann, må du ikke la støv eller rusk falle fra lokket og inn i malingen. Hvis du bruker et malings spann på nytt, anbefaler vi å sile malingen først. Sørg for at redskapene dine er rene, inkludert rørepinnen, og vi anbefaler å fukte børsten og deretter fjerne overflødig vann før du fyller på med maling.

Fargenøyaktighet:

Sjekk fargenøyaktigheten før bruk, da Farrow & Ball ikke påtar seg noe erstatningsansvar for malekostnader som skyldes at uriktig farge er påført. Når mer enn ett spann av samme farge brukes må du sørge for at batchene er identiske, eller evblande spannene før bruk. Rør grundig før bruk. Vennligst merk at fargene i Limewash varierer ut fra hvilken overflate de males på. Enkelte farger kan synes å være opptil 10 nyanser mørkere når de er våte.

Overflatebehandling før bruk av kalkmaling:

Alle overflater må være i god stand, rene, tørre og fri for skitt, fett og andre urenheter. Det kan oppstå avflassing hvis det males over dårlige underlag. Nye substrater - Farrow & Ball Limewash kan påføres direkte. På overflater med ødelagt struktur - som sprekker eller løs puss, må dette først repareres eller fylles med en passende kalkbasert mørtel/akryl. Farrow & Ball anbefaler ikke bruk av moderne fyllmaterialer på kalkbaserte substrater, da disse vil sperre fuktigheten inne, noe som vil føre til sprekker og ujevn porøsitet når det males. Eventuelle reparasjoner må være av samme tetthet som substratet for å unngå ujevn farge. På dårlige overflater må alle løse partikler, støv, skitt, lav og fett børstes eller vaskes av. **Overflater forurenset av sopp eller alger – Disse bør behandles med passende sopp- og algedreper eller fortynnet blekemiddel for å fjerne alle mikrobiologiske sporer og stoppe videre vekst.** La det tørke helt og børst deretter rent. Ikke bruk sopp- og algedreper som inneholder silikon. Farrow & Ball Limewash passer ikke til bruk på gjennomtrengelige overflater, som harde sementpusser, gips, murstein eller sandstein.

Påføring av kalkmaling:

Rør grundig før bruk. Kalkpuss kan variere veldig i porøsitet, noe som kan føre til flekking, dette vises bedre ved bruk av mørkere farger. Derfor krever limewash minimum tre strøk for å bygge opp nok opasitet og jevne ut nyanseforskjeller. Når både Farrow & Ball Exterior Masonry og Farrow & Ball Limewash brukes på samme sted vil det være en merkbar forskjell i både struktur og farge. Ikke påfør Limewash under forhold som er veldig fuktige, våte, utsatt for mye vind, eller der hvor det er fare for frost i flere uker etter at Limewash er blitt påført. Fortynning: Fortynn Limewash med vann for å tilpasse til forholdene på stedet. Vanligvis vil dette være mellom 10 – 30 %, men det kan være opptil 100 % avhengig av overflaten som males. **Vennligst merk at fargene i Limewash varierer ut fra hvilken overflate de males på.** Enkelte farger kan synes å være opptil 10 nyanser mørkere når de er våte. Sjekk at du har riktig farge før bruk, da vi ikke påtar oss noe erstatningsansvar som skyldes at uriktig farge er påført. Når mer enn ett spann av samme farge brukes må du sørge for at batchene er identiske, eller blande spannene med hverandre før bruk. Rør grundig før og ofte under påføringen. Det er meget viktig å fukte for å oppnå best mulig finish. Spray et område ikke større enn 3 m² av gangen med vann til overflaten er fuktig men ikke rennende. Limewash må kun påføres en nyfuktet overflate. Limewash bør aldri påføres en tørr overflate, da dette vil føre til rask uttørring av Limewash og føre til støving. Gammel Limewash, ubrent teglstein og kalkpuss vil trenge mer fukting enn hardere overflater. Limewash bør påføres i flere tynne lag. Påføres med en langhåret pensel eller mur kost. Sørg for at Limewash påføres så jevnt som mulig, og at den kommer godt inn i eventuelle sprekker og skjøter, men ikke la den bygge seg opp for tykt på noe sted, ellers vil den kunne krakelere når den tørker ut. Pass på så du ikke mister den våte kanten når du flytter deg til et nytt område, fukt mens du beveger deg videre. Hvis det skal males flere strøk må de tidligere strøkene få tørke helt, helst over natten. Fukk det forrige strøket lett med vann før det neste påføres. Det bør påføres minimum tre strøk, flere på nye utvendige overflater eller når du bytter farge. Etter den første tørkeperioden vil Limewash fortsette å herde i flere uker. Nykalkede overflater bør være helt mettet med karbondioksid og herdet i 4-5 uker før de males. Tenk på: På grunn av de tradisjonelle egenskapene til denne finishen, er det ikke mulig å male over Farrow & Ball Limewash med andre type finisher/ maling.

Rengjøring:

Rengjør pensler med varmt såpevann.

Sprøytemaling:

På grunn av dette farlige produktet anbefaler vi ikke sprøyting.

Søknadsinformasjon

Ikke mal ved temperaturer under 10 °C eller ved sterk varme over 30 °C. Unngå å male i direkte sollys. Unngå å male utendørs hvis det er mulighet for regn. For best mulige resultater bør produktet påføres tidlig på dagen, slik at det har tid til å tørke før kvelden (når kondens kan forekomme).

Dekningsgrad (m²/l per strøk): : Avhengig av forholdene.

Tørketid: : Tørker på 3 timer.

Typisk tørketid før overmaling: : Kan males over etter 12 timer.

Glansgrad: : 0.02

Tykkelse på vått underlag: : 80 - 120 µm

Anbefalt antall strøk: : 4*

* Mørkere / sterkere farger kan kreve ytterligere strøk. Merk: Tørketid og påføring er basert på å male under normale forhold - tørketider kan være lengre i kjøligere og / eller høyere luftfuktighet. Mørkere farger kan ta lengre tid å tørke.

Tetthet: : 1.2 - 1.4 g/cc

Luftfuktighet ved applikasjonen: : < 80 % RH

Substrat fuktighetsinnhold: : Ytre kalkutbytte = <0,5%

Våtregjøringsklasse: : Ingen klassifisering

Andre bruksområder for produktet:

Hvis du ønsker å bruke Farrow & Ball -produkter for andre bruksområder enn de som er oppgitt her, vennligst kontakt kundeservice for veiledning på +44 (0) 1202 876141 eller e-post customer.services@farrow-ball.com. Vennligst merk at telefonsamtaler kan bli tatt opp ved opplæringsformål.

Fargenøyaktighet:

Sjekk fargenøyaktigheten før bruk, da Farrow & Ball ikke påtar seg noe erstatningsansvar for malekostnader som skyldes at uriktig farge er påført. Når mer enn ett spann av samme farge brukes må du sørge for at batchene er identiske, eller ev blande spannene før bruk. Rør grundig før bruk. Vennligst merk at fargene i Limewash varierer ut fra hvilken overflate de males på. Enkelte farger kan synes å være opptil 10 nyanser mørkere når de er våte.

Rengjøring:

Limewash er ikke vaskbar eller avtørkbar. Den meget matte overflaten til dette produktet vil gjøre at overflaten får merker eller riper hvis man forsøker å vaske den.

Råd om oppbevaring:

Dette produktet er vannbasert og bør beskyttes mot frost og ekstreme temperaturer. Vi anbefaler at man bruker det innen 6 måneder fra det ble kjøpt og kan ikke påta oss ansvar for om innholdet eller emballasjen forringes etter denne datoen. Dette produktet inneholder konserveringsmidler som beskytter det mot forringelse under normale forhold. For minimere risikoen for kontaminering og maksimere holdbarheten anbefaler vi at produktet føres over i et rent malingspann før bruk og at alle redskaper rengjøres grundig både før og etter hver bruk. Gjentatt åpning og bruk kan øke risikoen for mikrobisk kontaminering; derfor anbefaler vi å holde dette på et minimum for å maksimere holdbarheten til produktet.

Søknadsinformasjon

En tradisjonell kalkmaling produsert med kalsiumhydroksid.

Råd om miljø og avfallshåndtering:

Må ikke tømmes ut i avløp. Innholdet/emballasjen må tas med til miljøstasjon og kastes i henhold til lokale/nasjonale lover og forskrifter. Kontakt det lokale renholdsverket for instruksjon om avfallshåndtering av produktet.

Metallbeholdere kan resirkuleres.

Informasjon om innhold av flyktige organiske forbindelser:

EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/[c]): 40 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks. 1 g/l flyktige organiske forbindelser.



Permeabilitet for flytende vann i henhold til DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2√24h]):

1,39 (Klasse I, grenseverdi >0,5). Dette er det volumet vann som absorberes inn i et område på 1 m2 gjennom malingoverflaten i løpet av en 24-timers periode. Jo lavere w24-verdi, jo mer vanntett er malingfilmen. Vannabsorbering gjennom maling er klassifisert fra klasse I til klasse III.

Helse og sikkerhet:

Inneholder kalsiumhydroksid. Kan forårsake alvorlig hudforbrenning og øyeskader. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsbeskyttelse. Hvis det er nødvendig med medisinsk rådgivning, ha produktet eller etikett tilgjengelig. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørking. Unngå kontakt med øyne, på hud eller på klær. Oppbevares på et trygt sted. VED HUD: Vask med såpe og vann. Ikke bruk løsningsmiddelfortynnere eller White Spirit. Ta av klær som har vært i kontakt med produktet og vask før bruk. HVIS I ØYE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. HVIS SVELGET: Skyll munnen. IKKE fremkall brekninger. Ring en lege omgående. Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.

Kontakt oss:

Vår kundeserviceavdeling står klar til å hjelpe deg med råd om farger, malingsfinish eller tapeter, bare ring +44 (0) 1202 876141, send e-post til sales@farrow-ball.com, eller skriv til oss på adresse Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Storbritannia. Vennligst merk at telefonsamtaler kan bli tatt opp for opplæringsformål. Importert i EU / EØS av Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

Ansvarsfraskrivelse:

Informasjonen som oppgis i disse informasjonsarkene og tekniske råd – enten de er verbale, skriftlige eller gjennom prøving – er kun veiledende og gitt i god tro, men uten garanti, siden ferdigheter med påføring og forhold ved anlegget er utenfor vår kontroll. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte kundeserviceavdelingen. Vi godtar ikke ansvar for resultatet fra produktene som oppstår fra slik bruk, utover verdien på varene som vi leverer. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Issue Date: 04/09/20204